

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Smalto Micaceo

ВОДОРОЗЧИННА АКРИЛОВА ЕМАЛЬ ЗІ СЛЮДЯНИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ
ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 303

UNIMARC SMALTO MICACEO - V.2024-10-08

ОПИС

UNIMARC SMALTO MICACEO — фінішне покриття на основі акрилових смол і пластинчастих наповнювачів для захисту та декорування металевих поверхонь.

Його особлива формула забезпечує:

- Бар'єрний ефект: особлива пластинчаста структура створює паралельні шари наповнювача всередині плівки, які перешкоджають проникненню води та атмосферних опадів.
- Ефект щита: слюдяний оксид заліза та алюміній у складі продукту запобігають потраплянню ультрафіолетових променів в нижні шари та таким чином уповільнюють руйнування в'язучої речовини.

Завдяки своїм естетичним характеристикам матеріал можна використовувати на різних поверхнях для створення прекрасних естетичних ефектів.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- поверхні з належним чином попередньо обробленого чорного металу;
- поверхні з попередньо оброблених алюмінію і легких сплавів;
- оцинковані поверхні;
- поверхні з пластику (ПВХ);
- поверхні з нової або пофарбованої деревини.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: синтетичні смоли у водній дисперсії
- Пігменти та наповнювачі: слюдяні оксиди заліза, алюміній
- Розчинник: вода
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,24 \pm 1,28$ кг/л залежно від кольору
- В'язкість упаковки відповідно до UNI 8902: 10000 ± 1000 ц/с при

температурі 25°C (ротаційний віскозиметр Brookfield)
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 1 годину, другий шар можна наносити через 4 години.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні з чорних металів:

- Вручну або механічним способом видаліть відлущені частини матеріалу, які в результаті ламінування не приклеїлися ідеально до поверхні, а також іржу.
- Видаліть шари старої фарби, які погано прилягають і відшліфуйте всю поверхню.
- Знежирте поверхню за допомогою відповідного розчинника.
- Видаліть усі сліди пилу та бруду.
- Нанесіть MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 на ідеально суху поверхню з інтервалом між шарами принаймні 6 годин.
- На поверхні, які більшою мірою зазнають впливу несприятливих атмосферних умов, в якості ґрунтівки нанесіть 1-2 шари антикорозійної фарби PRIMER 1630307.
- Нанесіть 2 шари UNIMARC SMALTO MICACEO. Поверхні з алюмінію і легких сплавів:
- Очистіть поверхню від слідів оксиду механічним способом або вручну.
- Обережно знежирте поверхню за допомогою відповідного лужного розчину або розчинника.

Видаліть шари старої фарби, які погано прилягають і відшліфуйте всю поверхню, щоб зробити її шорсткою.

- Видаліть всі сліди пилу та на абсолютно суху поверхню нанесіть 2 шари UNIMARC SMALTO MICACEO.

- На поверхні, які більшою мірою зазнають впливу несприятливих атмосферних умов, в якості ґрунтівки нанесіть MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 або PRIMER 1630307.

Оцинковані поверхні:

- Знежирте поверхню відповідним розчинником і очистіть поверхню.

- На суху поверхню нанесіть 2 шари UNIMARC SMALTO MICACEO.

- На поверхні, які більшою мірою зазнають впливу несприятливих атмосферних умов, руйнування або іржі, в якості ґрунтівки нанесіть MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 або PRIMER 1630307. Поверхні із пластику (ПВХ):

- Відшліфуйте поверхню, щоб вона стала злегка шорсткою.

- Знежирте поверхню відповідним розчинником і очистіть поверхню.

- На абсолютно чисту та суху поверхню нанесіть 2 шари UNIMARC SMALTO MICACEO. Дерев'яні поверхні:

- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.

- Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні.

- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.

- Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.

- Нанесіть 2 шари ґрунтівки UNIMARC FONDO UNIVERSALE серії 335 або матову ґрунтівку MARCONOL ORIENTALITE 1450519 на чисту, суху поверхню з інтервалом між нанесенням шарів не менше 6

годин.

- Відшліфуйте поверхню, а потім нанесіть 2 шари UNIMARC SMALTO MICACEO.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%.

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C.

Відносна вологість поверхні: <10%.

Суха поверхня.

- Інструменти: пензлик, валик або розпилювач.

- Розведення: водою:

для нанесення за допомогою пензлика і валика - готовий до використання або розбавити до максимум 5%; для нанесення за допомогою розпилювача - розбавити до 15%.

- Кількість шарів: мінімум 2 шари.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 6-7 м²/л при нанесенні в 2 шари.

ТОНУВАННЯ

Колір фарби можна підібрати за допомогою системи підбору кольорів (Color Matching System). Матеріал також можна тонувати за допомогою барвників COLORADO серії 548.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/d: Фарби для внутрішньої/зовнішньої обробки та облицювання поверхонь з деревини, металу або пластику (на водній основі): 130 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 130 г/л ЛОС

Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Водорозчинна акрилова емаль зі слюдяним ефектом для внутрішніх і зовнішніх робіт.

UNIMARC SMALTO MICACEO на основі синтетичних смол у водній

дисперсії наноситься на попередньо підготовлені поверхні у кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні. Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².