

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Smalto Per Radiatori

POLUSJAJNAAKRILNA BOJA NA BAZI VODE OTPORNA NE VISOKE TEMPERATURE



COD. 3340460

UNIMARC SMALTO PER RADIATORI - V.2024-09-23

OPIS

UNIMARC SMALTO PER RADIATORI je vodeni premaz na bazi akrilnih smola za polu sjani završni premaz za grijaća tijela; bez mirisa je i zato jako pogodan za nanašanje u zatvorenim prostorima.

Proizvod je formuliran kao otporan na visoke temperature bez da požuti i da olakša nanašanje na bridovima i kutevima.

Akrilne smole u vodenoj otopini, od kojih se sastoji daju proizvodu veliku otpornost na pranje, otpornost na žućenje i dobru prionjljivost različite vrste podloge.

Kao i svi proizvodi linije UNIMARC odlikuje se lakim načinom nanošenja i brzo se suši.

POGODNE PODLOGE

Može se nanijeti nametalne grijaće elemente:

- završni polusjajni premaz za radiatore

Može se nanijeti na radiatore željezne, kovanog željeza i ne anodizirani aluminij.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimer u vodenoj otopini

- Otapalo: voda

- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: $1,23 \pm 0,05$ kg/l,

- Sjajnost UNI EN ISO 2813: 25 ± 5 , kut čitanja 60°

- Viskozitet UNI 8902: 7500 ± 500 cps na 25°C (Brookfield rotacioni viskozimetar)

- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): suho na dodir za 30 min;
slijedeći sloj se može nanositi nakon 6 h.

PRIPREMA PODLOGE

Željezne podloge:

- Strojnim ili manualnim čišćenjem ukloniti sve tragove ljuštenja, koji zbog slojevitosti ne prijanjaju potpuno, kao i sve tragove hrđe.

- Ukloniti sve slojeve stare boje koje ne prijanjaju potpuno i izbrusiti cijelu površinu.
- Ukloniti masne naslage sa površine upotrebom Nitro razrjeđivača. Ukloniti sve tragove prašine i nečistoće.
- Nanijeti MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 na potpuno suhu površinu.
- Na tako pripremljenu podlogu nanijeti 1-2 sloja UNIMARC SMALTO PER RADIATORI.

Pocinčane, aluminijske i površine lakih legura:

- Otkloniti sve tragove oksidiranja strojno ili ručnim čišćenjem.
- Ukloniti sve masne naslage upotrebom odgovarajućih alkalnih rastvora ili razrjeđivača.
- Ukloniti sve slojeve stare boje koja ne prijanja potpuno i izbrusiti cijelu površinu kako bi je ohrapavili.
- Ukloniti sve tragove prašine i nečistoće, i na površine koje su bile zahvaćene hrđom i na potpuno suhu podlogu nanijeti MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 na površinama koje su bile zahvaćene hrđom.
- Na tako pripremljene podloge nanijeti 2 sloja UNIMARC SMALTO PER RADIATORI.

*Podloge od gize (kovanog željeza) jako su površinski hrapave. Obratiti pažnju da sloj temeljne boje jednolično prekrije cijelu površinu.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura podloge: Min. +8 °C / Max. +35°C

Vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: Min. +5 °C/Max.+35 °C

Vlažnost površine: potpuno suha površina

-Alat: kist, valjak ili špricanjem.

-Razrjeđivanje: voda

-Kada se nanosi kistom ili valjkom nije potrebno razrjeđivati.

-Ako se nanosi špricanjem razrjeđuje se 10- 15%.

-Broj slojeva: obično se nanosi u 2 sloja, ali proizvod ima tako veliku pokrivnu moć da se može nanijeti i u jedno sloju.

-Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

-Prosječna potrošnja: 4-5 m²/l za 2 sloja debljine 40 mirona.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bijeloj boji.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/d: (baza voda): 130 g/l (2010)

Sadrži max: 130 g/l VOC

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.



SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com