



SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Smalto Seta

САТИНОВА ВОДРОЗЧИННА АКРИЛОВА ЕМАЛЬ БЕЗ ЗАПАХУ ДЛЯ
ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 300

UNIMARC SMALTO SETA - V.2024-10-08

ОПИС

UNIMARC SMALTO SETA - це високоякісна водорозчинна емаль на основі акрилових смол у водній дисперсії та кольорових пігментів із високою стійкістю до світла.

Акрилові смоли, що входять до складу продукту, гарантують відмінний захист матеріалу від атмосферних впливів, високу світлостійкість та відмінну здатність заповнювати, розтікатися та зчіплюватися з різними видами поверхні.

UNIMARC SMALTO SETA не містить шкідливих для здоров'я речовин, не має запаху та не горить, отже, ідеально підходить для застосування в приміщеннях з недостатньою вентиляцією.

Як і вся продукція лінії UNIMARC, цей матеріал легко наноситься та швидко висихає.

UNIMARC SMALTO SETA призначений для якісного покриття зовнішніх і внутрішніх поверхонь зі сталі, оцинкованого листового металу, легких сплавів, дерева, пластику та внутрішніх стін.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- нові або лаковані дерев'яні поверхні;
- належним чином оброблені конструкції з чорних металів;
- оцинковані поверхні, поверхні з алюмінію та легких сплавів;
- поверхні із пластику (ПВХ);
- внутрішні стіни та стеля.

Будьте обережні під час обробки деревини, багатої таніном. Щоб запобігти утворенню неестетичних темних плям, нанесіть UNIMARC ANTITANNINO, код 3390019.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акриловий сополімер на водній основі
- Розчинник: вода

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 кг/л залежно від кольору.
- Стійкість до мокрого стирання відповідно до UNI 10560: відмінна, >10 000 циклів
- Блиск відповідно до UNI EN ISO 2813: 25±5 при 60°
- В'язкість відповідно до UNI 8902: прибл. 2000±300 ц/с при температурі 25°C (ротаційний віскозиметр Brookfield)
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 3 години, другий шар можна наносити через 6 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні з чорних металів:

- Вручну або механічним способом видаліть відлущені частини матеріалу, які в результаті ламінування не приклеїлися ідеально до поверхні, а також іржу.
- Видаліть шари старої фарби, які погано прилягають і відшліфуйте всю поверхню.
- Знежирте поверхню за допомогою відповідного розчинника.
- Видаліть усі сліди пилу та бруду.
- Нанесіть MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 на абсолютно суху поверхню.
- На поверхні, які більшою мірою зазнають впливу несприятливих атмосферних умов, в якості ґрунтівки нанесіть 1-2 шари антикорозійної фарби PRIMER 1630307.
- Нанесіть 2 шари UNIMARC SMALTO SETA. Оцинковані поверхні, поверхні з алюмінію та легких сплавів:
- Очистіть поверхню від слідів оксиду механічним способом або вручну.
- Обережно знежирте поверхню за допомогою відповідного лужного розчину або розчинника.
- Видаліть шари старої фарби, які погано прилягають і відшліфуйте всю поверхню, щоб зробити її шорсткою.
- Видаліть усі сліди пилу та бруду та на ідеально суху поверхню нанесіть MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 в тих місцях, де є іржа.
- На поверхні, які більшою мірою зазнають впливу несприятливих атмосферних умов, в якості ґрунтівки нанесіть 1-2 шари антикорозійної фарби PRIMER 1630307.
- Нанесіть 2 шари UNIMARC SMALTO SETA. Поверхні із пластику (ПВХ):
- Відшліфуйте поверхню, щоб вона стала злегка шорсткою.
- Знежирте поверхню відповідним розчинником і очистіть поверхню.
- На абсолютно чисту та суху поверхню нанесіть 2 шари UNIMARC SMALTO SETA. Дерев'яні поверхні:
- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
- Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні.
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
- Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
- Нанесіть 2 шари ґрунтівки UNIMARC FONDO UNIVERSALE серії 335 або матову ґрунтівку ORIENTALITE 1450519 на чисту, суху поверхню з інтервалом між нанесенням шарів не менше 6 годин.

- Відшліфуйте поверхню, а потім нанесіть 2 шари UNIMARC SMALTO SETA. Поштукатурені поверхні:
- Переконайтеся, що поверхня суха і витримана протягом щонайменше 28 днів.
- Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути щільною. Якщо це не так, вживайте заходів для реконструкції та зміцнення поверхні за допомогою спеціальних продуктів.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт.
- Якщо на зовнішніх або внутрішніх поверхнях є стара фарба, видаліть ділянки, що відлущилися або погано прилягають до поверхні. Повністю видаліть з поверхні товсті шари вапняної або водоемульсійної фарби, попередньо ретельно змочивши поверхню, або за допомогою водоструминної машини.
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Щілини, тріщини та западини на внутрішніх поверхнях можна обробити за допомогою TAMSTUCCO 9400006 або TAMSTUCCO POLVERE 9410110; шпаклювання або вирівнювання поверхонь можна виконувати за допомогою BETOMARC 9450150 або RASAMIX 9440160 або інших продуктів на основі цементу.
- Тріщини на внутрішніх та зовнішніх поверхнях необхідно розшити належним чином та заштукатурити спеціальними ущільнювальними засобами (штукатуркою або подібними засобами).
- Шпакльовані ділянки зашліфуйте наждачним папером.
- Видаліть пил, смог та інші відкладення шляхом полірування.
- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та закріплюючим розчином COMBAT 333, код 4810333.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть: При використанні на внутрішніх поверхнях нанесіть один шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001. При використанні на зовнішніх або внутрішніх поверхнях, якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсыпається, необхідно нанести один шар настінної ґрунтівки на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001.
- Після цього нанесіть UNIMARC SMALTO SETA. Гіпсові та гіпсокартонні поверхні:
- Якщо на поверхні є стара фарба, видаліть ділянки, що відлущилися або погано прилягають до поверхні. Повністю видаліть з поверхні товсті шари вапняної або водоемульсійної фарби, попередньо ретельно змочивши поверхню.
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Щілини, тріщини та западини необхідно обробити за допомогою TAMSTUCCO 9400006 або TAMSTUCCO POLVERE 9410110;
- Тріщини необхідно належним чином розшити та заштукатурити спеціальними ущільнювальними засобами (штукатуркою та подібними).
- Шпакльовані ділянки зашліфуйте наждачним папером.
- Видаліть пил, смог та інші відкладення шляхом полірування.
- Якщо поверхня уражена цвіллю, використовуйте систему COMBAT (як описано вище).
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006

або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001. На поверхні з гіпсокартону необхідно нанести спеціальну пігментовану ґрунтівку PREPARA 4710019.

Якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсіпається, необхідно нанести один шар ґрунтівки для стін на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001.

- Після цього нанесіть UNIMARC SMALTO SETA.

(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%.

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C.

Суха поверхня.

- Інструменти: пензлик, валик або розпилювач.

- Кількість шарів: мінімум 2 шари.

- Розведення: водою:

для нанесення за допомогою пензлика і валика розбавити до 0-5%; для нанесення за допомогою розпилювача розбавити до 10-15%.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 6-7 м²/л на 2 шари загальною товщиною 40 мікрон.

ТОНУВАННЯ

Колір фарби можна підібрати за допомогою системи підбору кольорів (Color Matching System). Матеріал також можна тонувати за допомогою барвників COLORADO серії 548.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії В: Глянцеві покриття для внутрішніх стін і стелі (блиск>25 при 60°) (водорозчинне): 150 г/л (2007) / 100 г/л (2010)

Категорії D: Фарби для внутрішньої/зовнішньої обробки та облицювання деревини, металу або пластику (на водній основі): 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010) UNIMARC SMALTO SETA містить максимум: 100 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім

утилізуйте як спеціальні відходи. Зберігайте продукт в недоступному для дітей місці. Використовуйте в добре провітрюваному місці. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю проточної води. У разі проковтування негайно зверніться до лікаря та покажіть йому контейнер або етикетку. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю.
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Водорозчинна сатинова емаль UNIMARC SMALTO SETA серії 300 на основі акрилових смол у водній дисперсії та кольорових пігментів із високою стійкістю до світла наноситься на попередньо підготовлені поверхні у мінімум 2 шари з мінімальною витратою 140 мл/м².
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².