

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Unimarc Vernice Per Parquet

BARNIZ HIDRODILUIBLE POLIURETANICO PARA MADERA EN INTERIOR



SERIE 316

UNIMARC VERNICE PER PARQUET - V.2024-09-23

## DESCRIPCIÓN

UNIMARC VERNICE PER PARQUET es un producto monocomponente usable en la pintura de pavimentos manufacturados de madera en interior.

Para responder mejor a tal destino de uso, el producto a sido formulado de modo tal para ofrecer facilidad de aplicación y buena dilatación, resistencia a los agentes químicos presentes en la cera y detergentes, elevado efecto antiblocking.

El producto seca velozmente reduciendo los tiempos de pintado del soporte.

El film secado resulta dotado de elevada dureza y optima elasticidad ofreciendo un efecto semilucido/opaco a la superficie tratada.

UNIMARC VERNICE PER PARQUET puede ser aplicado sobre hidropinturas lavables, también bien adheridas, para mejorar las prestaciones del film.

## INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en:

- Manufacturados en madera en interiores nuevos o ya pintados como: parquet, zócalos, paneles, objetos varios donde se requiera una elevada dureza superficial.

ATENCIÓN al tratamiento en maderas ricas en tanino.

Para reducir la formación de las marcas oscuras aplicar el fondo aislante UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cód. 3080001/0019

La aplicación sobre pintura blanca puede alterar el punto de blanco.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: dispersión acuosa poliuretánica-acrítica.

- Solvente: agua.

- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1:  $1,05 \pm 0,05$  kg/l

- Viscosidad UNI 8902:  $3000 \pm 100$  cps a 25 °C (viscosímetro rotacional Brookfield)

- Brillo UNI EN ISO 2813:

3160619:  $30 \pm 5$ , ángulo de lectura 60°

3160621:  $5 \pm 2$ , ángulo de lectura 85°

- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 45 min; pintar encima después de 4 horas.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en madera nuevas o reportadas a nuevo:

- Lijar ligeramente para quitar la fibra de madera sobrante.
- Quitar la eventual presencia de resinas utilizando un diluyente apto.
- Estucar las imperfecciones con estuco sintético.

Lijar los estucados y eliminar el polvo.

- Controlar que la madera no esta muy húmeda.

- Para reavivar o cambiar la tinta al soporte aplicar 2 capas de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO serie 313 en tinta.

- Lijar las superficies luego proceder a la aplicación de 2 capas de UNIMARC VERNICE PER PARQUET lijando entre una y otra capa para eliminar la fibra sobrante.

Superficie en madera ya pintada:

- Lijar para quitar la fibra de madera sobrante.
- Eliminar eventuales capas de viejas pinturas exfoliadas y asperezar toda la superficie ya pintada.

- Quitar la eventual presencia de resinas utilizando un diluyente apto.

- Estucar las imperfecciones con estucos sintéticos.

Lijar los estucados y eliminar el polvo.

- Lijar la superficie luego proceder a la aplicación de 2 capas de UNIMARC VERNICE PER PARQUET lijando entre una y otra capa para eliminar la fibra sobrante.

## INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol.

- Herramientas: pincel, rociador y rodillo.

- El resultado optimo sobre grandes superficies se obtiene aplicando el producto con rodillo de lana de pelo corto.

- Agitar apuradamente el producto antes del uso.

- Para las aplicaciones a pincel y rodillo el producto esta listo para su uso. Sobre madera nueva diluir la primera capa al 15-20% mientras para la segunda usar el producto tal cual.

- Para las aplicaciones a rodillo diluir el producto al 15% con agua.

- Aplicar el producto en capas sucesivas en intervalos de al menos 4 horas.

- N° capas: se aplica en 2 capas de producto. Para obtener mayor plenitud es aconsejable aplicar 3 capas.

- La limpieza de las herramientas se hace con agua.

- Rendimiento indicativo: 5-6 m<sup>2</sup>/l a 2 capas sobre madera medianamente absorbente.

## PINTADO

El producto esta disponible en la versión transparente.

## ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/e: Barnices e imprimante para madera para acabado interior/exterior (base Agua): 130 g/l (2010)

Cat. A/i: pintura monocomponente de altas prestaciones (base agua): 140 g/l (2010)

UNIMARC VERNICE PER PARQUET Contiene max: 100 g/l VOC

Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. Mantener lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión consultar inmediatamente al médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No tirar los residuos al alcantarillado, en el curso del agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

## CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Barniz hidrodiluable poliuretano monocomponente para madera en interior.

Aplicación, superficies en madera en interior ya predisuestas, de barniz hidrodiluable poliuretano UNIMARC VERNICE PER PARQUET cód. 3160619, a base de dispersión acuosa poliuretano-acrítica, en al menos 2 capas en las cantidades determinadas por la absorción del soporte.

Confeccionamiento y puesta en obra del material € ..... el m2.