

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Vernice Per Parquet

POLIURETANSKI POLUSJAJNI PREMAZ NA BAZI VODE ZA UNUTARNJE RADOVE



SERIE 316

UNIMARC VERNICE PER PARQUET - V.2024-09-23

OPIS

UNIMARC VERNICE PER PARQUET je monokomponentni premaz na bazi vode za bojanje podova i unutarnjih drvenih površina.

Kako bi što bolje odgovarao svrsi, proizvod je formuliran na način da olakša nanašanje, jaku rastezljivost, otpornost na kemijske spojeve koji su prisutni u raznim premazima i deterdžentima za održavanje površina, sa jakim antibloking efektom.

Proizvod suši jako brzo skraćujući vrijeme bojanja površine.

Suhi premaz je jako čvrst ali ujedno jako elastičan pružajući polu sjajni / neproziran efekt na tretiranu površinu.

UNIMARC VERNICE PER PARQUET se može nanositi i na perive boje na vodenoj bazi, ali moraju dobro prijanjati na podlogu, kako bi poboljšali učinak premaza.

POGODNE PODLOGE

Može se nanijeti unutarnje drvene podloge:

-Nove ili već obojane kao što su brodski pod, parket, stepenice i na sve drvene podloge gdje se zahtjeva velika čvrstoća premaza.

OPREZ kod nanašanja na drvene podloge koje su bogate taninom. Za sprječavanje nastajanja tamnih mrlja, nanijeti temeljni premaz UNIMARC PRIMER ATITANNINO.

-Ako se na nosi na bijelo obojanu podlogu može promijeniti nijansu.

TEHNIČKI PODACI

-Vezivo: vodena otopina poliuretan/akril

-Razrijeđivač: voda

-Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: $1,05 \pm 0,05$ kg/l.

-Viskozitet UNI 8902: 3000 ± 100 cps na 25 °C (Brookfield rotacioni viskozi metar)

-Sjajnost UNI EN ISO 2813:

3160619: 30 ± 5 , kut čitanja 60°

3160621: 5 ± 2 kut čitanja 85°

-Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): suho na dodir za 45 min. slijedeći sloj se može nanositi nakon 4 h.

PRIPREMA PODLOGE

Drvene površine nove ili obnovljene:

- Izbrusiti kako bi se uklonilo dignuto iverje.
- Eventualno obrazovanu smolu uklonite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Popuniti sve neravnine uz pomoć sintetičkog kita. Lagano izbrusiti popunjene površine i ukloniti svu prašinu.
- Provjeriti da podloga nije previše vlažna
- Za osvježiti ili promijeniti ton podlozi nijeti dva sloja UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO u boji.
- Prebrusiti podlogu i nastaviti sa nanašanjem 2 sloja UNIMARC VERNICE PER PARQUET izbrusivši podlogu između jednog i drugog premaza kako bi odstranili iverje.

Drvene površine već obojane:

- Izbrusiti kako bi se uklonila dignuta iverje.
- Ukloniti sve slojeve stare ili oljuštene boje i izbrusiti sve površine koje su lakirane kako bi postale matirane.
- Eventualno obrazovanu smolu uklonite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Popuniti sve neravnine uz pomoć sintetičkog kita.
- Lagano izbrusiti popunjene površine i ukloniti svu prašinu.
- Izbrusiti podlogu i nastaviti sa nanašanjem 2 sloja UNIMARC VERNICE PER PARQUET, izbrusivši podlogu između jednog i drugog sloja kako bi odstranili podignuto iverje.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura podloge: Min. +8 °C / Max. +35°C

Vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: Min. +5 °C/Max.+35 °C

Vlažnost površine: 10%

-Izbjegavati nanašanje u prisutnosti kondenze na površini ili pod direktnim sunčevim zrakama.

-Alat: kist, šprica ili valjak

-Najbolji rezultat se postiže na velikim površinama nanoseći proizvod sa vunenim valjkom kratke dlake.

-Razrjeđivanje: proizvod je spreman za uporabu

-Kod nanašanja kistom ili valjkom na novo drvo razrijediti proizvod za prvi premaz od 15-20% sa vodom, za drugi premaz upotrijebiti ne razrijeđeni.

-Za nanašanje špricom razrijediti proizvod 15 % sa vodom.

-Dobro promiješati proizvod prije uporabe.

-Nanijeti proizvod u premazima u razmaku od najmanje 4 sata.

-Broj slojeva: nanosi se dva sloja, ali za bolju izvedbu preporuča se nanijeti 3 sloja.

-Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

-Prosječna potrošnja: 5-6 m²/l za 2 sloja na površine koje imaju prosječnu moć upijanja.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u prozirnoj verziji.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako

se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/e: boje i impregnacije za drvo za završne radove unutarnje/vanjske (baza voda): 130 g/l (2010)

Kat. A/i: jednokomponentne boje visokog učinka (baza voda): 140 g/l (2010)

UNIMARC VERNICE PER PARQUET sadrži max: 100 g/l VOC

Proizvod mora biti upotrijebljen sukladno higijenskim i sigurnosnim propisima. Nakon upotrebe, ambalažu ne bacati u okoliš, pustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati s njima kao sa specijalnim otpadom. Čuvati izvan dohvata djece. U slučaju da se proizvod proguta odmah potražiti liječničku pomoć i pokazati mu kantu ili deklaracija. Ne izlijevati ostatke u kanalizaciju, u vodene tokove ili u tlo. Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.