

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Vernice Per Parquet

Vopsea pentru parchet și lemn cu apă pentru interior semilucioasă și opacă



SERIA 316

UNIMARC VERNICE PER PARQUET - V.2024-09-23

DESCRIERE

UNIMARC VERNICE PER PARQUET este un produs monocomponent diluabil în apă, utilizabil pentru lăcuirea pavimentelor și produselor din lemn destinate interioarelor.

Pentru a corespunde cât mai bine acestei destinații, produsul a fost formulat în așa fel încât să fie ușor de aplicat și să aibă o bună dilatare, rezistență la agenții chimici prezenți în ceară și detergenți, precum și un efect sporit antiblocking.

Produsul se usucă rapid, reducând timpii de lăcuire a suportului.

Película uscată are o duritate ridicată și o elasticitate optimă, conferind un aspect semilucios/opaco suprafeței tratate.

UNIMARC VERNICE PER PARQUET poate fi aplicat pe vopsele diluabile în apă lavabile, caracterizate de o aderență bună, pentru a îmbunătăți performanța peliculei.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Produse din lemn pentru interior, noi sau deja lăcuite, precum: parchet, plinte, panouri, diverse obiecte unde este necesară o duritate mare a suprafeței.

ATENȚIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a reduce formarea petelor întunecate aplicați fondul izolant UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod 3080001/0019

Aplicarea pe vopsea albă poate altera intensitatea albului.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: dispersie apoasă poliuretanică-acrilică

-Solvent: apă

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,05 \pm 0,05$ kg/l

-Vâscozitate UNI 8902: 3000 ± 100 cps a 25 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield)

-Strălucire UNI EN ISO 2813:

3160619: 30 ± 5 , unghi de măsurare 60°

3160621: 5 ± 2 , unghi de măsurare 85°

-Uscare (25 °C și 65% U.R.): superficială în 45 min; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din lemn nou sau reînnoit:

- Șlefuiți ușor cu glaspapir pentru a elimina fibrele ridicate ale lemnului.
- Eliminați eventuala rășină utilizând un diluant adecvat.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.
- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed.
- Pentru a reînsufleși sau schimba nuanța suportului aplicați 2 straturi de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO seria 313 în culoarea dorită.
- Șlefuiți suprafețele, după care aplicați 2 straturi de UNIMARC VERNICE PER PARQUET șlefuiind între un strat și celălalt pentru a elimina fibrele ridicate.

Suprafețe în lemn lăcuite deja:

- Șlefuiți pentru a elimina fibrele ridicate ale lemnului.
- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja.
- Eliminați eventuala rășină utilizând un diluant adecvat.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.
- Șlefuiți suprafețele, după care aplicați 2 straturi de UNIMARC VERNICE PER PARQUET șlefuiind între un strat și celălalt pentru a elimina fibrele desprinse.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă, pistol și rol.
- Cel mai bun rezultat pe suprafețe mari este obținut aplicând produsul cu rolul de lână cu păr scurt.
- Amestecați cu grijă produsul înainte de utilizare.
- Produsul este pregătit pentru utilizare în cazul aplicării cu pensula sau cu rolul. Pe lemnul nou diluați primul strat cu 15-20%, iar pentru al doilea utilizați produsul ca atare.
- Pentru aplicările cu pistolul, diluați produsul cu 15% apă.
- Aplicați produsul în straturi succesive, la interval de cel puțin 4 ore.
- Nr. straturi: se aplică 2 straturi de produs. Pentru a obține un grad mai mare de umplere, se recomandă aplicarea a 3 straturi.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu apă.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad mediu de absorbție.

COLORAREA

Produsul este disponibil în versiunea transparentă.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/e: lacuri și produse de impregnare pentru lemn pentru finisare interne/externe (pe bază de apă): 130 g/l (2010)

Cat. A/i: vopsele monocomponente cu performanțe ridicate (pe bază de apă): 140 g/l (2010)

UNIMARC VERNICE PER PARQUET Conține max.: 100 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Lac diluabil în apă poliuretanic monocomponent pentru suprafețe interne din lemn.

Pe suprafețe interioare din lemn pregătite dinainte se aplică lacul diluabil în apă poliuretanic UNIMARC VERNICE PER PARQUET cod 3160619, pe bază de dispersie apoasă poliuretanică-acrilică, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.