SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Vernice Per Parquet

ВОДОРАСТВОРИМАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОЛУМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

СЕРИЯ 316

UNIMARC VERNICE PER PARQUET - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная водорастворимая краска UNIMARC VERNICE PER PARQUET предназначена для окраски деревянных полов и конструкций внутри помещений.
Для лучшего соответствия этому назначению состав материала был разработан так, чтобы облегчить его нанесение и обеспечить хорошее теплорасширение, стойкость к химическим воздействиям в воске и моющих средствах, повышенный антиадгезивный эффект.
Материал быстро высыхает, что сокращает время на окраску основы.
Сухой слой обладает повышенной твердостью и отличной упругостью, придает обработанной поверхности полуглянцевый аспект.
UNIMARC VERNICE PER PARQUET можно наносить на моющиеся краски на водной основе, если они хорошо прилегают, для повышения эксплуатационных характеристик покрытия.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы:
- Деревянные конструкции внутри помещений, новые или ранее окрашенные, напр.: паркет, плинтусы, панели, различные изделия, требующие повышенной поверхностной твердости. ВНИМАНИЕ проявлять осторожность при обработке древесины богатой таннином.
Для уменьшения образования темных пятен нанести изолирующую грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019 При нанесении на белую краску может измениться степень белого.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: полиуретановые-акриловые смолы в водной дисперсии
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,05 ± 0,05 кг/л
- Вязкость UNI 8902: 500 ± 100 сантипуаз при 25 °C (ротационный вискозиметр Brookfield)
- Блеск UNI EN ISO 2813:
3160619: 30±5, 60°
3160621: 5±2, 85°
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн.влажн.): касание 45 минут; для повторной окраски 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из нового или восстановленного дерева:
- Слегка ошкурить для удаления заусенцев .
- Удалить смолу с помощью нитрорастворителя 5170076.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Проверить, что дерево не слишком влажное.
- Для оживления или изменения оттенка основы нанести 2 слоя пропитки UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO серия 313, подобранной по цвету.
- Ошкурить поверхность, затем нанести 2 слоя UNIMARC VERNICE PER PARQUET между нанесением двух слоев ошкурить для удаления заусенцев.

Поверхности из ранее окрашенного дерева:
- Ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шершавости окрашенные поверхности.
- Удалить смолу с помощью нитрорастворителя 5170076.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Ошкурить поверхность, нанести 2 слоя UNIMARC VERNICE PER PARQUET ошкуривая в промежутке между слоями для удаления заусенцев.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C Относительная влажность окружающей среды: <75% Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.
- Инструменты: кисть, пульверизатор и валик.
- Оптимальный результат на обширной площади получают, нанося материал фетровым валиком без ворса.
- Тщательно перемешать средство перед использованием.
- Для нанесения кистью и валиком материал готов к употреблению. Для нанесения на новое дерево развести первый слой на 15-20%, для второго применять неразведенным.
- Для нанесения пульверизатором развести средство водой на 15%.
- Нанести материал в несколько слоев, выжидая между ними не

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

менее 4 часов.
- Кол-во слоев: нанести 2 слоя средства. Для большей плотности рекомендуется наносить 3 слоя. - Инструменты очищают водой.
- Примерный расход: 5-6 кв.м/л в 2 слоя на древесине среднего поглощения.

КОЛЕРОВКА

Материал прозрачный.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 3 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC)
Кат. A/e : краски и пропитки для дерева для отделки внутренних/наружных конструкций (на водной основе): 130 г/л (2010) Кат. A/i: однокомпонентные краски высокого качества (на водной основе): 140 г/л (2010)
UNIMARC VERNICE PER PARQUET Макс. содержание: 100 г/л ЛОВ

При пользовании средством соблюдать действующие нормы по гигиене и безопасности.
По окончании работы не выбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними, как со специальными отходами. Хранить в местах, недоступных детям. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или на почву.
За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная полиуретановая водорастворимая краска для дерева во внутренних помещениях.
Нанесение на внутренние подготовленные деревянные поверхности полиуретановой водорастворимой краски UNIMARC VERNICE PER PARQUET код 3160619, на базе полиуретановых-акриловых смол в водной дисперсии, не менее 2 слоев в количестве, зависящем от поглощения основы. Поставка и применение материала на месте ..... евро за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие.