

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Vernice Per Parquet

НАПІВМАТОВИЙ/МАТОВИЙ ВОДОРозчинний ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ЛАК ДЛЯ
ДЕРЕВИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 316

UNIMARC VERNICE PER PARQUET - V.2024-10-08

ОПИС

UNIMARC VERNICE PER PARQUET – водорозчинний продукт, який можна використовувати для лакування дерев'яних підлог та конструкцій всередині приміщень.

Щоб найкраще відповідати цьому призначенню, продукт розроблено таким чином, щоб його було легко наносити та він легко розтікався, був стійким до хімічних речовин, присутніх у воску та миючих засобах, та не злипався.

Матеріал швидко висихає, що скорочує час, необхідний для покриття поверхні. Після нанесення висушена плівка має чудову еластичність.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на нові або раніше лаковані дерев'яні конструкції всередині приміщень, такі як: паркет, плінтуси, панелі та різні дерев'яні вироби, де потрібна висока твердість поверхні.

- Будьте обережні під час обробки деревини, багатої таніном. Щоб запобігти утворенню неестетичних темних плям, нанесіть UNIMARC PRIMER ANTITANNINO, код 3080001/0019.

- При нанесенні на білу емульсійну фарбу може змінитися яскравість.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: поліуретан-акрилові смоли на водній основі

- Розчинник: вода

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,05 \pm 0,05$ кг/л

- В'язкість відповідно до UNI 8902: 3000 ± 100 ц/с (при температурі 25°C, ротацийний віскозиметр Brookfield)

- Блиск відповідно до UNI EN ISO 2813:

3160619: 30 ± 5 при 60°

3160621: 5 ± 2 при 85°

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 45 хвилин, другий шар можна наносити через 4 години.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові дерев'яні поверхні:

- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
- Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
- Переконайтеся, що деревина не надто волога.
- Щоб оживити або змінити колір поверхні, нанесіть 2 шари UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO серії 313 потрібного кольору.
- Відшліфуйте поверхню та нанесіть 2 шари UNIMARC VERNICE PER PARQUET. Між нанесенням шарів поверхню необхідно відшліфувати, щоб усунути будь-які задирки волокон. Лаковані дерев'яні поверхні:
- Відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
- Видаліть шари старого лаку, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості полаковані поверхні.
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
- Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
- Відшліфуйте поверхню та нанесіть 2 шари UNIMARC VERNICE PER PARQUET. Між нанесенням шарів поверхню необхідно відшліфувати, щоб усунути будь-які задирки волокон.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. $+8^\circ\text{C}$ / макс. $+35^\circ\text{C}$ Відносна вологість повітря: $<75\%$

Температура поверхні: мін. $+5^\circ\text{C}$ / макс. $+35^\circ\text{C}$

Відносна вологість поверхні: $<10\%$

- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
- Інструменти: пензлик, валик, розпилювач
- Оптимальний результат на великих поверхнях досягається при нанесенні продукту за допомогою вовняного валика із середнім ворсом.
- Обережно перемішайте продукт перед використанням.
- Для нанесення пензликом та валиком матеріал готовий до використання. Для нанесення на нову деревину розведіть продукт на 15-20% для першого шару, а для другого шару використовуйте продукт нерозведеним.
- Для нанесення розпилювачем розведіть продукт водою на 15%.
- Нанесіть матеріал у кілька шарів з інтервалом між шарами щонайменше 4 години.
- Кількість шарів: необхідно нанести 2 шари продукту. Для більшої щільності рекомендується наносити 3 шари.
- Інструменти необхідно промити водою.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 5-6 м²/л при нанесенні 2 шарів

на деревину зі середньою поглинаючою здатністю.

ТОНУВАННЯ | Продукт доступний у прозорому варіанті

ЗБЕРІГАННЯ | Максимальна температура зберігання: +30°C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/e: Лаки та просочувальні засоби для деревини для зовнішніх та внутрішніх робіт (на водній основі): 130 г/л (2010)
Категорії A/i: Однокомпонентні захисні покриття (на водній основі): 140 г/л (2010)
UNIMARC VERNICE PER PARQUET містить максимум: 100 г/л ЛОС
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Зберігайте продукт в недоступному для дітей місці. У разі проковтування негайно зверніться до лікаря та покажіть йому контейнер або етикетку. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ | Водорозчинний поліуретановий лак для підлоги UNIMARC VERNICE PER PARQUET, код 3160619, на основі поліуретан-акрилових смол у водній дисперсії наноситься на попередньо підготовлені внутрішні дерев'яні поверхні в щонайменше 2 шари у кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.