

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Velature

ЗАХИСНЕ ДЕКОРАТИВНЕ СИЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ З ЕФЕКТОМ ПІД
СТАРОВИНУ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 383

VELATURE - V.2024-10-08

ОПИС

VELATURE – це захисне декоративне покриття для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі модифікованих силоксанових полімерів і спеціальних добавок, які роблять матеріал повітропроникним і водовідштовхувальним, відмінно захищає поверхню від впливу зовнішнього середовища та агресивних речовин.

Нанесення VELATURE поверх SCUDOSIL RIEMPITIVO серії 052, або SCUDOSIL KP серії 050/051, або DECORFOND 3880019 на внутрішніх поверхнях дозволяє створити хроматичні ефекти, схожі на античну штукатурку.

VELATURE разом із продукцією SCUDOSIL є інноваційним альтернативним рішенням для мінеральних продуктів, оскільки дозволяє створити гарне естетичне покриття з високою стійкістю, без недоліків, властивим матеріалам на основі вапна або силікатів.

VELATURE розроблено відповідно до теорії Куенцле, відповідно до якої штукатурки для фасадів повинні відповідати одночасно наступним параметрам:

- Водопоглинання $W < 0,5 \text{ кг/м}^2 \times \text{год}^{0,5}$
- Стійкість до дифузії водяної пари $S_d < 2$
- Матеріал повинен бути $W \times S_d < 0,1$

VELATURE призначений для захисту та декорування стінових поверхонь будівель, що представляють архітектурний інтерес, при реставрації будівель в історичних центрах міст і в кінці реставраційних циклів осушення для створення старовинного естетичного вигляду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: модифіковані силоксанові сополімери
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,09 \pm 0,05 \text{ кг/л}$
- В'язкість відповідно до UNI 8902: $14400 \pm 2400 \text{ ц/с}$ при

температурі 25°C

- Стійкість до лугів відповідно до UNI 10795: стійке
- Водопроникність відповідно до UNI EN 1062-3: низька, $w < 0,10 \text{ кг/м}^2\text{год}^{0,5}$
- Ступінь паропроникності відповідно до UNI EN ISO 7783-2: висока, $S_d < 0,08 \text{ м}$
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 1 годину, другий шар можна наносити через 6 годин.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Можна наносити на поверхні, попередньо пофарбовані продуктами SCUDOSIL; для внутрішніх робіт використовуйте DECORFOND 3880019:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
 - Бетонні поверхні.
 - Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
 - Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
 - Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».
- Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла та витримана.
- При необхідності повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення. Поштукатурені, гіпсові та гіпсокартонні поверхні:
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110. Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
- Відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером; видаліть пил.
- При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX 9440160 або BETOMARC 9450150 або RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні.
- На чисту та суху поверхню нанесіть:
При використанні на внутрішніх поверхнях нанесіть один шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001.
При використанні на зовнішніх або внутрішніх поверхнях, якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсипається, необхідно нанести один шар настінної

ґрунтівки на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001.

- На внутрішні поверхні нанесіть 1-2 шари DECORFOND 3880019.

- На зовнішні поверхні нанесіть SCUDOSIL.

- Після повного висихання поверхні (принаймні через 6 годин) нанесіть VELATURE. Бетонні поверхні:

- Видаліть ділянки з цементу, які обсіпаються.

- Металеві прутки арматури, що виступають з поверхні, необхідно ретельно очистити щіткою та обробити пасивуючим цементним розчином BETOXAN PRIMER 9490125.

- Відновіть відсутні частини шляхом вирівнювання цементним розчином BETOXAN 400 або безусадковим тиксотропним розчином, дисперсно армованим волокнами, BETOXAN 300 9490140/130; виконайте фінішне вирівнювання за допомогою безусадкового вирівнювального розчину, що захищає від проникнення вуглекислого газу BETOXAN 200 9490120.

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001. Як правило, якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсіпається, необхідно нанести один шар ґрунтівки для стін на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001.

- На внутрішні поверхні нанесіть 1-2 шари DECORFOND 3880019.

- На зовнішні поверхні нанесіть SCUDOSIL.

- Після повного висихання поверхні (принаймні через 6 годин) нанесіть VELATURE.

*(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- На зовнішніх поверхнях VELATURE необхідно наносити поверх продуктів SCUDOSIL.

- На внутрішніх поверхнях VELATURE необхідно наносити поверх DECORFOND 3880019.

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C

- Відносна вологість повітря: <75%

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <10%

- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.

- Після нанесення зовнішні поверхні необхідно захищати від дощу та вологи до повного висихання продукту, що зазвичай (при 20°C) відбувається приблизно через 48 годин.

- Інструменти: пензлик, губка, тампон або тканина.

- Розведення: від 70% до 100%.

- Спосіб нанесення: Нанесіть матеріал на поверхню за допомогою пензлика. Після цього можна створювати кінцевий ефект:

- пензликом: наносьте нерівномірними рухами для досягнення м'якого розпливчастого ефекту;

- губкою або тампоном: використовуйте губку або тампон, злегка змочені у фарбі;

- тканиною: тканина використовується для видалення зайвого матеріалу з поверхні. Декоративний ефект залежить від рухів, які здійснюються за допомогою тканини.
 - Матеріал необхідно нанести, перш ніж він почне висихати; у разі нанесення на великі поверхні робота повинна проводитися максимально швидко по мокрому краю, уникаючи стиків між зонами нанесення.
 - Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
 - Орієнтовна витрата матеріалу: приблизно 15-20 м²/л на шар, залежно від типу поверхні та техніки нанесення.
- Ці показники наведені для гладких поверхонь із середньою поглинаючою здатністю. Рекомендується провести попередню пробу на поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Необхідний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів.
У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.
При нанесенні продукту на зовнішні поверхні рекомендується використовувати матеріал з однієї партії для покриття стін від одного краю до іншого. Якщо необхідно використати фарбу з іншої партії на одній стіні, не наносьте їх поруч. Для з'єднання використовуйте будь-які розриви суцільності поверхні: молдинги, краї, кабелі тощо.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/l: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 100 г/л ЛОС
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Захисне декоративне покриття з ефектом під старовину.
Належним чином тонована фарба VELATURE серії 383 на основі силосанових полімерів у водній дисперсії для створення хроматичних ефектів під старовину наноситься на попередньо підготовлені поверхні.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².