SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Vernice Acrilica

PRODUIT DE PROTECTION TRANSPARENT POUR MATERIAUX PIERREUX

DESCRIPTION

VERNICE ACRILICA est un produit de protection transparent à base de résines acryliques en solution, doté d'une grande élasticité, d'un pouvoir de consolidation élevé et d'une excellente résistance aux agents chimiques et atmosphériques.
VERNICE ACRILICA est un produit de consolidation spécifiquement conçu pour protéger les matériaux pierreux contre les dommages provoqués par la pollution atmosphérique.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur :
-matériaux en pierre calcaires, marbres et pierres peu poreuses;
-briques apparentes;
-surfaces en béton.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b1
  P 84-403: Classe D1
- Nature du liant: résine acryliques réversibles
- Solvant: hydrocarbures aromatiques
- Masse volumétrique selon UNI EN ISO 2811-1: 0,90 ± 0,05 kg/l.
- Viscosité de conditionnement selon UNI 8902 : 72 ± 16 cps à 25 °C (viscosimètre rotatif Brookfield)
- Degré de brillant selon UNI EN ISO 2813:
8220230 Brillant: >80 sous 60°
8220238 Satiné: >50±5 sous 85°
- Séchage (à 25 °C et 65 % d'H.R.): au toucher en 2 heures; recouvrable après 24 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

prescriptions des DTU 59/1, 59/2.
S'assurer que le support est bien sèche et appliquer 2 couches de VERNICE ACRILICA selon les modalités indiquées.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.
Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Humidité relative de l'environnement: <80%.
Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Humidité du support: <10% H.R.
Eviter les applications en cas de condensation en surface ou en plein soleil.
- Protéger les surfaces en verre, en céramique et en matière plastique.
- Outils: brosse, pistolet.
- Dilution: 0-20% avec le Diluant Synthétique 5210011 ou Diluant per Smalti Rapidi 5070712 selon l'absorption du support.
- Nombre de couches: au moins 2 couches.
- Dans les applications sur supports en pierre ou en briques, appliquer le produit en 2 couches espacées d'au moins 12 heures.
En fonction de la nature du support et de sa consistance, en quelques cas une dilution ultérieure - à déterminer moyennant un essai pratique - peut être nécessaire. Pour cet emploi, une autorisation préalable de la part du directeur des Beaux-Arts compétent est nécessaire.
- Nettoyage des outils: immédiatement après usage avec Diluant Synthétique ou Diluant per Smalti Rapidi.
- Rendement indicatif: 4-6 m2/l par 2 couches. Il est important de calculer le rendement effectif par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible transparent dans la version brillante code 8220230 et satinée code 8220238.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'etre conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/h: Impressions fixatrices (PS): 750 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 750 g/l COV

Inflammable / irritant / nocif pour les organismes aquatiques.
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après leur utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Produit de protection transparent pour métaux et matériaux en pierre
Application, sur supports déjà préparés, de produit de protection transparent pour métaux et matériaux de pierre VERNICE ACRILICA code 8220230/238, à base de résines méthacryliques en solution, spécifique pour la protection des matériaux de pierre.
Fourniture et pose du matériel € ..... m2.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente.