

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Vernice Acrilica

PROZIRNA ZAŠTITA ZA METAL I MINERALNE PODLOGE



822

VERNICE ACRILICA - V.2024-09-24

OPIS

VERNICE ACRILICA je prozirna zaštita, na bazi otopljenih akrlnih smola. Odlikuje se velikom elastičnošću, velikom žilavošću i odličnom kemijskom i vanjskom otpornošću.

VERNICE ACRILICA je snažan otporan proizvod, posebno osmišljen za zaštitu nadgrobnih spomenika od propadanja uzrokovanih atmosferskim zagađivačima.

VERNICE ACRILICA je posebno osmišljen proizvod za učvršćivanje i zaštitu mramornih materijala od štetnih atmosferskih utjecaja.

POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanijeti na:

- Vapnene nadgrobne spomenike, mramor i kamen koji je pomalo porozan.
- na fasadnu ciglu
- na beton

Proizvod se može upotrijebiti i za restauracijske poslove i održavanje povijesnih spomenika.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: metakrilne smole .

Otapalo: aromatski ugljikovodici.

Specifična težina UNI EN ISO 2811: $0,90 \pm 0,05$ kg/l

Viskoznost kod punjenja UNI 8902: 72 ± 16 cps 25° C.

Sjajnost UNI EN ISO 2813

8220230 sjajna: > 80 , kut čitanja 60°

8220238 polu sjajna 50 ± 5 kut čitanja 85°

Sušenje (25° C i 65% R.V.):

- na dodir za 2h
- sljedeći sloj nakon 24h.

PRIPREMA PODLOGE

Nadgrobni spomenici i zidne opeke:

- Očistiti površinu od prašine, u slučaju da je na površini ostao prljavi film, ostatke stare boje skinuti koristeći ručno brušenje, vodeno pjeskarenje, mikro pjeskarenje ili kemijsko čišćenje. Preporučljivo je napraviti mali test da bi se odredilo najbolji način i vrstu čišćenja.
- Ako je površina zahvaćena sa plijesni, tretirajte površinu sa COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje i sa COMBAT 333 za sanaciju.
- Na suhu površinu nanijeti dva sloja VERNICE ACRILICA prema uputi o uporabi.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: min.+8°C/ max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: min.+5°C/max.+35°C

Vlažnost površine:<10% R. V.

Ne preporučuje se nanošenje proizvoda kada je površina direktno izložena suncu ili kad je prisutna kondenzacija.

-Broj slojeva: najmanje 2.

-Proizvod se može nanijeti četkom ili špricanjem.

-Razrjeđenje: u granicama od 0-20% sa sintetičkim razrjeđivačem ili sa razrjeđivačem za brzo sušeće lakove, ovisno od upijanja površine.

Kada nanosimo na nadgrobne spomenike ili na ciglu nanijeti 2 sloja, ali da razmak između nanošenja slojeva bude najmanje 12h.

Ovisno o vrsti i čvrstoći podloge u nekim slučajevima potrebno je isprobati da li je potrebno proizvod dodatno razrijediti. Za taj postupak potrebno je odobrenje nadzornika za kulturne spomenike regije.

Čišćenje alata treba izvršiti odmah nakon uporabe sa Sintetičkim razrjeđivačem ili razrjeđivačem za brzo sušeće lakove.

Učinkovitost: 4-6 mq/l za dvije ruke.

Za određivanje točne potrošnje potrebno je izvršiti probu.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u varijantama sjajnog i polu sjajnog završnog efekta.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/24/EC)

Kategorija A/h: Temeljne impregnacije (na bazi razrjeđivača): 750 g/l (2010)

Sadrži max. 750 g/l (VOC)

Zapaljivo - iritantno – opasno za okoliš.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon uporabe ne odlagati ambalažu u okoliš, ostaviti da se ostaci osuše i tretirati kao specijalni otpad. Za više informacija pogledati sigurnosni list.