

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Vernice Acrilica

PRIESVITNÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK PRE KAMENNÉ MATERIÁLY



822

VERNICE ACRILICA - V.2024-09-24

POPIS

VERNICE ACRILICA je priesvitný ochranný prostriedok na báze rozpustených akrylových živíc, s vysokou pružnosťou, spevňovacou a vodu odpudivou schopnosťou a s vynikajúcou odolnosťou voči chemickým a poveternostným vplyvom.

VERNICE ACRILICA je spevňujúci prostriedok špeciálne navrhnutý na ochranu kamenných materiálov pred škodami spôsobenými atmosférickým znečistením.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- kamenné vápencové materiály, mramory a málo porézne kamene;
- obkladové tehly;
- povrchy z betónu.

Produkt je možné použiť na reštaurátorské práce a na údržbu historických budov.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: Metakrylové reverzibilné živice
- Rozpúšťadlo: aromatické uhľovodíky
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $0,90 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 72 ± 16 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Lesk UNI EN ISO 2813:
8220230 lesklý: > 80 , uhol snímania 60°
8220238 satinovaný: 50 ± 5 , uhol snímania 85°
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 2 hodiny; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 24 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z kameňa alebo tehál:

- Odprášť a vyčistiť povrchy; pri výskyte povlaku nečistoty, povrchovej kôry, šupín atď. odporúčame vykonať čistenie podkladu tlakovým umývaním vodou

alebo vodným pieskovaním alebo mikropieskovaním alebo chemickým čistením. Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na stanovenie najúčinnnejšej metódy a typu čistenia.

- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.

- Na suchý podklad naniesť 2 vrstvy VERNICE ACRILICA podľa uvedených spôsobov.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%.

- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.

- Počet vrstiev: aspoň 2 vrstvy.

- Nádrie: štetec, striekacie zariadenie.

- Riedenie: od 0 do 20 % so syntetickým riedidlom 5210011 alebo s riedidlom na rýchloschnúce emaily 5070712 podľa savosti podkladu.

- Pri aplikáciách na kamenné alebo tehlové podklady naniesť produkt v 2 vrstvách s časovým odstupom aspoň 12 hodín.

V závislosti od povahy podkladu a konzistencie, môže byť v niektorých prípadoch potrebné ďalšie riedenie, ktoré sa určí pomocou predbežnej praktickej skúšky. Na takéto použitie je nutné predbežné schválenie zo strany kompetentného správcu kultúrnych pamiatok na danom území.

- Čistenie náradia sa vykonáva hneď po použití so syntetickým riedidlom 5210011 alebo s riedidlom pre rýchloschnúce emaily 5070712.

- Približná výdatnosť: 4-6 m²/l pri 2 vrstvách.

Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na danom podklade na stanovenie spotreby.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný bezfarebný pri lesklej verzii kód 8220230 a satinovanej verzii kód 8220238.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/h: Fixačné základné nátery (na báze rozpúšťadla): 750 g/l (2010)

Obsahuje max.: 750 g/l VOC

horľavý - dráždivý- nebezpečný pre životné prostredie

Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Priesvitný ochranný prostriedok pre kamenné materiály.

Aplikácie, na vopred pripravené podklady, priesvitného ochranného prostriedku

na kamenné materiály VERNICE ACRILICA kód 8220230/238, na báze rozpustených metakrylových živíc, určený na ochranu kamenných materiálov.
Dodávka a pokládka materiálu € na m2.