

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Wall Cream

PRODYŠNÁ NÁSTĚNNÁ VODOVÁ BARVA PRO INTERIÉRY, S VYSOKÝM KRYTÍM,
URČENÁ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



SÉRIE 455

WALL CREAM - V.2024-10-08

POPIS

WALL CREAM je prodyšná vodová barva pro aplikace v interiéru, vyznačující se vynikající prodyšností, vysokou krycí schopností a dobrou dilatací.

WALL CREAM je barva vytvořená specificky pro profesionálního uživatele, protože umožňuje dosáhnout vynikajících estetických výsledků s relativně nízkými náklady.

WALL CREAM se také snadno aplikuje a výborně se hodí k použití v interiéru, kde dochází k orosování, jako např. v kuchyních, koupelnách apod.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: vinylové pryskyřice ve vodném roztoku.
- Objemová hmotnost podle UNI EN ISO 2811-1: $1,72 \pm 0,05$ kg/l
- Klasifikace Indoor Air Quality: A+
- Schnutí (při 25 °C a 65% r. v.): na dotek v průběhu 30 min; umožňuje aplikaci dalších nátěrů po 5 hodinách.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný v interiéru na:

- Nové omítky s obsahem vodových pojiv.
- Betonové povrchy.
- Sádrové a sádrokartonové povrchy.
- Suché, kompaktní, absorpční a kohezni staré nátěry a obklady organického nebo minerálního původu.
- Absorpční konglomeráty různého minerálního druhu.

Povrchy je třeba náležitě připravit dodržáním postupu, uvedeného v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.

Neaplikujte na čerstvé a tendenčně alkalické podklady. Vyčkejte po dobu vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři týdny.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch zdíva:

- Přesvědčte se, že podklad je úplně suchý a vyzrálý. Pokud je to třeba, proveďte

obnovu nebo zpevnění pomocí příslušných produktů.

- Vyskytne-li se na podkladu plíseň, ošetřete ho pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a pomocí sanačního prostředku COMBAT 333 kód 4810333. Pokud je to třeba, přidejte do barvy hygienizační prostředek COMBAT 444 kód 4810444.

- Kartáčováním nebo omýváním odstraňte případný výkvět a odlupující se části starých omítek. Kompletně odstraňte případné vyvýšeniny po vápenných nebo temperových barvách.

- Kartáčováním odstraňte nánosy smogu, prachu atd..

- Vyrovnajte nerovnosti v podkladu a díry, praskliny, pukliny a prolákliny zatmelte výrobkem TAMSTUCCO. Trhliny uzavřete vhodným tmelem.

- Zatmelené a tmelem ošetřené části osmírkujte smírkovým papírem.

- Případné vyhlazení omítky proveďte s pomocí produktu RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150 v závislosti na druhu podkladu.

- Zpevněte jednou vrstvou IDROFIS 4700006 zpevňovacího akrylátového prostředku na vodní bázi pro zdiva nebo jednou vrstvou mikronizovaného zpevňovacího prostředku bez obsahu rozpouštědel ATOMO 8840001. Na kartonsádku naneste speciální pigmentovaný izolátor PREPARA 4710019. V případě, že jde o velmi drolivý povrch, nebo že je na něm tenká vrstva starých temperových nebo časem znehodnocených barev, je obvykle nejlépe použít izolační nátěr s obsahem rozpouštědla ISOMARC 4410111 nebo mikronizační prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

- Přistupte k nanášení WALL CREAM podle postupu popsaného v návodu na použití.

* (Ředění izolačního nátěru a množství, které je třeba použít, závisí na savosti podkladu a je třeba je určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu – Viz. příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:

Teplota prostředí: min. +8 °C / max. +35 °C.

Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C.

Vlhkost podkladu: < 10 %

- Nářadí: štetka, váleček a bezvzduchové stříkání („airless“).

- Počet vrstev: nejméně 2 vrstvy.

- Ředění: vodou, první vrstva na 70-75 %; druhá vrstva na 40-50 %.

- Při aplikacích prostřednictvím bezvzduchového stříkání se ředění mění v závislosti na zařízení a použitém provozním tlaku.

- Nářadí se čistí vodou ihned po použití.

- Orientační spotřeba: 8-10 m²/l na jednu vrstvu a vztahuje se na aplikace na hladké podklady s průměrnou nasákavostí. Je vhodné určit skutečnou spotřebu na základě předběžné zkoušky na specifickém povrchu.

ZABARVENÍ

Barvení je dosažitelné pomocí Tintometrického systému.

Produkt může být rovněž barvený výrobkem BRAVOCASA TINTE COLORANTI ze série 408P.

Produkt může být rovněž barvený výrobkem barvidly COLORADO ze série 548.

V případě použití pigmentů různých výrobců je lépe jednotlivé barvy mezi sebou promíchat, aby se odstranily lehké rozdíly v tónování připravených odstínů.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/a: matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (gloss≤25@60°)
(VŘNH): 30 g/l (2010)

obsahuje maximálně: 30 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v Bezpečnostním listu produktu.