

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrisyl Decora

ДЕКОРАТИВНОЕ АКРИЛ-СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ГРАНИТА И БЛЕСТЯЩИМИ КРИСТАЛЛАМИ ДЛЯ ФАСАДОВ, ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРΟΣЛЕЙ



SERIES 457

ACRISYL DECORA - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

ACRISYL DECORA - декоративное покрытие стен для внешних работ с добавлением блестящих кристаллов, которые создают на поверхности финишный слой, присущий шлифованному граниту и натуральному камню с характерным точечным блеском и вкраплениями. На основе сополимеров акрил-силоксановых в водной дисперсии, с кремнистыми добавками, гранулами мрамора, чешуйками стекла. Создает на фасаде защитное покрытие, обладающее водоотталкивающими свойствами и хорошей паропроницаемостью, обеспечивает защиту от образования плесени и водорослей и проникновения атмосферных осадков. По своим характеристикам ACRISYL DECORA может применяться как финишное декоративное покрытие на фасад с термозащитным покрытием "cappotto".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В основе связующего вещества акриловые сополимеры с модифицированными силоксанами в водной эмульсии
- Растворитель: вода
- Вязкость продукта: пастообразная консистенция
- Гранулометрия: 0,6 мм
- Устойчивость к щелочам UNI 10795: устойчивы
- Маркировка CE в соответствии с европейским стандартом EN 15824
- Огнестойкость согласно норме EN 13501: класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Коэффициент впитывания воды 1062-3: низкий, $w < 0,1$ кг/м²h^{0,5}
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, $S_d < 0,14$ м
- Защищает поверхности (по теории Kuenzle) , впитывая воду DIN

18550: $W < 0,5$ кг на м в течение 0,5 часа, не пропускает пар $e_{sd} < 2$ metri
- Устойчива к образованию плесени и водорослей согласно UNI EN 15457 и UNI EN 15458
- Время высыхания (при +25°C и 65 % U.R.(влажность)) полное высыхание от 1 часа 30 минут до 3 часов, в зависимости от поверхности нанесения.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Поверхности с термоизоляционным покрытием типа "cappotto".
 - Новую и старую штукатурку на водной основе.
 - Бетонные поверхности.
 - Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
 - Конгломераты различной природы с хорошей впитываемостью.
- Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя инструкции главы 'Подготовка поверхности'. Не наносить на поверхности свежеокрашенные и щелочные. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурные поверхности:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена.
- При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.
 - Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.
 - Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
 - Расширить трещины и заполнить штукатурным составом или аналогичным продуктом.
 - Выровнять неровности поверхности. Дырки, растрескивание, трещины, впадины могут быть обработаны BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160, RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.
 - Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена и нанесите один слой акрилового фиксатора растворителя ISOMARC 4410111 или микронизированной грунтовки без растворителя ATOMO 8840001. Для неоднородных плотных поверхностей используйте фиксатор MARCOTHERM PRIMER.
 - На неравномерные покрытия можно нанести один слой ACRISYL GRIP серия 932 заполняющей и выравнивающей акрил-силосановой краски основы.
 - Продолжить нанесение ACRISYL DECORA следуя инструкции применению.

Бетонные поверхности:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность, прочная и сухая. При необходимости нанести на поверхность

специальные укрепляющие материалы

- При наличии плесени обработать поверхность противогрибковым раствором COMBAT 222 код. 4810222 и восстанавливающим COMBAT 333 код. 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои. Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
- Очистить структурные части цемента недостаточно прилегающие
- Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности, должны быть тщательно обработаны с BETOXAN PRIMER 9490125.
- Восстановить не хватающие части с помощью выравнивания цементным раствором BETOXAN 400 или BETOXAN 300 безусадочный, тиксотропный, усиливающий раствор 9490140/130; осуществить выравнивание финишное BETOXAN 200 9490120 Раствор безусадочный, защищающий от проникновения углекислого газа.
- Убедитесь, что поверхность подготовлена и просушена и нанесите один слой акрилового фиксатора растворителя ISOMARC 4410111 или микронизированной грунтовки без растворителя АТОМО 8840001. Для неоднородных плотных поверхностей используйте фиксатор MARCOTHERM PRIMER.
- На неравномерные покрытия можно нанести один слой ACRISYL GRIP серия 932 заполняющей и выравнивающей акрил - силосановой краски.
- Далее наносите ACRISYL DECORA согласно инструкции применения.

Поверхности с термоизоляционным покрытием "cappotto":

- Убедитесь, что поверхность выдержана и подготовлена соответственно требованиям производителя.
- Проверьте консистенцию выравнивающего слоя. Поверхность должна быть прочная.
- Нанесите один слой микронизированной грунтовке без растворителей АТОМО 8840001 или покрывающий фиксатор MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Далее нанесите ACRISYL DECORA согласно инструкции применения.

* (Формула разведения и количество нанесения материала зависят от впитывающих свойств настенного покрытия. Рекомендуется провести пробы на отдельном участке поверхности. Консультируйтесь по соответствующему техническому описанию).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Избегайте нанесения материала при наличии влажности на поверхности и при прямом попадании солнечных лучей.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать материал в хорошую погоду и защищать поверхность от дождя и влажности в течение 48 часов после нанесения. Это даст возможность полному высыханию продукта и полимеризации в течение 10 дней.
- На поверхности, которые подвергнутся попаданию дождевой

воды в течение 10 дней останутся следы (матовые вертикальные линии).

Это не дефект продукта. Вертикальные линии могут быть устранены гидроочисткой.

- Применение материала на поверхностях с солевыми выцветами или объектах с высоким уровнем влажности не гарантирует сцепление продукта с поверхностью. Поэтому необходимо подготовить поверхность заранее, обеспечив хорошее сцепление с покрытием, выровняв ее материалами NEPTUNUS мокрой штукатуркой с последующей окраской системой силосановой SCUDOSIL.

- Защитные свойства декоративных покрытий против образования плесени и водорослей имеют следующие особенности: эффективность и срок действия главным образом обусловлены степенью воздействия климата и окружающей среды, типом конструкции и выбором системы нанесения.

- Разбавление: средство готово к использованию. При необходимости можно отрегулировать вязкость на месте, слегка разбавив ACRISYL DECORA на 2-3% водой.

- Перед нанесением продукт перемешать.

- Инструменты: Стальной шпатель, пластиковый шпатель.

- Количество слоев: 2.

- От выбора инструмента зависит эстетика поверхности, поэтому впоследствии используйте тот же тип инструмента.

- Способ нанесения:

.Равномерно распределите продукт по основанию стальным шпателем. Дождитесь полного высыхания перед тем, как наносить второй слой.

.Нанести второй слой и, прежде чем продукт полностью высохнет, разгладить его стальным шпателем, чтобы поверхность стала гладкой.

Чтобы получить эффект, похожий на штукатурку в гражданском строительстве, нанесите продукт пластиковым шпателем и выровняйте его.

- Во избежание образования стыков на протяженных стенах всегда обрабатывайте продукт «по-сырому».

- На конечный эстетический вид может повлиять техника нанесения, поэтому последний слой рекомендуется наносить аккуратно.

- Сразу же после использования нужно очистить инструменты водой.

- Ориентировочный расход: 1-1,2 кг/м² на слой. При отделке в 2 слоя 2-2,4 кг/м² на средне пористых основаниях.

Для определения расхода рекомендуется провести практический тест на определенной поверхности.

КОЛЕРОВКА

Продукт доступен в базовых цветах под колеровку, которые также можно использовать как готовый цвет, crystal (0001) и granito grigio (0002).

Нужный оттенок получают тинтометрической системой.

Кроме того, материал можно окрасить красителями COLORADO серия 548.

При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

При внешних работах рекомендуется всегда пользоваться материалом одной партии от угла до угла. Если обстоятельства вынуждают начать новую партию материала, не закончив стены, то не делать явной границы перехода оттенков. Использовать для стыка проемы, выпуклый декор, выступы, кабели и пр.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)
Кат. А/с: краски для наружных стен с минеральными связующими (на водной основе): 40 г/л (2010)
содержит макс.: 40 г/л VOC (летучих органических соединений).

Вредно для водных организмов, с длительным действием.
Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; дать отходам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Акрилово-силоксановое покрытие против водорослей с вкраплениями микроскопических блестящих кристаллов. ACRISYL DECORA серии 457 на основе акрил-силоксанового сополимера в водной дисперсии, с содержанием кремнистых наполнителей, мраморной крошки, стеклянных чешуек, наносится в два слоя на предварительно подготовленные поверхности, а также на поверхности, имеющие теплоизоляционное покрытие «мокрый фасад». Средняя толщина покрытия по окончанию работ - 1 мм. Поставка и укладка материала € за кв.м.