

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrisyl Grana Finissima

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВОЕ НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ С КОМПАКТНЫМ
ЭФФЕКТОМ ТОНЧАЙШЕЙ ЗЕРНИСТОСТИ – ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И
ВОДОРОСЛЕЙ. РАЗМЕР ГРАНУЛ: 0,6



SERIES 463

ACRISYL GRANA FINISSIMA - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

ACRISYL GRANA FINISSIMA - это настенное покрытие для наружных работ, на базе акрил-силоксанового связующего, обладает повышенным водоотталкиванием и хорошей паропроницаемостью, устойчиво к неблагоприятному воздействию атмосферных осадков, создает эффект штукатурки. Благодаря своему гранулометрическому составу обладает укрывистостью и позволяет маскировать неровности основы. Материал создает отделочный слой, похожий на минеральную штукатурку, его наносят на основы с неоднородным внешним видом и поглощением. ACRISYL GRANA FINISSIMA особенно рекомендуется для реставрационных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего: акриловый сополимер с силоксановой модификацией в водной эмульсии
 - Пигменты и наполнители: минеральные наполнители и мраморная крошка
 - Растворитель: вода
 - Вязкость: пастообразная консистенция
 - Размер зерен мраморной крошки: верхний предел 0,6 мм
 - средняя толщина 1,0 мм в два слоя
 - Устойчивость к щелочам UNI 10795: устойчиво
 - CE маркировка в соответствии с EN 15824
 - Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Проницаемость для воды в жидком состоянии UNI EN 1062-3: низкая, $w < 0,1 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5}$
 - Проницаемость для водяного пара UNI EN ISO 7783-2: высокая, $S_d < 0,14 \text{ м}$

- Защитное средство для фасадов на основе теории Kuenzle DIN 18550: $W < 0,5 \text{ кг/м}^2 \times 0,5$ и $S_d < 2$ метра
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): полное от 1 часа и 30 минут до 3 часов в зависимости от толщины слоя

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
- бетонные поверхности
- поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой
- различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Непросохшие, а также имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдержать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержана.

При необходимости заделать и укрепить специальными средствами.

- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством СОМВАТ 222 код 4810222 и гигиеническим средством СОМВАТ 333 код 4810333.

- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить вздувшиеся слои известковых красок или темперы.

- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.

Оштукатуренная поверхность:

- Трещины необходимо расширить и заполнить шпаклевкой или аналогичным материалом.

- Загладить неровности основы. Дыры, трещины, расщелины и впадины можно заделать средством BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.

- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести слой акрилового водного фиксатива для стен IDROFIS 4700006, или изоляционного фиксатива для стен ISOMARC 4410111 на растворителе, или микронизированного фиксатива без растворителя АТОМО 8840001.

На плотные неосыпающиеся основы нанести водорастворимый укрывистый фиксатив MARCOTHERM PRIMER 4740019.

- На неровные поверхности можно нанести слой акрил-силоксановой заполняющей выравнивающей грунтовки ACRISYL GRIP серия 932.

- Приступить к нанесению ACRISYL GRANA FINISSIMA согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

Бетонные поверхности:

- Удалить отваливающиеся куски цемента.
- Металлические прутки арматуры, выступающие на поверхности, аккуратно очищают щеткой и обрабатывают пассиваторным цементным раствором BETOXAN PRIMER 9490125.
- Восстановить недостающие части мастикой BETOXAN 400 или BETOXAN 300, безусадочным тиксотропным строительным раствором с волокнистым упрочнением 9490140/130; выполнить окончательную шпаклевку безусадочной шпаклевкой BETOXAN 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести слой изоляционного фиксатива с растворителем для стен ISOMARC 4410111 или микронизированного фиксатива без растворителя АТОМО 8840001. На плотные неосыпающиеся основы нанести водорастворимый укрывистый фиксатив MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- На неровные поверхности можно нанести слой акрил-силоксановой заполняющей выравнивающей грунтовки ACRISYL GRIP серия 932.
- Приступить к нанесению ACRISYL GRANA FINISSIMA согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

*(Степень разведения изолирующего покрытия и наносимое количество зависят от впитывания его основой, их определяют предварительными пробами на конкретной основе. Проконсультироваться с технической картой).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца.
- Для получения наилучших эстетических и эксплуатационных характеристик материала рекомендуется наносить его в указанных климатических условиях и защищать обработанные поверхности от дождя и влажности примерно на 48 часов. Это обеспечивает полное высыхание и правильную полимеризацию, для которой требуется около 10 дней.
- Если в течение 10 дней обработанные поверхности подвергаются воздействию дождевых потоков, то могут образоваться вертикальные полупрозрачные полосы. Это не ухудшает свойства материала, а сами полосы устраняются промывкой или в результате последующих дождей.
- Нанесение на поверхности с солевыми выцветами или подверженные восходящей влажности не гарантирует адгезию покрытия с основой, поэтому необходима предварительная санация стен обезвоживающей штукатуркой NEPTUNUS и последующей покраской силоксановым средством SCUDOSIL.
- Защитные свойства декоративных покрытий против образования плесени и водорослей имеют следующие

особенности: эффективность и срок действия главным образом обусловлены степенью воздействия климата и окружающей среды, типом конструкции и выбором системы нанесения.

- ACRISYL GRANA FINISSIMA готово к применению и не требует дополнительного разведения.

- Размешать материал перед нанесением.

- Инструменты: пластиковая кельма.

- Кол-во слоев: 2. Нанести материал на основу равномерно пластиковой кельмой и разровнять до того, как на поверхности начнет образовываться пленка, выполняя круговые движения для создания эффекта штукатурки.

- Инструменты очищают водой сразу после использования.

- Примерный расход: 2,2-2,4 кг/м² в 2 слоя, на основах со средней пористостью. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода

КОЛЕРОВКА

Нужный оттенок получают тинтометрической системой.

Кроме того, материал можно окрасить красителями COLORADO серия 548.

При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

При внешних работах рекомендуется всегда пользоваться материалом одной партии от угла до угла. Если обстоятельства вынуждают начать новую партию материала, не закончив стены, то не делать явной границы перехода оттенков. Использовать для стыка проемы, выпуклый декор, выступы, кабели и пр.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Кат. А/с: краски для наружных стен с минеральными связующими (на водной основе): 40 г/л (2010)
содержит макс.: 40 г/л VOC (летучих органических соединений).

Вредно для водных организмов, с длительным действием.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; дать отходам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Акрил-силоксановое покрытие, с эффектом штукатурки.

Нанесение на подготовленные поверхности ACRISYL GRANA

FINISSIMA серия 463, на базе акрил-силоксанового сополимера в водной эмульсии, кремнистых наполнителей и мраморной крошки толщиной в среднем 1 мм в два слоя.
Поставка и применение материала на месте евро за кв.м.