

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrisyl Grip

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВАЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА



CODE 9320019

ACRISYL GRIP - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

ACRISYL GRIP - средство на основе силиконовых полимеров и акриловых смол в водной дисперсии, специальные добавки придают материалу отличную паропроницаемость и повышенную водоотталкиваемость, а также высокую устойчивость к воздействию внешних химических и атмосферных агентов. Благодаря особому составу обладает большой укрывистостью и хорошо маскирует дефекты основы, восстанавливая «эффект штукатурки». ACRISYL GRIP предназначен для подготовки настенных поверхностей архитектурных сооружений при реставрации исторических памятников и в строительстве жилых зданий. ACRISYL GRIP, в отличие от обычных красок на базе водной дисперсии, создает пористое покрытие, которое гарантирует отличное сцепление как с минеральными основами, так и со старой минеральной или синтетической краской, сохраняя при этом высокую паропроницаемость. ACRISYL GRIP создаёт идеальную основу для нанесения акрил-силоксановых штукатурок; кроме того, оно служит для выравнивания внешнего вида стенных поверхностей с участками с новой штукатуркой и участками с краской, как в случае осушения стен с помощью диффузионных штукатурок.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы:

- Старая краска, хорошо прилегающая к основе
- Известковые и цементно-известковые штукатурки.
- Строительные штукатурки из цементно-известковых растворов или аналогичные.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности с теплоизоляцией для создания утепленных фасадов.
- Нельзя применять как подложку в циклах минеральных

покрытий (известковых и силикатных).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего: акриловый сополимер с силоксановой модификацией в водной эмульсии
 - Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ кг/л
 - Вязкость при упаковке UNI 8902: 33600 ± 3200 сантипуаз при 25 °C (ротационный вискозиметр Brookfield)
 - Средний размер зерна: 0,25 мм
 - Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Проницаемость для воды в жидком состоянии UNI EN 1062-3: низкая, $w < 0,1$ кг/м²ч^{0,5}
 - Проницаемость для водяного пара UNI EN ISO 7783-2: высокая, $S_d < 0,08$ м
 - Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 1 час; для повторной окраски 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Оштукатуренная поверхность:
- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней. При необходимости заделать и укрепить специальными средствами.
 - При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
 - Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить вздувшиеся слои известковых красок или темперы.
 - На внутренних стенах загладить неровности основы и заделать дыры, трещины, расщелины и впадины средством TAMSTUCCO 9400006/9410110; зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплаты.
 - Заделать щели герметиками.
 - При необходимости провести шпаклевку средством RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.
 - Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести слой ACRISYL GRIP согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.
 - На сильно осыпающуюся поверхность предварительно нанести слой NEPTUNUS PRIMER H 0760230 или микронизированного фиксатива без растворителя на водной основе ATOMO 8840001, затем нанести слой ACRISYL GRIP согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.
- Бетонные поверхности:
- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержана. При необходимости заделать и укрепить специальными средствами.
 - При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
 - Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить вздувшиеся слои известковых красок или темперы.
 - Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
 - Удалить отваливающиеся куски цемента.

- Металлические прутки арматуры, выступающие на поверхности, аккуратно очищают щеткой и обрабатывают пассиваторным цементным раствором BETOXAN PRIMER 9490125.
 - Восстановить недостающие части мастикой BETOXAN 400 или BETOXAN 300, безусадочным тиксотропным строительным раствором с волокнистым упрочнением 9490140/130; выполнить окончательную шпаклевку безусадочной шпаклевкой BETOXAN 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.
 - Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести ACRISYL GRIP согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.
- Нуждающиеся в осушении стенные поверхности:
- Удалить слой имеющейся штукатурки примерно на метр за пределами влажного участка.
 - Удалить солевые разводы щеткой и мойкой водой, для чего рекомендуется пользоваться гидроаппаратом.
 - На сухую основу нанести один слой грунтовки от соли PRIMER ANTISALE 0700240 (согласно техкарте).
 - Подождать не менее 24 часов, затем нанести обезвоживающую штукатурку INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170, после чего нанести шпаклевку для обезвоживающей штукатурки RASANTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI 9480180 (согласно техкартам).
 - Подождать не менее 20 дней, затем нанести фиксатив от соли NEPTUNUS CONSOLIDANTE 0720230.
 - Если требуется придать поверхности однородный внешний вид, приступить к нанесению ACRISYL GRIP согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

*(Степень разведения изолирующего покрытия и наносимое количество зависят от впитывания его основой, их определяют предварительными пробами на конкретной основе. Проконсультироваться с технической картой).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца.
- После обработки наружных стен их следует защитить от дождя и влажности до полного высыхания, на что обычно (при 20 °C) требуется около 48 часов.
- Инструменты: кисть, валик.
- Размешать материал перед нанесением.
- Разведение: 30-40% водой;
- Кол-во слоев: не менее 1 слоя.
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
- Примерный расход: 5-7 кв.м/л для одного слоя на основах со средней пористостью. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА | Материал белого цвета

ХРАНЕНИЕ | Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС) Кат. G : грунтовка (на водной основе) : 50 г/л (2007) / 30 г/л (2010)
ACRISYL GRIP Макс. содержание: 30 г/л ЛОВ
Средство не требует этикетирования согласно Постановлению правительства 65 от 14/03/03 с изменениями и уточнениями.
При пользовании средством соблюдать действующие нормы по гигиене и безопасности.
По окончании работы не выбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними, как со специальными отходами.
Хранить в местах, недоступных детям. Пользоваться в хорошо проветриваемых местах. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или на почву. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Сцепляющая стенная грунтовая акрил-силоксановая краска. Нанесение на подготовленные поверхности ACRISYL GRIP на базе акрил-силоксановых сополимеров в 1 слой в количестве, зависящем от поглощающей способности основы. Поставка и применение материала на месте евро за кв.м.