

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrisyl Grip

ZJEDNOCUJÚCI PODKLADOVÝ NÁTER, AKRYLÁT-SILIKÓNOVÝ



KÓD 9320019

ACRISYL GRIP - V.2024-09-24

POPIS

ACRISYL GRIP je produkt na báze silikónových polymérov a akrylových disperzií vo vode, zvláštnych aditív ktoré poskytujú produktu vynikajúcu priechodnosť spolu so zvýšenou odpudivosťou vody a vynikajúcou odolnosťou voči vonkajším chemickým a atmosférickým činiteľom. Jeho zvláštna formulácia poskytuje dosiahnutie vysokej plniacej a maskovacej schopnosti nedokonalostí podkladu obnovujúc pritom „efekt omietky“.

ACRISYL GRIP je určený pre prípravu murovaných povrchov budov architektonického rázu, pri reštauračných prácach historických centier a v bytovej výstavbe.

ACRISYL GRIP na rozdiel od tradičných maľoviek na báze vodných disperzií tvorí porézny povlak, ktorý prilieha tak na minerálne podklady ako aj na staré maľovky minerálnej alebo syntetickej povahy, zachovávajúc špecifickú priechodnosť.

ACRISYL GRIP sa javí ako ideálny podklad pre stierkové povlaky. Je určený na zjednotenie estetického vzhľadu murovaných povrchov medzi zónami s prítomnosťou nových omietok a zónami so starými maľovkami ako v prípade odvlhčovania múrov pomocou difúzných omietok.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- Staré maľovky ktoré sú zakotvené v podklade.
- Vápenné a vápenno-cementové omietky.
- Omietky z hrubej malty alebo rovnocennej.
- Betónové plochy.
- Povrchy spracované s tepelným povlakom „plášť“.
- Nepoužiteľný ako podklad pre minerálne okruhy (vápno a silikáty).

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: akrylový kopolymér akrylový so silikónovou modifikáciou vo vodnej emulzii.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l

- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 33600 ± 3200 cps pri $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (rotačný viskozimeter Brookfield)
 - Stredná hodnota granulometrie: $0,25\text{ mm}$
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Pripustnosť kvapalnej vody UNI EN 1062-3: nízka, $w < 0,1\text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
 - Pripustnosť vodnej pary UNI EN ISO 7783-2: vysoká, $S_d < 0,08\text{ m}$
 - Zasychanie (pri $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 1 hod.; schopný náteru ďalšej vrstvy po štyroch hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Omietkové plochy:

- Presvedčiť sa, že podklad mal čas na vyzretie aspoň 28 dní. Ak je to potrebné, postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Vo vnútrajšku vyrovnať nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110; obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom.
- Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
- Vykonať prípadné vyhladenia prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.
- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vyschnutý a naniesť jednu vrstvu ACRISYL GRIP spôsobom popísaným v návode na použitie.
- V prítomnosti podkladov obzvlášť rozpadnutých na prach naniesť predtým jednu vrstvu NEPTUNUS PRIMER H 0760230 alebo ATOMO 8840001 mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla vo vode a postupovať s jednou vrstvou ACRISYL GRIP spôsobom popísaným v návode na použitie.

Betónové plochy:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné, postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.
- Odstrániť slabo priľnavé štruktúrne časti betónu.
- Kovové prúty armatúry, ktoré vyčnievajú na povrch sa starostlivo okefujú a ošetrí prostriedkom BETOXAN PRIMER 9490125 Pasivuje Pasivuje cementové mlieko.
- Obnoviť chýbajúce časti zarovnávacím prostriedkom BETOXAN 400 alebo BETOXAN 300 Malta nezmršťovacia tixotropická spevnená vláknami 9490140/0130; vykonať konečné vyhladenie s BETOXAN 200 zarovnávacím nezmršťovacím prostriedkom odolným proti nasýteniu oxidom uhličitým 9490120.
- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vyschnutý a naniesť ACRISYL GRIP spôsobom popísaným v návode na použitie.

Murované povrchy určené na odvlhčenie:

- Odstrániť vrstvu prítomnej omietky až cca na jeden meter mimo plochy s vlhkosťou.
- Odstrániť prípadné soľné zvetraniny, po okefovaní a umytí vodou, prednostne použiť hydročistič.
- Na suchý podklad naniesť jednu vrstvu PRIMER ANTISALE 0700240 (ako z technického listu).
- Čakať aspoň 24 hodín, potom pristúpiť k nanášaniu INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 a následne RASANTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI 9480180 (viď technický list).
- Po najmenej 20 dňoch naniesť jednu vrstvu NEPTUNUS CONSOLIDANTE 0720230 fixačný prostriedok proti soli.
- V prípade, ak sa musí esteticky plocha zjednotiť, pristúpiť k použitiu ACRISYL GRIP spôsobom popísaným v návode na použitie.

* (Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového kondenzátu alebo na priamom slnku.
- Po nanášaní musia byť povrchy vo vonkajšom prostredí chránené proti dažďu a vlhkosti až do úplného vysušenia výrobku čo obvykle trvá (pri 20°C) asi 48 hodín.
- Nádrie: štetec, valček.
- Pred použitím produkt zamiešať.
- Riedenie: 30-40% vodou;
- Počet vrstiev: najmenej 1 vrstva.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: 5-7 m²/l na jednu vrstvu na podklady stredne porézne. Je vhodné vykonať praktickú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v bielej farbe

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. G: primer (základ voda): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
ACRISYL GRIP obsahuje max: 30 g/l VOC

Výrobok nevyžaduje vybavenie štítkom v zmysle D.L. 65 zo dňa 14/03/03 a následných úprav a doplnkov. Výrobok používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po

okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať na dobre vetraných miestach. V prípade kontaktu s očami ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia sa ihneď poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok. Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do prostredia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Náter kotevný na murivo akrylo-silikónovým s podkladom .
Použitie na vopred pripravené povrchy prostriedku ACRYSYL GRIP na báze kopolymérov akrylo- silikónových v jednej vrstve v množstvách stanovených podľa absorpčnej schopnosti podkladu
Dodávka a pokládka materiálu € na m2