

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrisyl Pittura Liscia

МИЮЧА МАТОВА АКРИЛОВО-СИЛОКСАНОВА ФАРБА НА ВОДНІЙ ОСНОВІ
ПРОТИ ПЛІСНЯВИ ТА БІООБРОСТАННЯ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 399

ACRISYL PITTURA LISCIA - V.2024-10-08

ОПИС

ACRISYL PITTURA LISCIA — це акрилово-силоксанова фарба на водній основі для зовнішнього використання, яка має чудові водовідштовхувальні властивості, захищає поверхню від біообростання, бруду з навколишнього середовища та лужних середовищ. Покриття зберігає свою стійкість навіть в суворих кліматичних умовах, таких як морські та промислові умови або клімат із різкими сезонними перепадами температур. Його також можна використовувати в якості фінішного покриття для стін з теплоізоляцією. Матеріал створює на поверхні еластичну плівку, стійку до бруду з навколишнього середовища, легко наноситься та добре розтягується.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класифікація відповідно до UNI EN 1062-1 (фарби для зовнішніх робіт):
 - .Блиск відповідно до EN ISO 2813: клас G3 (<10, матовий)
 - .Товщина сухої плівки відповідно до ISO 3233: клас E2 (50-100 мкм)
 - .Розмір зерна відповідно до EN ISO 1524: клас S1 (<100 мкм, дрібне)
 - .Ступінь паропроникності відповідно до UNI EN ISO 7783-2: клас V1 ($S_d < 0,14$ м, висока)
 - .Водопроникність відповідно до UNI EN 1062-3: клас W3 ($W \leq 0,1$, низька)
 - .Стійкість до розтріскування відповідно до UNI EN 1062-7A: клас A0 (не стосується)
 - .Проникність CO₂ відповідно до UNI EN 1062-6: клас C0 (не стосується) Інші характеристики
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,4-1,6 кг/л
- Стійкість до мокрого стирання відповідно до UNI 10560: >10000

циклів, відмінна

- Забруднюваність відповідно до UNI 10792: $\Delta L \leq 3$, дуже низька
- Стійкість до лугів відповідно до UNI 10795: стійка
- Стійкість до цвілі та водоростей відповідно до UNI EN 15457 та UNI EN 15458
- Захист поверхні відповідно до теорії Куенцле за DIN 18550: $W < 0,5 \text{ кг/м}^2\text{год}^{0,5}$ і $S_d < 2$ метри
- Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0

При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 1 годину, другий шар можна наносити через 4 години.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Тип в'язучої речовини: Акриловий сополімер з силоксановою модифікацією у водній дисперсії
- Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана. При необхідності обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлюючим засобом COMBAT 333, код 4810333.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення. Поштукатурені поверхні:
- Тріщини необхідно розшити та заштукатурити спеціальними ущільнювальними засобами (штукатуркою та подібними).
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 або RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або настінної ґрунтівки на основі розчинників ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001.
- На неоднорідні поверхні можна нанести один шар вирівнювальної основи ACRISYL GRIP код 9320019.
- Нанесіть ACRISYL PITTURA LISCIA. Бетонні поверхні:
- Видаліть ділянки з цементу, які обсіпаються.

- Металеві прутки арматури, видимі на поверхні, необхідно ретельно очистити щіткою та обробити пасивуючим цементним розчином ВЕТОХАН PRIMER 9490125.
- Відновіть відсутні частини шляхом вирівнювання цементним розчином ВЕТОХАН 400 або безусадковим тиксотропним розчином, дисперсно армованим волокнами, ВЕТОХАН 300 9490140/0130; виконайте фінішне вирівнювання за допомогою безусадкового вирівнювального розчину, що захищає від проникнення вуглекислого газу ВЕТОХАН 200 9490120.
- На чисту та суху поверхню нанесіть:
При використанні на внутрішніх поверхнях, нанесіть шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001.
При використанні на зовнішніх або внутрішніх поверхнях, якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсипається, необхідно нанести один шар ґрунтівки для стін на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001.
- На неоднорідні поверхні можна нанести один шар вирівнювальної основи ACRISYL GRIP код 9320019.
- Нанесіть ACRISYL PITTURA LISCIA. *(Розведення ізоляційного засобу та кількість його нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C
Відносна вологість повітря: <75%
Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%
- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
- Для досягнення оптимального зовнішнього вигляду та ефективності покриття, рекомендується наносити матеріал лише у вищезазначених кліматичних умовах і захищати поверхню від дощу і вологи протягом 48 годин після нанесення. Необхідно дати можливість матеріалу повністю висохнути і забезпечити рівномірну полімеризацію, яка відбувається приблизно через 10 днів.
- На поверхнях, на які потрапила дощова вода протягом 10 днів після нанесення, можуть утворитися матові вертикальні патьоки.
Це не завдасть шкоди зовнішньому вигляду матеріалу і може бути очищено водою під високим тиском або після наступних дощів.
- Нанесення матеріалу на поверхні із сольовим нальотом або об'єктах з високим рівнем вологості не гарантує зчеплення матеріалу з поверхнею. Тому необхідно підготувати поверхню заздалегідь, покрити її штукатуркою проти підняття вологості, а потім пофарбувати силікоєвою системою NEPTUNUS.
- Захист покриттів від плісняви та біобіотрання має жертвувати природою: ефективність і довговічність сильно залежать від суворості кліматичних та навколишніх умов, типу конструкції та вибору системи нанесення.
- Інструменти: пензлик, розпилювач, безповітряний фарбопулт.

- Кількість шарів: Мінімум 2 шари.
- Розведення: перший шар 20-25% водою; наступні шари 10-15%
- При нанесенні розпилювачем ACRISYL PITTURA LISCIA слід розбавити 25% води для першого шару та приблизно 15% води для фінішного шару.
- При нанесенні продукту безповітряним фарбопультотом розведення залежить від типу обладнання та робочого тиску.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 10-12 м²/л на шар при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Необхідний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів та барвників COLORADO серії 548.
У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.
При нанесенні продукту на зовнішні поверхні рекомендується використовувати матеріал з однієї партії для покриття стін від одного краю до іншого. Якщо необхідно використати фарбу з іншої партії на одній стіні, не наносьте їх поруч. Для з'єднання використовуйте будь-які розриви суцільності поверхні: молдинги, краї, кабелі тощо.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії А/с: Покриття для зовнішніх стін на мінеральній основі (на водній основі): 40 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 40 г/л ЛОС

Продукт шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками.
Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Миюча матова акрилово-силоксанова фарба на водній основі проти плісняви та біобростання з високим рівнем покриття для зовнішніх робіт.
Миюча водорозчинна фарба ACRISYL PITTURA LISCIA серії 399 на основі акрилово-силоксанових смол у водній дисперсії з чудовою стійкістю до мокрого стирання відповідно до UNI EN ISO 2811-1,

високим ступенем паропроникності відповідно до UNI EN ISO 7783-2 та низькою водопроникністю відповідно до UNI EN 1062-3 наноситься на попередньо підготовлені поверхні в щонайменше 2 шари в кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.