

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Antica Calce Plus

Dekorputz mit Pinselstrich-Effekt für Innenbereiche



SERIE 396

ANTICA CALCE PLUS - V.2024-10-08

BESCHREIBUNG

ANTICA CALCE PLUS ist eine Wandbeschichtung für Innenbereiche auf der Basis eines mineralischen Bindemittels, die den Erhalt eines leicht erhöhten Deko-Finishes erlaubt, das reich ist an Schattierungen und sich auszeichnet durch Kontraste, die die sich kreuzenden Pinselstriche hervorheben, die durch das Polieren unterstrichen werden.

Das aufgetragene Produkt bildet eine Schicht mit hoher Atmungsaktivität.

Das Produkt entspricht den Standards des Labels Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf folgende Oberflächen:

- alten und neuen Putzen
- Betonoberflächen
- Alte Farben und Lacke, die organisch, mineralisch, Trockenheit, Saugfähigkeit und Zusammenhalt zeigen. Nicht auf frisch lackierten Oberflächen anwenden.
- absorbierendes Sedimentgestein aus verschiedener Beschaffenheit und neuen Putzen Oberflächen sollten angemessen vorbereitet werden.

Anweisungen im Abschnitt "Vorbereitung der Oberfläche". Nicht auf frisch lackierten Oberflächen auftragen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Beschaffenheit: Luftkalk.

- Klassifizierung für die Luftqualität in Innenbereichen: A+
- Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung (Eurofins IACG-442-01-07)
- Volumenmasse UNI EN ISO 2811-1: 1,48±0,05 kg/l
- Viskosität der Verpackung: weich
- Verkörnung: 0,6 mm
- Durchlässigkeit des Wasserdampfes UNI EN ISO 7783-2: hoch, Sd=0,10 m für Höhen von 0,6 mm.
- Brandverhalten EN 13501-1: Klasse A2 s1 d0

Bei einem Verbrauch, der die genannten Mengen nicht übersteigt, und bei

Verarbeitung auf einer nicht brennbaren Fläche.

- Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.): in 3 Stunden fühlen, überstreichbar nach 12 Stunden.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Oberflächen in Putz, Gips und Gipsplatte:

- Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche trocken ist. Wenn notwendig muss mittels speziellen Produkten die Verfestigung bzw. Trocknung beschleunigt werden.

- Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel COMBAT 222 cod. 4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln. Um die Mauer vor der Bildung von Schimmel zu schützen, das Produkt mit dem Hygienemittel COMBAT 111 cod. 4810111.

- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die eventuellen gegenwärtigen Effloreszenzen und die abfallenden Teile alter Malereien beheben.

- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels Spachtel beheben.

- Die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche beheben und die Löcher, Risse, Spalten und Mulden mit TAMSTUCCO 9400006 oder TAMSTUCCO POLVERE 9410110 behandeln.

- Den Stuck und die Anstückelungen mit gläsernen Papier schleifen und Spalten müssen versiegelt werden.

- Eventuelle Schur auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder mit BETOMARC 9450150 oder mit RASOMARC 9500150 je nach Oberfläche behandeln.

- Mit dem mikronisierten, lösungsfreien Fixiermittel ATOMO 8840001 behandeln.

- Auf kompakten, wenig absorbierenden Oberflächen ist es möglich, am Ende eine mittlere Schicht von MARCOTHERM PRIMER Code 4740019 aufzutragen um die Ablagerung der ersten Schicht mit ANTICA CALCE PLUS zu verbessern.

- Vergewissern Sie sich dass das Produkt gut getrocknet ist und schreiten Sie mit der Anwendung fort.

*(Die Verdünnung der Fixiermittel wurden getestet und vorher mit Proben auf den speziellen Oberflächen definiert. Nähere Informationen können Sie dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.)

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

- Da die Trockenlegung und die Karbonisierung mit ANTICA CALCE PLUS, wie für alle Kalkprodukte, stark von den Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen abhängig ist, rät man sie bei Temperaturen, zwischen 10 und 35°C und bei einer relativen Feuchtigkeit der Umwelt <75% anzuwenden.

- Wenn die Oberfläche kein Fixierungsmittel benötigt, rät man auch dazu Sie zu befeuchten, um zu verhindern, dass die Mauer abbröckelt.

- Werkzeuge: Pinsel, Inox-Kelle, usw.

- Auftragsschichten: 2

- Verdünnung: bereit für den Gebrauch oder zu 10% max. mit Wasser. ANTICA CALCE PLUS, welches ein Naturprodukt ist, kann während der Lagerung die Viskosität ansteigen. Um das Originalprodukt zu sanieren, ist es ausreichend, mit einem mechanischem Mittel zu bewegen. Anwendungsmaßnahmen:

- Das Produkt auf solche Weise mit gekreuzten Pinselstrichen auftragen, dass die Pinselmalerei ein Relief hinterlässt.

- Nach 12 Stunden die Oberfläche im Relief mit Kelle erhellen, oder mit einer füllenden leichten Schicht mit ANTICA CALCE PLUS glätten, um die Oberfläche zu binden und um gleichzeitig das Relief der Pinselstriche zu erhellen.

- Die Reinigung der Werkzeuge muss gleich danach mit Wasser erfolgen. - Angegebene Leistung: 0,4-0,6kg/m² zu 2 Schichten und bezieht sich auf glatte und teilweise absorbierende Oberflächen. Es ist ratsam die Ergiebigkeit mit einer

vorherigen Probe auf der spezifischen Oberfläche zu verwenden.

FÄRBUNG

Das Produkt ist erhältlich mittels des tintometrischen Systems Marcromie und mit den Farben COLORADO, Serie 548.
Im Falle der Verwendung von verschiedenen Fabrikationen ist es ratsam unter ihnen die verschiedenen Produktionen mit dem Ziel, die leichten Tonunterschiede zu vermeiden

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C
Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C
Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)
Kat. A/l: Malereien mit dekorativen Effekt (Wasserbasis): 200 g/l (2010)
Enthält max.: 1 g/l VOC

Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen.
Das Produkt muss gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften transportiert, verwendet und gelagert werden; Reste vollständig trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Für weiterführende Informationen sehen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt ein.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Vorbereitete Oberfläche, 2x Auftragen ANTICA CALCE PLUS, Serie 396,
Verbrauch und Anwendung des Materials €. pro qm