

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Antica Calce Plus

Revestimiento decorativo mineral efecto brochado para interiores



SERIE 396

ANTICA CALCE PLUS - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

ANTICA CALCE PLUS es un revestimiento mural para interiores, a base de un ligante mineral, que permite obtener un acabado decorativo con un ligero relieve, rica en cambio gradual del color, caracterizado por claroscuros que evidencian las marcas del pincelado, cosechando la evidencia del enlucido. El producto en funcionamiento realiza una capa de elevada transpirabilidad. El producto cumple las especificaciones del Indoor Air Comfort Gold de Eurofins.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable sobre:

- Revoques nuevos o viejos a base de ligantes hidraulicos.
 - Superficies en cartonyesso.
 - Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza mineral o sintetica, secos, compactos, absorventes y cohesos.
 - Conglomerados de diferentes naturalezas minerales tambien absorventes.
- Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo la modalidad del parrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'.
No aplicar sobre soportes frescos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: Cal aerea
 - Clasificación para la calidad del aire en el interior (Indoor Air Quality): A+
 - Certificación Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-07)
 - Masa voluminica EN ISO 2811-1: $1,48 \pm 0,05$ kg/l
 - Viscosidad del confeccionamiento: pastosa
 - Permeabilidad al vapor acuoso UNI EN ISO 7783-2: alta, $S_d=0,10$ m para espesores di 0,6 mm.
 - Reacción al fuego EN 13501-1: Clase A2 s1 d0
- Se refiere a un consumo no superior al indicado y a una aplicación sobre superficie incombustible.
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 3 horas; pintar encima despues de 12 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en mortero y cartonyoso:

- Asegurarse que el soporte tiene un tiempo de maduración de al menos 28 días.
- Controlar el estado de conservación. La superficie debe ser consistente. En caso contrario comenzar con la reparación o consolidación con productos específicos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cod. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cod. 4810333.
- Remover, cepillando o mediante lavado las eventuales aflorescencias presentes.
- En presencia de viejas pinturas a la cal o a tempera. Eliminar las partes exfoliadas y las que no estén perfectamente adheridas.
- Eliminar los depósitos de polvo, smog u otros, mediante cepillado.
- Nivelar las irregularidades del soperote. Agujeros, desconchaduras, grietas y depresiones pueden ser tratados con TAMSTUCCO 9400006 o TAMSTUCCO POLVERE 9410110;
- Lijar los estucados y parches con papel de lija.
- Seguir los rasados eventuales sobre el revoque con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según la tipología del soporte.
- Solo en presencia de superficies particularmente harinosa aplicar el fijador micronizado "solvente free" ATOMO 8840001.
- Sobre superficies compactas poco absorbentes, es posible la aplicación de una capa intermedia de MARCOTHERM PRIMER Cod. 4740019 con la finalidad de mejorar la primera capa de ANTICA CALCE PLUS.
- Asegurarse que el soporte está bien seco, luego proceder a la aplicación de ANTICA CALCE PLUS según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.

* (La dilución del aislante y la cantidad que hay que aplicar, son en función de la absorción del soporte y van determinadas mediante la prueba preliminar sobre el soporte específico - Consultar la ficha técnica relativa)

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Ya que el secado y la carbonatación de ANTICA CALCE PLUS, como para todos los productos a la cal, son fuertemente influenciados por las condiciones de temperatura y humedad se aconseja aplicarlo con una temperatura comprendida entre +10°C y +35°C con una humedad relativa del ambiente <75%

- Si el soporte no necesita de fijador, se aconseja igualmente humedecerlo, para impedir que el muro trague, de manera excesiva, el agua que contiene el ligante.

- Herramientas: pincel, llana inox.

- Nº capas: 2 capas.

- Dilución: listo para su uso o al 10% max. Con agua.

ANTICA CALCE PLUS, siendo un producto de naturaleza mineral, durante el almacenaje puede aumentar en viscosidad: para devolverla a su forma original es suficiente agitarla con algún medio mecánico.

Modalidad aplicativa:

- Aplicar el producto tal cual a pincel, o con movimiento cruzado, dejando la pincelada en relieve.

- Despues de 12 horas, enlucir solo la superficie en relieve con la llana, o también, rasar para llenar con una capa sutil de ANTICA CALCE PLUS, para uniformar la superficie contemporáneamente al relieve del pincelado.

- La limpieza de las herramientas, se hace despues de su uso y con agua.

- Rendimiento indicativo: 0,4-0,6 kg/m² a 2 capas y si se refiere a una superficie lisa y medianamente absorbente. Es oportuno determinar el

rendimiento efectivo mediante una prueba preliminar sobre el soporte específico.

PINTADO

La coloración es obtenible mediante el Sistema Tintometrico Marcromie y con los colorantes COLORADO serie 548 alcalino resistentes.
En el caso de usar diferentes fabricaciones es aconsejable mezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar ligeras diferencias de tonalidad.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C
Temperatura mínima de conservación: +5 °C
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/I: Pintura para efectos decorativos (base Agua): 200 g/l (2010)
Contiene max: 1 g/l VOC

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones, consultar la ficha de seguridad. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Decoración de época.
Aplicación, sobre superficie en interior ya predisposta, de revestimiento mineral ANTICA CALCE PLUS seire 396, a base de cal aérea, en laminas 2 capas según el rendimiento indicado.
Fabricación y puesta en obra del material € el m².