

**SAN MARCO**  
è un marchio di  
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com  
+39 041 4569322  
www.sanmarcogroup.com

# Antica Calce Plus

Rivestimento decorativo per interni effetto pennellato



SERIE 396

ANTICA CALCE PLUS - V.2024-09-23

## DESCRIZIONE

ANTICA CALCE PLUS è un rivestimento murale per interni, a base di un legante minerale, che permette di ottenere una finitura decorativa a leggero rilievo, ricca di sfumature, caratterizzata da chiaroscuri che evidenziano gli incroci delle pennellate, messe in evidenza dalla lucidatura.  
Il prodotto in opera realizza uno strato dotato di elevata traspirabilità.  
Il prodotto è conforme alle specifiche dell'Indoor Air Comfort Gold di Eurofins.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:  
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.  
- Superfici in cartongesso  
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale o sintetica, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.  
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.  
Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.  
Non applicare su supporti freschi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: Calce aerea  
-Classificazione Indoor Air Quality: A+  
-Certificazione Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-07)  
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $1,48 \pm 0,05$  kg/l  
-Viscosità di confezionamento: pastosa  
-Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta,  $S_d=0,10$  m per spessore di 0,6 mm.  
-Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A2 s1 d0  
Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e ad un'applicazione su una superficie non combustibile.  
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 3 ore; sovraverniciabile dopo 12 ore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
  - Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
  - In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.
  - Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti.
  - In presenza di vecchie pitture a calce od a tempera asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti.
  - Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
  - Livellare le irregolarità del supporto. I buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con TAMSTUCCO 9400006 o TAMSTUCCO POLVERE 9410110;
  - Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata.
  - Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
  - Solo in presenza di superfici particolarmente sfarinanti applicare il fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.
  - Su superfici compatte poco assorbenti, è possibile l'applicazione di uno strato intermedio di MARCOTHERM PRIMER Cod. 4740019 al fine di migliorare il deposito del primo strato di ANTICA CALCE PLUS.
  - Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, quindi procedere all'applicazione di ANTICA CALCE PLUS secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.
- \* (Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica).

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Poiché l'essiccazione e la carbonatazione di ANTICA CALCE PLUS, come per tutti i prodotti alla calce, sono fortemente influenzati dalle condizioni di temperatura ed umidità si consiglia di applicare con temperature comprese tra +10°C e +35°C e con umidità relativa dell'ambiente <75%.
  - Se il supporto non necessita del fissativo, si consiglia ugualmente di inumidirlo, per impedire che il muro sottragga, in maniera eccessiva, l'acqua contenuta nel legante.
  - Attrezzi: pennello, frattazzo inox.
  - Nr strati: 2 strati.
  - Diluizione: pronto all'uso o al 10% max con acqua.
- ANTICA CALCE PLUS, essendo un prodotto di natura minerale, durante lo stoccaggio può aumentare in viscosità; per ripristinare quella originale è sufficiente agitare con mezzo meccanico.
- Modalità applicative:
- Applicare il prodotto tal quale a pennello, con movimenti incrociati, lasciando la pennellata in rilievo.
  - Dopo 12 ore lucidare solo la superficie in rilievo con il frattazzo, oppure, rasare a riempimento con uno strato sottile di ANTICA CALCE PLUS, per uniformare la superficie lucidando contemporaneamente il rilievo delle pennellate.
  - La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
  - Resa indicativa: 0,4-0,6 kg/mq a 2 strati e si riferisce a superfici lisce e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

**TINTEGGIATURA** | La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico Marcromie e con i coloranti COLORADO serie 548 alcalo resistenti.  
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

**MAGAZZINAMENTO** | Temperatura massima di conservazione: +30°C  
Temperatura minima di conservazione: +5°C  
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

**INDICAZIONI DI SICUREZZA** | Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)  
Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l (2010)  
Il prodotto contiene max: 1 g/l VOC  
  
Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea.  
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

**VOCE DI CAPITOLATO** | Decorazione d'epoca.  
Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di rivestimento minerale ANTICA CALCE PLUS serie 396, a base di calce aerea, in almeno 2 strati secondo la resa indicata.  
Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.