

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Antica Calce Plus

MINERALNA POWŁOKA DEKORACYJNA DO WNĘTRZ Z EFEKTEM PĘDZLA



SERIA 396

ANTICA CALCE PLUS - V.2024-10-08

OPIS

ANTICA CALCE PLUS jest powłoką ścienną do wnętrz na bazie spoiwa mineralnego, która umożliwia uzyskanie wykończenia dekoracyjnego o lekko wypukłej fakturze i bogatych odcieniach. Charakteryzuje się grą światłocieni uwypukniających punkty krzyżowania się śladów pędzla, dodatkowo podkreślone przez polerowanie.

Produkt tworzy warstwę o wysokiej oddychalności.

Produkt jest zgodny ze specyfikacją Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt może być nakładany na:

- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych.
- Powierzchnie z płyty kartonowo-gipsowej
- Stare farby i powłoki mineralne lub syntetyczne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych.

Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'.

Nie nakładać na świeże podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: Wapno powietrzne
 - Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+
 - Certyfikat Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-07)
 - Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: $1,48 \pm 0,05$ kg/l
 - Lepkość w opakowaniu: konsystencja pasty
 - Przepuszczalność pary wodnej UNI EN ISO 7783-2: wysoka, $S_d=0,10$ m dla grubości 0,6 mm.
 - Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.
- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 3 godziny;

nanoszenie następnej warstwy po 12 godzinach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie tynkowane i płyty kartonowo-gipsowe:

- Upewnić się, że czas dojrzewania podłoża wynosi co najmniej 28 dni.
- Sprawdzić stan podłoża. Jego powierzchnia musi być zwarta. W razie konieczności wyrównać i wzmocnić podłoże, stosując w tym celu odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333.
- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwity.
- Usunąć łuszczące się i słabo przylegające do podłoża stare farby wapienne lub temperowe.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.
- Wyrównać nieregularności podłoża. Dziury, rysy, szczeliny oraz inne ubytki można wyrównać za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006 lub TAMSTUCCO POLVERE 9410110;
- Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym.
- Ewentualnie wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160 lub BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.
- Tylko w przypadku bardzo kruszących się podłoży nanieść mikronizowany utrwalcacz bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.
- Na zwartych, mało chłonnych powierzchniach można nałożyć warstwę pośrednią MARCOTHERM PRIMER kod 4740019, aby poprawić osadzanie pierwszej warstwy produktu ANTICA CALCE PLUS.
- Upewnić się, że podłoże jest całkiem suche, i nałożyć ANTICA CALCE PLUS w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.

*(Rozcieńczenie preparatu izolacyjnego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - zob. odpowiednia karta techniczna).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Ponieważ schnięcie i karbonatyzacja ANTICA CALCE PLUS są, tak jak w przypadku wszystkich produktów wapiennych, silnie uzależnione od warunków temperatury i wilgotności, zaleca się nakładanie produktu w temperaturze od +10°C do +35°C i przy wilgotności względnej otoczenia <75%.
 - Nawet jeżeli podłoże nie wymaga zastosowania utrwalcza, zaleca się jego zwilżenie, aby ściana nie pochłaniała nadmiernie wody zawartej w spoiwie.
 - Narzędzia: pędzel, paca ze stali nierdzewnej.
 - Ilość warstw: 2.
 - Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia, może też być rozcieńczany z wodą maks. do 10%.
- Ponieważ ANTICA CALCE PLUS jest produktem mineralnym, podczas składowania może zwiększać się jego lepkość; aby przywrócić oryginalną wartość lepkości wystarczy wymieszać produkt za pomocą narzędzia mechanicznego.
- Sposób nakładania:
- Nakładać produkt bezpośrednio pędzlem, krzyżując pociągnięcia i tworząc efekty wypukłości.
 - Po 12 godzinach wypolerować tylko wypukłe powierzchnie za pomocą pacy lub wyrównać i ujednolicić podłoże, nakładając ciekłą warstwę ANTICA CALCE PLUS i równocześnie polerując wypukłości utworzone przez pociągnięcia pędzla.
 - Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

- Orientacyjna wydajność: 0,4-0,6 kg/m² na 2 warstwy w przypadku gładkich powierzchni o średniej chłonności. Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu.

BARWIENIE

Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego Marcromie, a także przy użyciu barwników COLORADO seria 548 odpornych na alkalia. W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)
Zawiera maks.: 1 g/l LZO

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę.
Produkt musi być transportowany, stosowany i składowany przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu należy dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Dekoracja historyczna.
Nałożenie na wcześniej przygotowane powierzchnie wewnętrzne co najmniej 2 warstw powłoki mineralnej ANTICA CALCE PLUS seria 396 na bazie wapna powietrznego, zgodnie ze wskazaną wydajnością.
Dostawa i nałożenie materiału € za m².