

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Antica Calce Plus

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ СОСТАРЕННОЙ ШТУКАТУРКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА



SERIES 396

ANTICA CALCE PLUS - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

ANTICA CALCE PLUS - настенное покрытие для внутренних работ, на основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться эффекта состаренной, матовой с глянцевыми переходами штукатурки. Материал обладает высокой пластичностью, прекрасно гляncуется, позволяет создать тонкую рельефную штукатурку, сочетающую бархатистость углубленных частей и глянец выступающей поверхности. Нанесенное на поверхность покрытие создает слой значительной толщины, обладающий высокой паропроницаемостью. Продукт соответствует спецификациям Indoor Air Comfort Gold лаборатории Eurofins.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы:

- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических вяжущих.
- Старая окраска и органические или минеральные покрытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие. Поверхность следует подготовить, выполняя указания в параграфе 'ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ'.

Не наносить на свежую основу. Учитывая минеральный характер материала ANTICA CALCE PLUS, не рекомендуется наносить его на старую синтетическую краску (водоэмульсионные моющиеся кварцевые краски, образующие моющиеся покрытия, и пластиковые покрытия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Тип вяжущего: Воздушная известь
-Классификация качества воздуха в помещении: A+

- Сертификат Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-07)
 - Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,48 ± 0,05 кг/л
 - Вязкость при упаковке: пастообразная
 - Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 3 часа; для повторной окраски 12 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренная поверхность:

- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней.
- Проверить сохранность. Поверхность должна быть плотной и без повреждений. В противном случае заделать дефекты или закрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством СОМВАТ 222 код 4810222 и гигиеническим средством СОМВАТ 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет.
- Удалить облупившуюся или отставшую старую известковую краску или темперу.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Выравнивать неровности основы и заделать дыры, трещины, расщелины и впадины на внутренних стенах средством TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO POLVERE 9410110; для наружных стен рекомендуется провести шпаклевку средствами ВЕТОМАРС 9450150 или RASAMIX 9440160. - Трещины на внутренних и наружных стенах нужно расширить и заполнить мастикой, замазкой или аналогичным материалом .
- Зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплаты .
- Только на сильно осыпающуюся поверхность нанести слой акрилового фиксатива для стен IDROFIS 4700006 на водной основе или микронизированного фиксатива без растворителя АТОМО 8840001.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и приступить к нанесению ANTICA CALCE PLUS согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению. *(Степень разведения изолирующего покрытия и наносимое количество зависят от впитывания его основой, их определяют предварительными пробами на конкретной основе. Проконсультироваться с технической картой).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Так как на высыхание и карбонатизацию средства ANTICA CALCE PLUS, как и других известковых материалов, сильно влияет температура и влажность, то рекомендуется работать с материалов при температуре от +10°C до +35°C и при относительной влажности <75%.
- Избегать нанесения под прямым воздействием солнца.
- Воздействие атмосферных агентов, дождя, высокой влажности, низкой температуры могут привести к тому, что известковая отделка побелеет во время карбонатизации. Это явление может оказаться необратимым, если условия окружающей среды чрезвычайно неблагоприятны .
- После обработки наружных стен их следует защитить от

дождя и влажности до полного высыхания покрытия, которое обычно (при 20 °C) наступает примерно через 72 часа.

- Инструменты: кисть, гладилка из нержавеющей стали.
- Кол-во слоев: не менее 2 слоев. - Разведение: готово к использованию или макс. 10% водой.
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
- Примерный расход: 0,4-0,6 кв.м/л на 2 слоя, дается для гладких поверхностей со средним впитыванием. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода

КОЛЕРОВКА

Нужный оттенок получают тинтометрической системой Marcromie и красителями COLORADO серия 548, устойчивыми к щелочам.

При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/l: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)
Содержит не более: 1 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Вызывает серьезные поражения глаз. Вызывает раздражение на коже.

Материал должен транспортироваться, использоваться и утилизироваться согласно гигиеническим нормам и нормам безопасности; после использования не выбрасывать упаковку в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить вдали от детей. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Отделка в старинном стиле. Нанесение на подготовленные внутренние поверхности минерального покрытия ANTICA CALCE PLUS код 9460219, на базе воздушной извести, не менее 2 слоев с указанным расходом. Поставка и применение материала на месте евро за кв.м.