

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Antica Calce Plus

Dekoratívny povrchový náter so štetcovým efektom pre interiéry



SÉRIA 396

ANTICA CALCE PLUS - V.2024-09-23

POPIS

ANTICA CALCE PLUS je povlak na murivo pre interiéry, na báze minerálneho pojiva, ktorý umožňuje dosiahnuť dekoratívnu povrchovú úpravu s ľahkým reliéfom, bohatú na odtiene, charakterizovanú šerosvitmi, ktoré odhaľujú križenia fahov štetca, zdôraznené vyhladením. Spracovávaný produkt realizuje vrstvu so zvýšenou priedušnosťou. Výrobek je v shodě se specifikacemi certifikace Air Comfort Gold od Eurofins.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použitelný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
 - Sadrokartonové plochy.
 - Staré nátery a povlaky minerálnej alebo syntetickej povahy, suché, celistvé, pohlčujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlčujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripravia podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'. Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: vzdušné vápno.
 - Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A+
 - Certifikace Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,48 ± 0,05 kg/l.
 - Viskozita vyhotovenia: kašovitá.
 - Priepustnosť vodnej pary UNI EN ISO 7783-2: vysoká, Sd=0,10 m pre hrúbku 0,6 mm.
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 3 hod.; schopný náteru ďalšej vrstvy po 12 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad mal čas na vyzretie aspoň 28 dní.
 - Kontrolovať stav uschovania. Povrch musí byť súdržný. V opačnom prípade postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
 - V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
 - Okefovaním alebo pomocou umývania odstrániť prípadné zvetraniny.
 - V prítomnosti starých náterov vápenných alebo temperových odstrániť odlupujúce sa a zle priliehajúce časti.
 - Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.
 - Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu. Diery, pukliny, praskliny a preliačiny môžu byť spracované s TAMSTUCCO 9400006 alebo TAMSTUCCO POLVERE 9410110;
 - Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom.
 - Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.
 - Iba v prítomnosti povrchov obzvlášť rozpadnutých na prach netrieť jednu vrstvu ATOMO 8840001 naniesť spevňovací mikronizovaný prostriedok bez rozpúšťadla.
 - Na zhutnené povrchy slabo savé je možné naniesť jednu strednú vrstvu s MARCOTHERM PRIMER kód 4740019 za účelom zlepšenia uloženia prvej vrstvy s ANTICA CALCE PLUS.
 - Presvedčiť sa, že podklad je dobre vyschnutý a potom pristúpiť k náteru prostriedku ANTICA CALCE PLUS spôsobom popísaným v návode na použitie.
- *(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pretože vysychanie a sytenie kyslíčnikom uhličitým prostriedku ANTICA CALCE PLUS, ako u všetkých vápenných produktov, sú ovplyvnené podmienkami teploty a vlhkosti, odporúča sa používanie pri teplotách medzi +10°C a +35°C a pri relatívnej vlhkosti prostredia <75%.
 - Ak podklad nepotrebuje spevňovací prostriedok, odporúča sa takisto ho navlhčiť aby sa zabránilo tomu, že múr odoberie, vo veľkej miere, vodu obsiahnutú v pojive.
 - Náradie: štetec, hladítko nerez.
 - Počet vrstiev: 2 vrstvy.
 - Riedenie: pripravený na použitie alebo maximálne na 10% s vodou.
- ANTICA CALCE PLUS je produkt minerálnej povahy a teda počas uskladnenia môže zvýšiť svoju viskozitu. Na obnovenie pôvodnej viskozity ho stačí zamiešať mechanickým prostriedkom.
- Používané spôsoby:
- Naniesť produkt taký aký je štetcom, krížovými pohybmi, nechávajúc ťahy štetca v reliéfe.
 - Po 12 hodinách vyleštiť iba plochu s reliéfom pomocou hladítka, alebo zarovnávať s vyplňaním s jednou tenkou vrstvou ANTICA CALCE PLUS na vyrovnanie povrchu, súčasne s hladením reliéfu po ťahoch štetca.
 - Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
 - Orientačná výdatnosť: 0,4-0,6 kg/m² na 2 vrstvy a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie a farbivami COLORADO séria 548 odolnými voči zásadám.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

Obsahuje max: 1 g/l VOC

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu.

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dobová dekorácia.

Použitie na vnútorné povrchy vopred pripravené, minerálneho náteru ANTICA CALCE PLUS séria 396, na báze vzdušného vápna, v najmenej dvoch vrstvách podľa udanej výdatnosti.

Dodávka a pokládka materiálu € na m²