

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Antica Calce Plus

Декоративне мінеральне покриття для внутрішніх робіт з ефектом шліфування



СЕРІЯ 396

ANTICA CALCE PLUS - V.2024-10-08

ОПИС

ANTICA CALCE PLUS — це настінне покриття для внутрішніх приміщень на основі мінеральної в'язучої речовини, що дозволяє створити елегантне покриття з легким рельєфом і високою повітропроникністю. Основною характеристикою покриття є контрастні відтінки, які підкреслюють текстуру мазків.

Продукт відповідає специфікаціям Indoor Air Comfort Gold лабораторії Eurofins.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідравлічних в'язучих.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: повітряне вапно
- Класифікація якості повітря в приміщенні: A+
- Сертифікат Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)
- Розчинник: вода
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,48 \pm 0,05$ кг/л
- В'язкість: паста
- Ступінь паропроникності відповідно до UNI EN ISO 7783-2: висока, $S_d=0,10$ товщина 0,6 мм.

- Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0
- При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 3 години, другий шар можна наносити через 12 годин (в залежності від товщини нанесеного шару).

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поштукатурені поверхні:
- Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана. При необхідності обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
 - Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.
 - Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
 - Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110. Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
 - Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
 - При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX FIT 9670160 або BETOMARC FIT 9740150 або MARCOPRO 9750019/9750010, залежно від типу поверхні.
 - На поверхні, які сильно обсипаються, нанесіть один шар мікронізованої ґрунтівки АТОМО 8840001 без розчинників.
 - На щільних поверхнях з низькою поглинаючою здатністю рекомендується нанести проміжний шар ґрунтівки MARCOTHERM PRIMER, код 4740019, для покращення адгезії ANTICA CALCE PLUS з поверхнею.
 - Нанесіть ANTICA CALCE PLUS відповідно до інструкцій, описаних у розділі «Інструкції щодо застосування».

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Оскільки процес висихання та карбонізації ANTICA CALCE PLUS, як і всіх вапняних продуктів, дуже залежить від температури та вологості, то рекомендується наносити продукт при температурі від +10°C до +35°C і відносній вологості повітря <75%.
 - Якщо на поверхню не потрібно наносити ґрунтівку, все ж рекомендується її змочити, щоб стіна не вбирала надмірну кількість води з в'язучого.
 - Інструменти: пензлик, кельма з нержавіючої сталі.
 - Кількість шарів: 2 шари.
 - Розведення: готовий до використання або максимум на 10% водою.
 - Оскільки матеріал ANTICA CALCE PLUS виготовлений на мінеральній основі, він може збільшити в'язкість під час зберігання; для отримання первинного вигляду досить розмішати його механічним інструментом.
- Спосіб нанесення:
- Нанесіть ANTICA CALCE PLUS пензликом перехресними рухами, щоб створити рельєфну поверхню.

- Через щонайменше 12 годин відполіруйте лише рельєфні ділянки або вирівняйте за допомогою ANTICA CALCE PLUS та відполіруйте рельєфні ділянки.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 0,4-0,6 м²/л на 2 шари при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Необхідний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів Marcromie та лугостійких барвників COLORADO серії 548. У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/l: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 1 г/л ЛОС Викликає серйозні пошкодження очей. Викликає подразнення шкіри.
Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

ANTICA CALCE PLUS серії 396, мінеральне настінне покриття на основі повітряного вапна, наноситься на попередньо підготовлені внутрішні поверхні щонайменше в 2 шари з високою паропроникністю відповідно до UNI EN ISO 7783-2.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².