

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Antica Calce

Farba s obsahom vápna, určená pre interiéry aj exteriéry, so starobylým efektom



SÉRIA 398

ANTICA CALCE - V.2024-09-23

POPIS

ANTICA CALCE je minerálny náter na murivo pre exteriéry a interiéry, na báze minerálneho pojiva, ktorý umožňuje dosiahnuť starovekú konečnú úpravu spracovaného povrchu, reprodukuje matný antický efekt vápna. Spracovaný produkt sa javí vždy odlišne, charakterizovaný odtieňmi a farebnými efektom, ktoré závisia od šikvnosti a charakteristiky dekoratéra. Preto sa javí veľmi vhodný pre reštauračné zákroky aj na budovách historicko - umeleckého významu

ANTICA CALCE je vybavený zvýšenou priľnavosťou a jeho minerálna povaha mu umožňuje prilnúť bez odlupovania sa aj na podkladoch vystavených problémom vlhkosti.

Výrobek je v shodě se specifikacemi certifikace Air Comfort Gold od Eurofins.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: vzdušné vápno
- Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A+
- Certifikácie Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-07)
- Zatriedenie UNI EN 1062-1: (nátery pre exteriéry)
- .Lesk EN ISO 2813: trieda G3 (<10, matný)
- .Hrúbka suchého filmu ISO 3233: trieda E2 (50-100 µm)
- .Granulometria EN ISO 1524: trieda S1 (<100 µm, jemný)
- .Stupeň prenosu vodnej pary UNI EN ISO 7783-2: trieda V1 (Sd<0,14 m, vysoký) Sd=0,10 m pre hrúbky 0,6 mm.
- .Priepustnosť vody UNI EN 1062-3: trieda W0 (nie náležitá)
- .Odolnosť voči trhlínám UNI EN 1062-7A: trieda A0 (nie náležitá)
- .Priepustnosť pre CO2 UNI EN 1062-6: trieda C0 (nie náležitá)

Ďalšie charakteristiky

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,25 ± 0,05 kg/l
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na

nehorľavý povrch.

- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min.; schopný náteru ďalšej vrstvy po štyroch hodinách.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív
- Staré nátery a povlaky minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlčujúce vlhkosť a súdržné.

- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlčujú vlhkosť.

Povrchy sa vhodne pripraví podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'. Nepoužívať na čerstvé podklady.

Pre svoju prevažne minerálnu povahu sa neodporúča nanášať ANTICA CALCE na staré syntetické nátery (vodou riediteľné nátery kremeňové umývateľné a plastické povlaky).

PRÍPRAVA PODKLADU

Omietkové plochy:

- Presvedčiť sa, že podklad mal čas na vyzretie aspoň 28 dní.

- Kontrolovať stav uschovania. Povrch musí byť súdržný. V opačnom prípade sa postarať o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.

- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.

- Okefovaním alebo pomocou umývania odstrániť prípadné zvetraniny.

- V prítomnosti starých náterov vápenných alebo temperových odstrániť odlupujúce sa a zle priliehajúce časti.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.

- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu. Diery, pukliny, praskliny a preliačiny vo vnútri môžu byť spracované s TAMSTUCCO 9400006 alebo TAMSTUCCO POLVERE 9410110; vonku je výhodnejšie vykonať zarovnania s výrobkami tej istej povahy ako je existujúca omietka alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASAMIX 9440160.

- Praskliny musia byť primerane rozšírené, či už vonku alebo vo vnútri, a vyplnené štukou alebo rovnocennými produktmi.

- Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom.

- Iba v prítomnosti povrchov obzvlášť rozpadnutých na prach netrieť jednu vrstvu ATOMO 8840001 naniesť spevňovací mikronizovaný prostriedok bez rozpúšťadla.

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vyschnutý a potom pristúpiť k náteru prostriedku ANTICA CALCE spôsobom popísaným v návode na použitie.

*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pretože vysychanie a sytenie kyslíčnikom uhličitým prostriedku ANTICA CALCE, ako u všetkých vápenných produktov, sú ovplyvnené podmienkami teploty a vlhkosti, odporúča sa používanie pri teplotách medzi +10°C a +35°C a pri relatívnej vlhkosti prostredia <75%.

- Vyhnúť sa nanášaniu pod priamym pôsobením slnka.

- Vystavenie povrchov spracovaných konečnou úpravou vápnom pôsobeniu atmosférických činiteľov, dažďu, vysokej vlhkosti, nízkej teplote prostredia, môže vytvoriť fenomény zbelenia vrchného náteru počas procesu karbonatácie (sytenia kyslíčnikom uhličitým). Takýto fenomén môže byť nevratný v zvlášť extrémnych podmienkach.

- Po nanášaní musia byť povrchy vo vonkajšom prostredí chránené proti dažďu a vlhkosti až do úplného vysušenia výrobku čo obvykle trvá (pri 20°C) asi 72 hodín.
- Náradie: štetec a striekanie.
- V konečnej vrstve je možné vytvoriť dekoratívne farebné efekty použitím špongie.
- Počet vrstiev: najmenej 2 vrstvy.
- Riedenie: prvá vrstva s hodnotou 25-30% s vodou; nasledujúce vrstvy s 15-20%.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: 8 m²/l na jednu vrstvu a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie a farbivami COLORADO séria 548 odolnými voči zásadám.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch. V prípade vonkajších zákrokov je dobrým pravidlom používať materiál tej istej výroby od hrany po hranu. Pri práci, v ktorej z dôvodu vyššej moci je nutné pokračovať na stene s prostriedkom inej výroby, nevykonávať súvislé priblíženie sa farieb. Na prepojenie využívať prípadné prerušenia kontinuity povrchu ako sú lišty, hrany, dutiny a podobne.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/a: matné nátery na vnútorné steny a stropy (gloss≤25@60°) (základ voda): 30 g/l (2010)
Kat. A/c: nátery na vonkajšie steny s minerálnym podkladom (základ voda): 40 g/l (2010)
Obsahuje max: 0,5 g/l VOC

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu.

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Minerálny náter pre exteriéry a interiéry.

Použitie na povrchy vopred pripravené, minerálneho náteru ANTICA CALCE séria 398, na báze vzdušného vápna, v najmenej dvoch vrstvách, v množstvách stanovených podľa absorpčnej schopnosti podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu € na m²