

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Arum

Bezzápachová a hypoalergenická, priedušná vodová farba pre interiéry



SÉRIA 407

ARUM - V.2025-01-31

POPIS

ARUM je vodou riediteľná, priedušná farba bez zápachu, charakteristická výnimočnou poréznosťou, ktorá zaručuje jej vynikajúcu priepustnosť vodnej pary a nízke zachytávanie nečistoty.

ARUM má nízky obsah prchavých látok, a keďže neobsahuje formaldehyd a pridané zmäkčovadlá, je určená na natieranie vnútorných priestorov.

Jej zloženie jej dodáva výnimočné vlastnosti, ako je jednoduchosť aplikácie, výborné krytie a vysoký stupeň belosti.

Vysoká matnosť ju robí vhodnou pre aplikáciu aj na povrchy s rôznou savosťou.

ARUM, na rozdiel od tradičných farieb na báze vodnej disperzie, si nevyžaduje dlhé vetranie pred opätovným obývaním miestností.

Výrobek je v súlade so špecifikaciami certifikácie Air Comfort Gold od Eurofins.

Certifikát Redcert²: Produkt znižuje spotrebu fosílnych zdrojov využívaním obnoviteľných surovín v hodnotovom reťazci.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: modifikované syntetické polyméry vo vodnej disperzii
- Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A+
- Certifikácie Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)

- Zatriedenie UNI EN 13300:

.Odolnosť voči umývaniu ISO 11998: trieda 4

.Lesk EN ISO 2813: <5, veľmi matný

.Krycia schopnosť ISO 6504-3: trieda 2 s výdatnosťou 7 m²/l

Ďalšie charakteristiky

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l

- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0

Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.

- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min.; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 3 hodinách.

-Dermatologiccky testované*:

.hypoalergický (skúšobná správa č. 272/13/00)

.nedráždi pokožku (skúšobná správa č. 271/13/00)

*testy vykonané ústavom Institute of Skin and Product Evaluation ISPE – Milano

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľná na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.

- Povrchy z betónu.

- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.

- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.

- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že absorbujú vlhkosť.

Povrchy sa vhodne pripravujú podľa pokynov odseku PRÍPRAVA PODKLADU.

Nepoužívať na čerstvé a tendenčne zásadité podklady, ponechať primeraný čas na vyzretie, spravidla štyri týždne.

PRÍPRAVA PODKLADU

Stenové povrchy:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.

- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby primiešať do vody riediteľnej farby dezinfekčný prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvetky a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.

- Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.

- Skleneným brúsnym papierom obrúsiť tmelenia a záplaty.

- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou RASAMIX FIT 9670160 alebo s BETOMARC FIT 9740150 alebo s MARCOPRO 975 podľa typológie podkladu.

- Zafixovať jednou vrstvou IDROFIS 4700006, akrylovým, vodou riediteľným, stenovým fixačným prostriedkom, alebo mikronizovaným fixačným prostriedkom bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001. Na sadrokartón naniesť špeciálny izolačný prostriedok PREPARA 4710019, izolačný prostriedok s pigmentom. Obvykle na veľmi zvetrané povrchy, s prítomnosťou tenkej vrstvy starých farieb alebo zničených náterov, používať rozpúšťadlový fixačný izolant ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaný fixačný prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Aplikujte prípravok povrchovej vrstvy.

*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nářadie: štetec, valček, vzduchové a airless striekacie zariadenie.
- Počet vrstiev: aspoň 2 vrstvy.
- Riedenie vodou:
 - .pri nátere štetcom 40-45%
 - .pri nátere valčekom 20-25%
 - .pri aplikáciách so striekacími zariadeniami airless riedenie závisí od použitého zariadenia a prevádzkového tlaku.
- Čistenie nářadia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 8-10 m²/l na vrstvu a vzťahuje sa na použitie na hladké a stredne savé podklady. Je vhodné stanoviť skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom podklade.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.
Výrobok je navyše zafarbitelný farbivami COLORADO série 548.
V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodný použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/a: matné nátery na vnútorné steny a stropy (gloss≤25@60°) (základ voda): 30 g/l (2010)
Tento výrobok obsahuje max: 0,5 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Vodou riediteľná, priedušná farba s nízkym vylučovaním prchavých látok pre interiéry
Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, vodou riediteľnej, priedušnej farby pre interiéry ARUM séria 407 na báze syntetických polymérov vo vodnej disperzii a minerálnych plnív, ktorá má nízke vylučovanie prchavých látok, v aspoň 2 vrstvách, v množstvách stanovených podľa savosti podkladu.
Dodávka a pokládka materiálu € na m².