

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Combat 999 Ew

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ - ВЫСОКАЯ
СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ



CODE 4890019

COMBAT 999 EW - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

СОМБАТ 999 EW - воздухопроницаемая краска на водной основе, специально предназначена для защиты от образования плесени внутренних помещений с высокой влажностью. Материал имеет белый цвет, матовый однородный аспект. Благодаря своим высоким гигиеническим свойствам, материал надолго сохраняет первоначальное здоровое состояние стен и улучшает жилищный комфорт. СОМБАТ 999 EW обладает отличной укрывающей способностью, воздухопроницаемостью, не образует капель при нанесении, легко наносится.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на:

- Новую или старую штукатурку на водной основе.
- Поверхность из бетона.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие, с хорошим сцеплением и правильно подготовленные.
- Поверхность из гипса, гипсокартона, панелей и обычных перегородок.
- Конгломераты различной природы с хорошей впитываемостью.
- Поверхность должна

быть соответственно подготовлена, следуя инструкции главы «Подготовка поверхности».

- Не наносить на свежую и щелочную поверхность. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Натуральное связующее вещество: виниловые смолы в водной дисперсии

- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: $1,74 \pm 0,05$ кг/л

- Блеск UNI EN ISO 2813: 5-10, матовый

- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0

Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.

- Время высыхания (при +25°C и 65 %U.R.(влажность)) касание 30 минут; возможно нанесение лака после 4 часов.

-*Эффективность против плесени UNI 9805: 0 = нет проявления

-*Стабилизатор дисперсии противогрибковая UNI EN 15457: 0 = нет проявления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Настенная поверхность:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным против плесени раствором COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 закрепляющий код 4810333.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски, старое осыпающиеся известковое покрытие, отслаивающиеся краски или плохо прилегающие слои.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивания, трещины, используя TAMSTUCCO.

- Замажьте трещины и впадины соответствующим продуктом.

- Отшлифуйте шпатлевку наждачной бумагой

- Проводите данные работы по штукатурке, используя RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- Нанести микронизированную грунтовку без растворителей АТОМО 8840001 и IDROFIS 4700006 грунтовку

- фиксатор на водной основе.

На поверхности из гипсокартона нанести изоляционный пигментный фиксатор PREPARA 4710019. Внутри или снаружи на старых непрочных поверхностях с маленькой толщиной или осыпающимися от времени нанести изолирующий настенный фиксатор ISOMARC 4410111 или АТОМО 8840001 микронизированную грунтовку без растворителей.

- Продолжайте нанесение COMBAT 999 согласно инструкции по

применению.

*(Формула разведения материала зависит от поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Температура воздуха:

мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная

влажность: <75%

Температура

поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность

поверхности: <10%

- Инструменты:

кисточка, валик, распылитель.

- Число слоев:

минимум 2 слоя.

- Разбавление водой:

первый слой 50% вода; последующие слои 30-40%.

- При нанесении с

помощью распылителя формула разбавления варьируется, зависимости от применяемого аппарата.

- После окончания

работы необходимо промыть инструменты водой.

- Примерный расход:

9-12 кв.м /л на один слой.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.

Материал может быть окрашен красителями COLORADO серия 548. В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/α: краска матовая для стен и потолка для внутренних работ (блеск ≤ 25@60°) (на водной основе): 30 г/л (2010) Содержит макс.: 30 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Водоэмульсионная защитная от плесени краска для внутренних работ на основе виниловых смол.

Применять материал на подготовленных поверхностях. COMBAT 999 EW.
Для наилучшего результата рекомендуется наносить минимум 2 слоя раствора на поверхность