

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Combat 999 Ew

Protiplesňová priedušná vodová farba pre interiéry, krycia a žiarivá



KÓD 4890019

COMBAT 999 EW - V.2024-09-24

POPIS

COMBAT 999 EW je paropriepustná farba zvlášť vhodná do vnútorných priestorov vystavených vysokému stupňu vzdušnej vlhkosti a tým aj vzniku plesní. Dosahujeme ním konečný efekt výnimočne biely, matný a kompaktný.

Vďaka jeho hygienickým vlastnostiam, výrobok na dlhý čas chráni pôvodný vzhľad a zvyšuje komfort bývania.

COMBAT 999 EW je okrem výborného krytia vybavený aj vysokou paropriepustnosťou, pri nanášaní neprská dobre sa aplikuje aj štetcom a vytvára hladký povrch.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použitelný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív
 - Betónové plochy.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripravia podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'. Nepoužívať na čerstvé a tendenčne alkalické podklady, ponechať primeraný čas na vyzretie, spravidla štyri týždne.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: kopolymér vinyl - versatový vo vodnej emulzii.
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,74 \pm 0,05$ kg/l.
 - Lesk UNI EN ISO 2813: 5-10, matný.
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- *Odolnosť voči plesni UNI 9805: 0 = žiadny vývoj.
 - *Účinnosť fungicídu UNI EN 15457: 0 = žiadny vývoj
 - Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min.; schopný

náteru ďalšej vrstvy po štyroch hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Murované povrchy:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
 - V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
 - Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
 - Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.
 - Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu, ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny s TAMSTUCCO. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
 - Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom.
 - Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.
 - Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006 Nástený akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo spevňovací prostriedok mikronizovaný solvent free ATOMO 8840001. Na sadrokartón nanášať špecifický izolátor PREPARA 4710019 Pigmentový izolátor. Všeobecne na povrchy veľmi rozpadnuté, kde sú slabé hrúbky starých temperových farieb alebo skazené maľovky, používať izolačný prostriedok s rozpúšťadlom ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
 - Pristúpiť k použitiu COMBAT 999 EW podľa spôsobov popísaných v návodoch na použitie.
- *(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorbčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Nádrie: štetec, valček, nástrek a airless.
- Počet vrstiev: produkt sa nanáša v najmenej dvoch vrstvách.
- Riedidlo: voda
- Riedenie: prvá vrstva 50%; ďalšie vrstvy 30-40%.
- Pri nanášaní systémom airless riedenie sa pohybuje podľa aparatury a používaného prevádzkového tlaku.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: 9-12 m²/l na jednu vrstvu a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.
Výrobok je navyše zafarbiteľný pomocou farbivami COLORADO série 548.
V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodný použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/a: matné nátery na vnútorné steny a stropy (gloss≤25@60°) (základ voda): 30 g/l (2010)

Tento výrobok obsahuje max: 30 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Vodouriediteľná farba pre interiér chrániaca proti plesniam.

Aplikovať, na povrchy určené k ochrane farbou COMBAT 999 EW na báze vinylovej emulzie vo vodnej disperzii a aditív pôsobiacich tvorení plesní, v aspoň 2 vrstvách.

Dodávka a pokládka materiálu € na m²