

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfilm

VODOU ŘEDITELNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR PRO DEKORATIVNÍ ÚPRAVY STĚN A
NÁTĚRY V INTERIÉRECH I VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ



SERIE 374

DECORFILM - V.2024-10-08

POPIS

DECORFILM je vodou ředitelný ochranný nátěr sloužící specificky k ochraně interiérových i vnějších povrchů ošetřených dekorativními nátěry, barvami na vodní bázi a laky.

Jeho uretanický základ s akrylovou složkou vytváří ochrannou vrstvu, která se snadno čistí a vyznačuje se výbornou mechanickou odolností.

Na stěnách s intenzivními odstíny barev na vodní bázi použití prostředku DECORFILM zvýrazní fenomén povrchového rýhování.

Rychle schne, nežloutne. DECORFILM se vyznačuje skvělou dilatací a přilnavostí.

Je k dispozici v lesklém i matném provedení, která jsou naprosto míchatelná mezi sebou. Tak je možno připravit různé stupně lesku, odpovídající povrchu, který má být chráněn.

Odpovídá požadavkům nařízení Komise ES 852/2004 v oblasti hygieny potravinářských produktů.

INFORMACE O POUŽITÍ

Výrobek je možné nanášet na:

- Dekorativní úpravy organického původu
 - Dekorativní úpravy minerálního původu, pouze v interiérech: použijte DECORFILM OPACO a DECORFILM LUCIDO promíchané mezi sebou v poměru 1:1. Pouze při nanášení na HAŠENÉ VÁPNO použijte výhradně DECORFILM LUCIDO.
 - Barvy na vodní bázi a laky s různými estetickými účinky
 - Staré nátěry a omítky minerální povahy, suché, celistvé, savé a zpevněné.
 - Vyhodnoťte druh závěrečného nátěru DECORFILM, který je nejvhodnější pro typ nátěru, který má být chráněn. Na matné a saténové povrchy se obvykle doporučuje DECORFILM OPACO (kód 3740238), na zářivé povrchy se obvykle používá DECORFILM LUCIDO (kód 3740230).
- Nanášení lesklého typu produktu na matné povrchy změní jejich estetickou podobu.
- DECORFILM vykazuje dobrou odolnost pro normálním domácím čistícím

prostředkům. Doporučuje se každopádně udělat předběžnou zkoušku čištění na některé ze skrytých oblastí povrchu, aby se vyzkoušela jeho odolnost v daném případě.

- Jako čisticí prostředek nepoužívejte čistý denaturovaný etylalkohol nebo jeho roztok.

- Na čištění povrchů nepoužívejte brusné houby.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: uretanová živice s akrylovou složkou ve vodní disperzi.

- Hustota UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l

- Výrobní viskozita UNI 8902: 1000 ± 200 cps a 25 °C (rotační viskozimetr Brookfield)

- Lesk UNI EN ISO 2813:

DECORFILM LUCIDO (3740230): >80 zorný úhel 60°

DECORFILM OPACO (3740238): 5 ± 2 zorný úhel 85°

Směs LUCIDO/OPACO poměr 1:1: 10 ± 2 zorný úhel 60°

Směs LUCIDO/OPACO poměr 2:1: 20 ± 2 zorný úhel 60°

- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): čas, po kterém se prach již nemůže usazovat na čerstvém nátěru: 1 hodina, na dotek za 2-3 hodiny, úplně po 4 hodinách.

Odpovídá HACCP podle požadavků uvedených v Nařízení Komise ES 852/2004

*Zkušební zpráva č. 232F2017 Studio ASA - Treviso, podle Normy UNI 11021.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch zdíva:

Naneste DECORFILM na povrch, který byl nejprve pokryt dekorativními prostředky, nátěry a laky, které jsou pevné, suché a souvislé.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Stav podkladu a prostředí:

Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relativní vlhkost prostředí: $<75\%$

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkost podkladu: $<10\%$

- Nářadí: štětec, váleček, stříkací pistole, hladítko s houbou.

- Počet vrstev: 1 - 2.

- Ředidlo: voda

- Ředění: záleží na míře savosti a na použitém nástroji. Obvykle první a druhá vrstva na 5-15%. Při přítomnosti silně savého povrchu nařeďte první vrstvu na 25-30%.

- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.

- Přibližná vydatnost: Je silně ovlivňována povahou podkladového materiálu. U hladkých, průměrně absorbujících povrchů se počítá s 10-12 m²/l na vrstvu.

ZABARVENÍ

Produkt je k dispozici v bezbarvém, matném provedení kód 3740238 a lesklém kód 3740230.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)

obsahuje maximálně: 100 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Ochranný nátěr pro vnější a interiérová zdiva na bázi akrylových pryskyřic s uretanickou složkou ve vodní disperzi.

Zvlášť vhodné pro povrchy, které již byly ošetřeny dekorativními úpravami organického původu, nebo, pouze pro interiéry, minerálního původu, barvani na vodní bázi a laky. DECORFILM je k dispozici v matném provedení kód 3740238 a lesklém kód 3740230 v závislosti od požadovaného estetického výsledku.

DECORFILM se nanáší v 1-2 vrstvách v závislosti na požadovaném estetickém výsledku a v množství ovlivněném savostí podkladu.

Dodávka a provozní příprava materiálu € na m2.