

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfilm

ВОДОРАСТВОРИМОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ И
НАСТЕННЫХ КРАСОК ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



CODE 374

DECORFILM - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

DECORFILM- защитное средство на водной основе , используемое для внутренних и наружных работ для защиты поверхностей, окрашенных декоративной краской, водоэмульсионной краской, эмалью.

Комбинация уретанов смол и акриловых создает защитную пленку, обеспечивая продукту легкость очищения и устойчивость к механическим воздействиям.

На внутренних окрашенных стенах применение DECORFILM приглушает поверхностные царапины.

Быстро высыхает, не желтеет. DECORFILM имеет высокие адгезивные свойства и хорошо растягивается.

Доступен в глянцевом и матовом варианте, идеально сочетающиеся друг с другом. Таким образом получают различную степень блеска, которая подходит для обрабатываемой поверхности.

Соответствие требованиям регламента CE 852/2004 в области гигиены продуктов питания.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на:

- Декоративную отделку органического происхождения.
- Декоративная отделка минеральной природы только для внутренних работ: нанести DECORFILM OPACO (матовый) и DECORFILM LUCIDO (глянцевый), смешанные друг с другом в соотношении 1:1. Единственное, что на поверхности с покрытием GRASSELLO DI CALCE (гашеная известь), следует применять только DECORFILM LUCIDO.
- Водоэмульсионные краски и эмали с различным эстетическим эффектом
- Старые окрашенные поверхности органического или минерального происхождения Предварительно просушенные, с

хорошо впитывающей поверхностью.

- Применение защитного средства DECORFILM зависит от типа поверхности. Для матовых поверхностей рекомендуется использовать версию DECORFILM OPACO (код.. 3740238), для глянцевых поверхностей обычно используется DECORFILM LUCIDO (код. 3740230). Использование глянцевой версии материала на матовой поверхности не исказит эстетический вид.

- DECORFILM обладает хорошей сопротивляемостью к бытовым моющим средствам. Рекомендуется провести предварительную пробу на небольшом незаметном участке поверхности.

- Не использовать абразивные средства для очистки поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В основе связующего вещества: акриловые смолы с модифицированными полиуретанами в водном растворе

- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ кг/л

- Вязкость упаковки UNI 8902: 1000 ± 200 cps а 25 °C (по вязкозаметру Brookfield)

- Яркость UNI EN ISO 2813:

DECORFILM LUCIDO (3740230): >80, Угол считывания 60°

DECORFILM OPACO (3740238): 5 ± 2 Угол считывания 85°

Соотношение LUCIDO/OPACO 1:1: 10 ± 2 Угол считывания 60°

Соотношение LUCIDO/OPACO 2:1: 20 ± 2 Угол считывания 60°

-Время высыхания (при 25 °C и 65% отн. влажн.): 1 час касание через 2-3 часа, полное высыхание через 4 часа

Соответствует НАССР в соответствии с требованиями регламента EC 852/2004

*Протокол испытаний N.232F2017 Studio ASA - Тревизо в соответствии с нормой UNI 11021:2002.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Настенная поверхность:

Нанести DECORFILM на поверхность, предварительно обработанную декоративными красками, эмалями. Поверхность должна быть высушена и подготовлена.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисточка, валик, краскопульт.

- Число покрытий: 1-2 слоя

- Разбавитель: вода

- Разбавление зависит от степени впитывания поверхности. Обычно: первое и второе покрытие разбавьте водой 5-15 %. При работе с сильно впитывающей поверхностью разбавьте 25-30%.

- После использования промыть инструменты водой.

- Расход материала зависит от покрываемого продукта. На

гладких поверхностях со средним уровнем впитываемости 10-12 л/м кв на слой.

КОЛЕРОВКА DECORFILM имеет два цвета: матовый код 3740238 и глянцевый код 3740230.

ХРАНЕНИЕ Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/I: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)
Содержит не более: 100 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ код 3740238/230 DECORFILM код. 3740230/238 предлагается двух цветов: матовый код 3740238 и глянцевый код 3740230 DECORFILM накладывается 1-2 слоями в зависимости от достигаемого эстетического эффекта и от впитывающей поверхности.