

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfilm

Vodou rozpustný ochranný prípravok pre dekoratívne nátery a farby na múry pre exteriéry i interiéry



KÓD 3740238/230

DECORFILM - V.2024-09-23

POPIS

DECORFILM je ochranný náter na báze vody slúžiaci k ochrane vonkajších a vnútorných stien upravených dekoratívnymi materiálmi a farbami.

Jeho uretánovou podstatu s akrylová zložkou vytvorí ochrannú vrstvu, ktorá sa ľahko udržiava a je mechanicky odolná. Na stenách s intenzívnymi odtieňmi DECORFILM podstatne znižuje známy fenomén poškriabania povrchu.

Rychlo uschne, nežltne. DECORFILM veľmi dobre dilatuje na povrchu a prilne k podkladu.

Je k dispozícii v lesklej alebo v matnej verzii, pričom obidve sú vzájomne miešateľné. Tým je možné získať rôzne stupne jasů, vhodné pre podklad určený na ochranu.

Súladi s požiadavkami Nariadenia ES 852/2004 v oblasti hygieny potravinárskych produktov.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľné na:

- Dekoratívne úpravy organického pôvodu.
- Dekoratívne povrchové úpravy minerálneho pôvodu, určené výhradne pre interiéry: aplikuje DECORFILM OPACO (matný) a DECORFILM LUCIDO (lesklý) vo vzájomnom pomere 1:1. Len GRASSELLO DI CALCE (hasené vápno) aplikujte výhradne DECORFILM LUCIDO.
- Vodouriediteľné nátery a email s rôznym estetickým efektom
- Staré nátery a plastické povrchové úpravy organického a minerálneho povahy, suché, kompaktné, savé a súdržné.
- Zhodnotiť pred použitím DECORFILM vhodnú alternatívu produktu. Na matné a polomatné dekoratívne úpravy sa obvykle používa verzia DECORFILM OPACO (cod. 3740238), Na lesklé povrchy verzia DECORFILM LUCIDO (cod. 3740230).

Použitie lesklej verzie na matné povrchy mení definitívne vzhľad úpravy.

- DECORFILM má dobrú odolnosť na bežné domáce čistiace prostriedky. Je vhodné otestovať vopred odolnosť na konkrétny deťersív na malej ukrytej časti

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

steny aby sa overila jej odolnosť.

- Nepoužívať brúsne hubky na čistenie povrchu.

- Vyhýbať sa čisteniu alkoholom denaturovaným alebo riedeným.

- Vlastnosť pojiva: uretánom živica modifikovaná akrylová vo vodnej disperzii.

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l

- Viskozita UNI 8902: 1000 ± 200 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)

- Lesk UNI EN ISO 2813:

DECORFILM LUCIDO (3740230): >80 uhol pohľadu 60°

DECORFILM OPACO (3740238): 5 ± 2 uhol pohľadu 85°

Zmes LUCIDO/OPACO v pomere 1:1: 10 ± 2 uhol pohľadu 60°

Zmes LUCIDO/OPACO v pomere 2:1: 20 ± 2 uhol pohľadu 60°

- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): proti prachu za 1 hodiny; na dotyk za 2-3 hodín; celkom za 4 hodiny.

Vyhovuje HACCP podľa požiadaviek Nariad. ES 852/2004

*- Skúšobný protokol č. 232F2017 Studio ASA - Treviso, podľa normy UNI 11021:2002.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy stien:

Naniesť DECORFILM preventívne na povrch stien upravených dekoratívami, nátermi alebo emailom ak sú kompaktné suché súdržné.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Náradie: štetec, valec, striekanie, hladítkom so špongiou.

- Počet vrstiev: 1 - 2.

- Riedidlo: voda

- Riedenie: rôzne v závislosti od savosti podkladu a použitého náradia. Normálne prvá a druhá vrstva 5-15%. Ak je povrch výnimočne savý riediť prvú vrstvu 25-30%.

- Čistenie náradia vykonať vzápätí po použití náradia vodou.

- Približná spotreba: Je silne ovplyvnená typom podkladu určeným k ochrane. Pre hladké stredne savé podklady platí spotreba 10-12 m²/l jednou vrstvou.

ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii bezfarebný, priesvitný vo verzii matná cod. 3740238 a lesklá cod. 3740230.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

Obsahuje max: 100 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Ochrany náter pre vonkajšie a vnútorné steny na báze akrylových a uretánových pojív vo vodnej disperzii.
Zvlášť vhodné na povrchy upravené dekoratívnymi úpravami organického pôvodu, minerálneho iba v interiéri, farbami na steny a emailami. DECORFILM je k dispozícii vo verzii matnej cod. 3740238 a lesklej cod. 3740230 použiteľné v závislosti od žiadaného efektu.
Materiál a práca € za m².