

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Decorfilm

Vodotopni zaščitni premaz za notranje in zunanje dekorativne nanose in stenske barve



KODA 374

DECORFILM - V.2024-10-08

## OPIS

DECORFILM je vodotopen zaščitni premaz, posebej namenjen zaščititi notranjih in zunanjih površin, obdelanih z dekorativnimi zaključnimi nanosi, barvami na vodni osnovi in emajli.

Formulacija uretana, modificiranega z akrilom, tvori zaščitni sloj, ki ga je enostavno očistiti in ima odlično mehansko odpornost.

Na stenah, pobarvanih z ustreznimi barvami na vodni osnovi, z nanosom premaza DECORFILM ublažimo pojav površinskih prask.

DECORFILM se hitro suši, ne porumeni, ima odlično razlivnost in oprijem na podlago.

Na voljo je v sijajni in mat različici, ki ju je mogoče brezhibno mešati med seboj. Na ta način je mogoče doseči različne stopnje sijaja, ki ustrezajo podlagi, ki jo želite zaščititi.

Izpolnjuje zahteve Uredbe 852/2004 o higieni živil.

## NAVODILA ZA UPORABO

Nanaša se na:

- dekorativne zaključne nanose na organski osnovi
- dekorativne zaključne nanose na mineralni osnovi, samo v notranjih prostorih: uporabite mešanico DECORFILM OPACO in DECORFILM LUCIDO v razmerju 1:1. Samo na apnenem ometu: uporabite samo DECORFILM LUCIDO.
- barve na vodni osnovi in emajli z različnimi estetskimi učinki
- stare dobro oprijete, suhe, kompaktne, in vpojne barve in obloge organske ali mineralne vrste.
- Izberite vrsto premaza DECORFILM, ki je najbolj primerna za vrsto podlage, ki jo želite zaščititi. Za mat in svilnato mat površine se običajno priporoča različica DECORFILM OPACO (koda 3740238), na sijajnih površinah pa se običajno uporablja DECORFILM LUCIDO (koda 3740230).
- Nanos izdelka v sijajni različici na matiranih površinah spremeni njihov končni videz.
- Zaščitni premaz DECORFILM je dobro odporen na običajna gospodinjska čistila. Za preverjanje obstojnosti na posamezni površini je priporočljivo je

predhodni preizkus čiščenja na majhnem skritem delu podlage.

- Za čiščenje ne uporabljajte čistega denaturiranega etilnega alkohola ali njegove raztopine.
- Ne uporabljajte grobih gobic za čiščenje površin.

## TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vrsta veziva: uretanska smola, modificirana z akrilom, v vodni disperziji.
- Volumenska masa po UNI EN ISO 2811-1:  $1.00 \pm 0,05$  kg/l
- \*Viskoznost pri pakiranju po UNI 8902:  $1000 \pm 200$  cps pri 25 °C (rotacijski viskozimeter Brookfield)
- Stopnja sijaja po UNI EN ISO 2813:  
DECORFILM LUCIDO (3740230): >80 kot meritve sijaja 60 °  
DECORFILM OPACO (3740238):  $5 \pm 2$  kot meritve sijaja 85 °  
Mešanica LUCIDO/OPACO v razmerju 1:1:  $10 \pm 2$  kot meritve sijaja 60 °  
Mešanica LUCIDO/OPACO v razmerju 2:1:  $20 \pm 2$ , kot meritve sijaja 60 °
- Čas sušenja (pri 25 °C in 65 % RV): prašno suh v 1 uri; suh na dotik v 2–3 urah; primeren za nanos naslednjega sloja po 4 urah. Izpolnjuje zahteve HACCP v skladu z Uredbo ES 852/2004
- \*Poročilo o preskusu št. 232F2017 Studio ASA - Treviso, v skladu s standardom UNI 11021.

## PRIPRAVA PODLAGE

Zidne površine:  
Zaščitni premaz DECORFILM nanesite na površine, predhodno obdelane z dekorativnimi učinki, barvami ali emajli, ki morajo biti kompaktni, brez nepravilnosti in suhe.

## NAPOTKI ZA NANAŠANJE

- Pogoji v okolju in na podlagi:  
Temperatura v okolju: najmanj +8 °C / največ +35 °C  
Relativna vlažnost v okolju: <75 %  
Temperatura podlage: najmanj +5 °C / največ +35 °C  
Vlažnost podlage: <10 %
- Orodje: čopič, valjček, brizganje, gobasta gladilka.
- Št. nanosov: 1 – 2. – Razredčilo: voda
- Redčenje: odvisno od vpojnosti podlage in uporabljenega orodja. Običajno prvi in drugi nanos med 5 in 15 %. Pri zelo vpojnih površinah prvi nanos razredčite na 25–30 %.
- Orodje je treba takoj po uporabi očistiti z vodo.
- Okvirna poraba: izrazito odvisna od narave izdelka, ki ga je treba premazati. Na gladkih, srednje vpojnih površinah je mogoče prekriti 10–12 m<sup>2</sup>/l na sloj.

## BARVNI ODTENKI

Izdelek je na voljo v brezbarvni mat različici koda 3740238 ter sijajni različici koda 3740230.

## SKLADIŠČENJE

Najvišja temperatura shranjevanja: +30 °C  
Najnižja temperatura shranjevanja: +5 °C  
Izdelek je priporočljivo porabiti v 2 letih od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni neodprti embalaži in pri ustreznih temperaturnih pogojih.

## VARNOSTNI NAPOTKI

Mejna vrednost EU (Dir. 2004/42/ES)  
Kat. A/l: premazi z dekorativnim učinkom (VO): 200 g/l (2010)  
Izdelek vsebuje največ: 100 g/l HOS

Izdelek je treba prevažati, uporabljati in skladiščiti v skladu z veljavnimi higienskimi in varnostnimi predpisi; po uporabi posod ne odlagajte v okolje, počakajte, da se ostanki popolnoma posušijo, in jih obravnavajte kot posebne odpadke. Za več informacij glej varnostni list.