

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfond

Egységesítő alapozó dekoratív festéshez



KÓD 3880019

DECORFOND - V.2024-11-05

LEÍRÁS

A DECORFOND egy erősen mosható alapozó, amelyet kifejezetten beltéri falfelületek előkészítésére fejlesztettek ki a VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO termékek előtt.

Az akril polimer bázisú kötőanyaggal összeállított DECORFOND olyan filmet hoz létre, amely ellenáll a vakolatok lúgosságának. Különleges formulájának köszönhetően képes tökéletesen kiegyenlíteni a felület felszívódását.

Kiegyenlítő erejének, jó fedőképességének és fehérségének köszönhetően a DECORFOND a megjelenés és a dekoráció terén a legjobb eredményt tudja elérni.

MŰSZAKI ADATOK

- Kötőanyag típusa: Akril polimer víz diszperzióban
- Fajsúly: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozitás UNI 8902 szerint: 40000 ± 4000 cps 25 °C-on (Brookfield rotációs viszkoziméter)
- Nedves súrolásállóság UNI 10560 szerint: >5000 ciklus, kiváló
- Fényesség az UNI EN ISO 2813 szerint: <5, nagyon matt
- Szárítás (25°C-on és 65% relatív páratartalom mellett): érintésre 30 perc alatt; 6 óra elteltével újra festhető.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használható:

- Új és régi, hidraulikus kötőanyagú vakolatokon
- Beton felületeken
- Gipsz és gipszkarton felületen
- Régi festékeken és fali fedőrétegeken, amik szervesek, vagy ásványi jellegűek, szárazak, szilárdak, nedvszívóak és jól tapadnak

A felületeket kellőképpen elő kell készíteni a „A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE” bekezdésben leírtak alapján.

Ne vigyük fel frissen festett felületre.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Vakolat, gipsz és gipszkarton felületek:

- Bizonyosodjunk meg róla, hogy a felület alaposan megszáradt és alkalmas a festésre. Ha szükséges, burkoljuk újra vagy szilárdítsuk meg a felületet speciális készítményekkel.
- Penészedés esetén kezelje a felületet 4810222 kódszámú COMBAT 222 tisztítószerrel, és 4810333 kódszámú COMBAT 333 rekonstrukciós szerrel.
- Dörzsölje, vagy mossa le a felületet, hogy megszabaduljon a sókivirágzástól és a régi festéktől. Teljesen távolítsa el minden mész alapú vagy temperafestéket.
- Távolítsa el kefével minden port, füstmaradványt, vagy bármilyen más lerakódást.
- Egyenlítsen ki minden egyenetlenséget a felületen, és kezelje a lyukakat, repedéseket, réseket és hézagokat TAMSTUCCO 9400006/9410110 használatával. Használjon megfelelő tömítőanyagot a repedések javításához.
- Csiszolás és javítás csiszolópapírral; távolítsa el a port.
- Szükség esetén simítsa ki RASAMIX 9440160, vagy BETOMARC 9450150, vagy RASOMARC 9500150 használatával a szükséges kezeléstől függően.
- Kösse meg IDROFIS 4700006 akril vízbázisú falrögzítővel vagy ATOMO 8840001 mikronizált oldószermentes fixálóval.
- Vigye fel a DECORFOND-t az ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓBAN leírtak szerint
- Legalább 6 óra elteltével alkalmazhatja a VELATURE-t, a PERLACEO-t vagy a DECORI CLASSICI-t.

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

- Környezeti és felületi feltételek:

Környezeti hőmérséklet: min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatív páratartalom: <75%

Felületi hőmérséklet: min. +5 °C / Max. +35 °C

A felület nedvességtartalma: <10%

- Eszközök: ecset, henger, szórófejes vagy airless eszközök.
- Bevonatok száma: 1-2 a felület állapotától függően. Feltétlenül használjon keresztezett vízszintes és függőleges mozdulatokat az egyenetlenség érdekében, ideális alapot biztosítva a dekoratív felületek felviteléhez.
- Hígítás: 30-35 %-os vízzel mind az első, mind a második réteghez.
- Airless eszközök alkalmazásánál a hígítás az alkalmazott berendezéstől és nyomástól függően változik.
- Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel.
- Irányadó fedőképesség: 8-10 m²/l rétegenként, közepes nedvszívóképességű, sima felületeken alkalmazva. Az eredmény meghatározásához a konkrét felületen célszerű előzetes próbát végezni.

SZÍNEZÉS

A termék fehér színben kapható.

A termék COLORADO széria 548 színezékekkel 5%-ig színezhető.

TÁROLÁS

Maximális hőmérséklet stabil tároláshoz: +30 °C

Minimum hőmérséklet stabil tároláshoz: +5 °C

A terméket lehetőség szerint a gyártástól számított 2 éven belül fel kell használni, ha eredeti, bontatlan tartályban és megfelelő hőmérsékleti körülmények között tárolják.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Határérték EU (Dir. 2004/42/EK)

Kat. A/g: alapozók (vb): 30 g/l (2010)

A termék max. 30 g/l VOC-t tartalmazhat. A terméket az érvényes

egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. Használat után ne dobja ki a tartályokat a környezetbe. Hagyja a maradékot teljesen megszáradni, majd kezelje speciális hulladékként. Ne dobja a maradékot a csatornába, vízfolyásba vagy a talajba. További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

RÉSZLETES LEÍRÁS - - - -