

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfond

Fondo uniformante per decorativi



COD. 3880019

DECORFOND - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

DECORFOND è un prodotto di fondo superlavabile specificatamente messo a punto per la preparazione dei supporti murali all'interno, prima dell'applicazione dei prodotti VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.

Formulato con legante a base di un polimero acrilico DECORFOND crea un film in grado di resistere all'alcalinità degli intonaci e grazie alla sua particolare formulazione è in grado di uniformare perfettamente l'assorbimento del supporto.

Grazie al potere uniformante, all'ottima opacità, alla buona copertura e punto di bianco, DECORFOND è in grado di favorire l'ottenimento del migliore risultato estetico e di decorazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: Polimero acrilico in dispersione acquosa
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosità di confezionamento UNI 8902: 40000 cps $\pm$ 4000 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
- Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima.
- Brillantezza UNI EN ISO 2813: <5, molto opaco.
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 6 ore.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
 - In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.
 - Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
 - Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
 - Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110 o STUCCOFACILE 9560019. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
 - Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la polvere.
 - Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
 - Fissativare con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.
 - Procedere all'applicazione di DECORFOND secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione
 - Dopo almeno sei ore si può procedere all'applicazione di VELATURE s. 383, PERLACEO s. 384, DECORI CLASSICI cod. 3870001, CADORO s. 379.
- *(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico – Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed airless.
- Nr strati: 1 o 2 in base allo stato del supporto. Avendo cura di incrociare i movimenti orizzontali e verticali per ottenere un supporto omogeneo e ideale per l'applicazione con VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLLO.
- Diluizione: 30-35% con acqua sia per il primo che per il secondo strato.
- Nelle applicazioni a spruzzo ed airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile bianco ed è tinteggiabile con le paste tintometriche del Sistema Tintometrico Marcromie. Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i coloranti COLORADO serie 548 in tonalità di tinta chiare. Non superare il quantitativo max di 5% in volume di paste tintometriche.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC
Cat. A/g: primer (base acqua): 30 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare all'interno su fondo già predisposto una o due mani di fondo uniformante DECORFOND 3880019 a base di polimero acrilico in dispersione acquosa, specifico per l'applicazione di pitture ad effetto decorativo.

Fornitura e posa in opera del materiale €.....mq.