

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfond

HOMOGEENMAKENDE GRONDLAAG VOOR DECORATIEVE AFWERKINGEN



COD. 3880019

DECORFOND - V.2024-10-08

BESCHRIJVING

DECORFOND is een optimaal afwasbare grondlaag die specifiek werd bestudeerd als voorbereiding van binnenmuren, geschikt vóór de aanbrenging van de producten VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.

DECORFOND is vervaardigd op basis van een acrylpolymeer en creëert een film die bestendig is tegen de alkalische eigenschappen van bepleistering. Zijn specifieke samenstelling zorgt ervoor dat de absorptie van de onderlaag perfect en uniform wordt.

Dankzij het homogeenmakend karakter, de optimale matheid, de goede dekking en correcte witte kleurschakering zorgt DECORFOND dus voor het beste esthetische en decoratieve eindresultaat.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Aard van het bindmiddel: Acrylpolymeer in waterige oplossing
- Volumetrische massa UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Viscositeit bij verpakking UNI 8902: 40000 cps $\pm$ 4000 cps bij 25 °C (roterende viscometers Brookfield)
- Bestendigheid tegen wasbeurten UNI 10560: >5000 cycli, optimaal.
- Glans UNI EN ISO 2813: <5, zeer mat.
- Opdroging (bij 25 °C en 65% R.V.): na 30 min aanraakbaar; na 6 uur overschilderbaar.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Geschikt voor aanbrenging op:

- Nieuwe en oude pleisters op basis van hydraulische bindmiddelen.
- Oppervlakken in beton.
- Oppervlakken in gips en gipsplaat.
- Oude verflagen en coatings van organische of minerale aard die droog, compact, absorberend en samenhangend zijn.

De oppervlakken moeten zorgvuldig worden voorbereid volgens de werkwijze vermeld in de paragraaf 'VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG'.

Niet aanbrengen op verse onderlagen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG

Oppervlakken in pleister, gips en gipskarton:

- Controleren dat de onderlaag goed droog en rijp is. Indien nodig de onderlaag herstellen of behandelen met specifieke producten.
 - Bij aanwezigheid van schimmels de onderlaag behandelen met het detergent COMBAT 222 code 4810222 en de hersteller COMBAT 333 code 4810333.
 - Mogelijke uitbloeiingen en deeltjes oude verf verwijderen met een borstel of door de onderlaag te wassen. Dikke oude verflagen op kalk- of waterbasis, indien aanwezig, volledig verwijderen.
 - Stof, smog en andere deeltjes verwijderen met een borstel.
 - De onregelmatigheden van de ondergrond gelijk maken en de gaten, scheurtjes, barsten en verzakkingen behandelen met TAMSTUCCO 9400006/9410110 of STUCCOFACILE 9560019. De barsten dichten met een geschikt dichtingsmiddel.
 - De bewerkte delen glad schuren met schuurpapier; stof verwijderen.
 - Indien nodig een deklaag aanbrengen op de pleister met RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 of RASOMARC 9500150, in functie van het type onderlaag.
 - Een laag IDROFIS 4700006 acrylhoudend muurfixeermiddel op waterbasis of een gemicroniseerd solventvrij fixeermiddel ATOMO 8840001 aanbrengen.
 - DECORFOND aanbrengen volgens de werkwijzen vermeld in de instructies voor aanbrenging.
 - Na minstens 6 uur mag VELATURE s. 383, PERLACEO s. 384, DECORI CLASSICI code 3870001, CADORO s. 379 worden aangebracht.
- *(De verdunningen van het isoleermiddel en de te gebruiken hoeveelheid zijn afhankelijk van de opname van de onderlaag en moeten bepaald worden door voorafgaande testen op deze specifieke onderlaag - Raadpleeg de bijbehorende technische kaart).

INSTRUCTIES VOOR AANBRENGING

- **Conditie omgeving en onderlaag:**
Omgevingstemperatuur: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatieve vochtigheid omgeving: <75%
Temperatuur onderlaag: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vochtigheid onderlaag: <10%
- Gereedschap: borstel, verfrol, verfspuit en airless pistool.
- Aantal lagen: 1 of 2 lagen in functie van de staat van de onderlaag. De horizontale en verticale bewegingen moeten goed boven elkaar worden aangebracht om een homogene en ideale onderlaag te creëren voor de aanbrenging van VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLLO.
- Verdunning: 30-35% met water zowel voor de eerste als tweede laag.
- Voor de toepassingen met verfspuit of airless pistool is de verdunning afhankelijk van het apparaat en de gebruikte werkdruk.
- Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik met water worden schoongemaakt.
- Richtwaarde voor rendement: 8-10 m²/l per laag voor aanbrenging op gladde oppervlakken met normale absorptie. Het effectieve rendement kan best op voorhand worden uitgetest op de specifieke onderlaag.

KLEURING

Het product is wit maar kan gekleurd worden met de kleurpasta's van het Marcromie Kleursysteem. Bovendien kan het product gekleurd worden met de COLORADO serie 548 kleurstoffen in de lichte tinten. Gebruik maximum een

volume van 5% kleurpasta.

OPSLAG

Maximum bewaartemperatuur: +30°C

Minimum bewaartemperatuur: +5°C

Het product wordt best gebruikt binnen 2 jaar na de productiedatum, indien bewaard in de originele gesloten verpakking en bij een geschikte opslagtemperatuur.

VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN

EU-limietwaarde (Richtlijn 2004/42/EC)

Cat. A/g: Primers (WG): 30 g/l (2010)

Bevat max.: 30 g/l VOS

Gebruik dit product conform de geldende normen inzake hygiëne en veiligheid. Laat de vaten na gebruik niet achter in het milieu. Laat de productresten goed drogen en behandel ze als speciaal afval. Productresten niet weggooien in rioleringen of waterlopen of in de grond. Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidskaart.

BENAMING IN BESTEK

DECORFOND 3880019, acrylpolymeer in waterige oplossing, binnenhuis aanbrengen op homogene wijze op reeds bestaande onderlaag in één of twee grondlagen. Product specifiek voor aanbrenging van coatings met decoratief effect.

Levering en aanbrenging van materiaal € per m².