

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfond

Izenačevalni temeljni premaz za dekorativne nanose



KODA 3880019

DECORFOND - V.2024-10-08

OPIS

DECORFOND je visoko pralni temeljni premaz, posebej razvit za pripravo notranjih stenskih podlag pred nanosom izdelkov VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO. S formulacijo z vezivom na osnovi akrilnega polimera in ustvari premaz DECORFOND sloj, odporen na alkalnost ometov, zaradi svoje posebne sestave pa lahko popolnoma izenači vpojnost podlage. Zaradi izenačevalnega učinka, izjemne neprosojnosti, dobre pokrivnosti in beline lahko premaz DECORFOND izboljša doseganje najboljših estetskih in dekorativnih rezultatov.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vrsta veziva: akrilni polimer v vodni disperziji
- Volumenska masa po UNI EN ISO 2811-1: $1.55 \pm 0,05$ kg/l
- *Viskoznost pri pakiranju po UNI 8902: 40000 cps $\pm$ 4000 cps pri 25 °C (rotacijski viskozimeter Brookfield)
- Odpornost na pranje po UNI 10560: >5000 ciklov, odlična.
- Stopnja sijaja po UNI EN ISO 2813: <5, visoko mat.
- Čas sušenja (pri 25 °C in 65 % RV): prašno suh v 30 minutah; primeren za nanos naslednjega sloja po 6 urah.

NAVODILA ZA UPORABO

Nanaša se na:

- Nove in stare omete na osnovi hidravličnih veziv.
 - Beton.
 - Mavčne in mavčno-kartonske površine.
 - Stare dobro oprijete, suhe, kompaktne, in vpojne barve in obloge organske ali mineralne vrste.
- Površine je treba ustrezno pripraviti po navodilih iz točke 'PRIPRAVA PODLAGE'. Izdelka ne nanašajte na svežo podlago.

PRIPRAVA PODLAGE

Ometane površine, mavčne in mavčno-kartonske površine:

- Preverite, da je podlaga dobro posušena in utrjena. Po potrebi jo obnovite ali utrdite z namenskimi izdelki.
- Z zidnimi plesnimi okužene površine očistite s čistilom COMBAT 222 koda 4810222 in s sanacijskim sredstvom COMBAT 333 koda 4810333.
- S krtačenjem ali pranjem odstranite morebitno cvetenje in dele stare barve, ki se luščijo. V celoti odstranite vse debelejše sloje apnenih ali tempera barv.
- S krtačenjem odstranite prah, smog in druge usedline.
- Izravnajte nepravilnosti na podlagi in zakitajte luknje, reže, razpoke in vdolbine z izravnalno maso TAMSTUCCO 9400006/9410110 ali STUCCOFACILE 9560019. Razpoke zatesnite z ustreznimi tesnilnimi masami.
- Z brusnim papirjem zbrusite zakitana mesta in zaplate ter odstranite prah.
- Po potrebi omet zgladite z izravnalnimi masami RASAMIX 9440160 ali BETOMARC 9450150 ali RASOMARC 9500150, odvisno od vrste podlage.
- Utrdite z nanosom akrilnega premaza za utrjevanje sten na vodni osnovi IDROFIS 4700006 ali mikroniziranega premaza za utrjevanje brez topil ATOMO 8840001.
- Nanesite premaz DECORFOND, kot je opisano v navodilih za nanašanje
- Po preteku najmanj šest ur lahko nadaljujete z aplikacijo izdelkov VELATURE s. 383, PERLACEO s. 384, DECORI CLASSICI koda 3870001, CADORO s. 379.
- * (Redčenje izolacijskega premaza in količina nanosa sta odvisna od vpojnosti podlage in ju je treba določiti s predhodnimi preskusi na zadevni podlagi – glej ustrezni tehnični list).

NAPOTKI ZA NANAŠANJE

- Pogoji v okolju in na podlagi:
Temperatura v okolju: najmanj +8 °C / največ +35 °C
Relativna vlažnost v okolju: <75 %
Temperatura podlage: najmanj +5 °C / največ +35 °C
Vlažnost podlage: <10 %
- Orodje: čopič, valjček, klasično in brezzračno brizganje.
- Št. nanosov: 1 ali 2, odvisno od stanja podlage. Poskrbite, da boste izdelek nanašali krožno v vodoravni in navpični smeri, s čimer boste dosegli enakomerno in idealno podlago za nanos izdelkov VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.
- Redčenje: 30–35 % z vodo, tako za prvi kot tudi za drugi sloj.
- Pri nanašanju s klasičnim in brezzračnim brizganjem je redčenje odvisno od uporabljene opreme in delovnega tlaka.
- Orodje je treba takoj po uporabi očistiti z vodo.
- Okvirna poraba: 8–10 m²/l na nanos; velja za nanose na gladko in srednje vpojno podlago. Dejansko porabo je treba določiti s predhodnim preskusom na posamezni podlagi.

BARVNI ODTENKI

Izdelek je na voljo v belem barvnem tonu. In ga je mogoče niansirati v sistemu mešanja barv Marcromie.
Poleg tega je mogoče izdelek niansirati z barvili COLORADO serije 548 v razmerju do največ 5 %.

SKLADIŠČENJE

Najvišja temperatura shranjevanja: +30 °C
Najnižja temperatura shranjevanja: +5 °C
Izdelek je priporočljivo porabiti v 2 letih od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni neodprti embalaži in pri ustreznih temperaturnih pogojih.

VARNOSTNI NAPOTKI

Mejna vrednost EU (Dir. 2004/42/ES)

Kat. A/i: fiksativ (OT): 30 g/l (2010)

Izdelek vsebuje največ: 30 g/l HOS Izdelek je treba prevažati, uporabljati in skladiščiti v skladu z veljavnimi higienskimi in varnostnimi predpisi; po uporabi posod ne odlagajte v okolje, počakajte, da se ostanki popolnoma posušijo, in jih obravnavajte kot posebne odpadke. Za več informacij glej varnostni list.