

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decori Classici

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY S MULTITONÁLNÍM EFEKTEM



SERIE 387

DECORI CLASSICI - V.2024-10-08

POPIS

DECORI CLASSICI je závěrečný dekorativní nátěr pro interiéry, který vytváří rafinované a originální prostředí starých renesančních paláců. Snadnost použití a široká chromatická škála umožňují vytvářet prestižní atmosféru a zušlechťovat interiéry soukromých příbytků, kanceláří a prostor pro obchodní aktivity. Dekorace pomocí DECORI CLASSICI je uceleným systémem, který si vyžaduje nejprve nátěr podkladového produktu DECORFOND 3880019, který se vyznačuje odpovídajícím stupněm savosti a matnosti, které umožňují dosahování snadného zpracování a těch nejlepších konečných estetických výsledků.

INFORMACE O POUŽITÍ

K použití v interiérech na:

- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
- Betonové podklady.
- Podklady ze sádky a kartonsádky.
- Staré nátěry a omítky minerální povahy, suché, celistvé, savé a zpevněné.
- Konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že jsou savé.

Povrch musí být odpovídajícím způsobem upraven podle postupu popsaného v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU“.

Nenanášet na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: Syntetický kopolymer ve vodní emulzi
- Ředidlo: voda
- Hustota UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Výrobní viskozita: 11000 ± 5000 cps
- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 3 hodiny; úplně za 2-3 dny (v závislosti od tloušťky nanesené vrstvy).

PŘÍPRAVA PODKLADU

Omítkové, sádkové a kartonsádkové podklady:

- Přesvědčte se, že podklad je úplně suchý a vyzrálý. Pokud je to třeba, proveďte

obnovu nebo zpevnění pomocí příslušných produktů.

- Vyskytne-li se na podkladu plíseň, ošetřete ho pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a pomocí sanačního prostředku COMBAT 333 kód 4810333. Pokud je to třeba, přidejte hygienizační prostředek COMBAT 444 kód 4810444.

- Kartáčováním nebo omýváním odstraňte případný výkvět a odlupující se části starých omítek. Kompletně odstraňte případné vyvýšeniny po vápenných nebo temperových barvách.

- Kartáčováním odstraňte nánosy smogu, prachu atd..

- Vyrovnajte nerovnosti v podkladu a díry, praskliny, pukliny a prolákliny zatmelte výrobkem TAMSTUCCO 9400006/9410110. Trhliny uzavřete vhodným tmelem.

- Zatmelené a tmelem ošetřené části osmírkujte a odstraňte prach.

- Případné vyhlazení omítky proveďte s pomocí produktu RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150 v závislosti na druhu podkladu.

- Zpevněte jednou vrstvou IDROFIS 4700006 zpevňovacího akrylátového prostředku na vodní bázi pro zdíva nebo jednou vrstvou mikronizovaného zpevňovacího prostředku bez obsahu rozpouštědel ATOMO 8840001.

- Naneste nejméně dvě vrstvy produktu DECORFOND 3880019 naředěného na 30-35 % vodou válečkem nebo štětcem aby se vytvořil jednolitý podklad, který je ideální pro nanášení produktu. Nedoporučuje se použití jiných podkladových materiálů.

- Přistupte k nanášení DECORI CLASSICI podle postupu v návodu na použití.

* (Ředění izolačního nátěru a množství, které je třeba použít, závisí na savosti podkladu a je třeba je určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu – Viz. příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a stav podkladu:

Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relativní vlhkost prostředí: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Nářadí: štětec a příslušná stěrka z pvc.

- Počet vrstev: 1

- Ředění: připraveno k použití nebo naředit na max 10% vodou

Způsoby použití:

- Nanášejte DECORI CLASSICI na suchý povrch speciálním štětcem tak, že budete postupovat od shora dolů. Po nanesení jedné části, asi tak 1 m², sjednoťte dekorační nátěr tak, že ho suchým štětcem okartáčujete. Pokračujte v nanášení DECORI CLASSICI až do dokončení další části stěny.

Jakmile se nanesený produkt začne napínat, nejméně po uplynutí 15 minut, přikročte k dokončovací fázi a pomocí stěrky stlačujte shluky, vždy pomocí překřížených pohybů.

- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.

- Čištění zdíva: nejdříve po uplynutí 20 dní, vodou.

- Přibližná vydatnost: 6-8 m²/l v závislosti na požadovaném efektu se vztahuje na hladké a průměrně savé povrchy. Skutečnou vydatnost je dobré určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu.

ZABARVENÍ

Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego a także przy użyciu i barwników COLORADO seria 548.

W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby

uniknqé r  znicy odcieni.

M  ch  n   s barvivem: 1-2 minuty p   n  zk   rychlosti gyroskopick  ho mix  ru (nepou  z  vejte h  rdelov   m  chadla).

SKLADOV  N  

Maxim  ln   teplota pro st  lost p   uskladn  n  : +30  C

Minim  ln   teplota pro st  lost p   uskladn  n  : +5  C

V  robek je nejl  pe spot  rebovat do 2 rok   od data v  roby, pokud byl uskladn  n v p  vodn  m, neotev  ren  m balen   a pokud byl uchov  n v odpov  daj  c  ch teplotn  ch podm  nk  ch.

BEZPE  NOSTN   POKYNY

Mezn   hodnota EU (dle Sm  rnice 2004/42/ES)

Kat. A/k: v  cebarevn   n  t  rov   hmoty (na vodn   b  zi): 100 g/l (2010)
obsahuje maxim  ln  : 100 g/l VOC

Nevy  žaduje se ozna  en   ve smyslu platn  ch normativn  ch po  žadavk  . Produkt mus   b  t pou  z  v  n v souladu s platn  mi normami v oblasti bezpe  nosti a hygieny. Po pou  zit   produkt nevyhazujte do b    n  ho odpadu, nechte ho zcela zaschnout a nalo  te s n  m jako se zvl    tn  m odpadem. Udr    te mimo dosah d  t  . P   po  it   okam   it   vyhledejte l  ka  skou pomoc a uka  te obal nebo   t  tek. Nevyl  evujte zbytky produktu do povrchov  ch nebo odpadn  ch vod, ani do p  dy. V  ce informac   naleznete v Kart   bezpe  nostn  ch   daj   produktu.

HESLO TEXTU

Z  v  re  n   dekorativn   n  t  r pro inter  iery s multiton  ln  m efektem

Pou  z  vat na p  edem p  ipraven   inter  i  rov   povrchy a nan    et z  v  re  n   dekorativn   n  t  r DECORI CLASSICI k  d 3870001 na b  zi syntetick  ch kopolymer   ve vodn   emulzi nejm  n   v 1 vrstv   podle uveden   vydatnosti.

Dod  vka a provozn   p    prava materi  lu    na m2.