

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex 1 Primer

FIJADOR CUBREMANCHAS HIDRODILUIBLE INODORO PARA INTERIORES



CÓD. 4460001

FUMEX 1 PRIMER - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

FUMEX 1 PRIMER es un fijador blanco semicubriente, específico para el tratamiento preventivo de muros manchados de nicotina, café, grasas alimentarias (aceites fritos), vino, rotuladores, tinta de bolígrafo, hollín, etc..., antes del pintado con FUMEX 2 FINITURA.

Fácil de extender y rápido en secar, FUMEX 1 PRIMER es en grado de absorber los componentes de las manchas sin hacerlas aflorar en la superficie.

Por su rapidez y simplicidad de empleo, las intervenciones FUMEX 1 PRIMER/ FUMEX 2 FINITURA resulta particularmente indicado para el pintado de locales públicos, bar, pizzerías, etc..., especialmente sobre las superficies que estén mas sujetas a los depósitos de suciedad (cercañas a la maquina de café, al horno, al termosifón, etc...)

Pintar encima eventualmente con hidropintura no garantiza la eficacia de la completa cobertura de las manchas.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en:

- Revoques nuevos o viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en hormigón.
- Superficies en yeso y cartonyeso.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos, absorbentes y coesos.
- Conglomerados de varias naturalezas mineral también absorbentes.

Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo las modalidades del párrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'.

No aplicar sobre soportes frescos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: copolimero de resina sintética modificada en dispersión acuosa.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,03$ kg/l
- Aspecto: Blanco semiopaco.

- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 30 minutos; pintar encima después de 2 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Superficies en mortero, yeso y cartonyeso:
- Asegurarse que el soporte este bien seco y maduro.
- Si fuere necesario comenzar con las reparaciones o la consolidación con productos específicos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cód. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cód. 4810333.
 - Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes y las partes exfoliadas de viejas pinturas. Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pinturas a la cal o temperas.
 - Retirar los depósitos de polvo, smog u otros, mediante cepillado.
 - Nivelar la irregularidad del soporte y tratar los agujeros, desconchones, grietas y depresiones con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sellar las fisuras con selladores adecuados.
 - Lijar los estucados y parches con papel de lija; retirar el polvo.
 - Asegurarse que el soporte este bien seco y aplicar una capa de FUMEX 1 PRIMER diluido al 10-15% con agua.
 - Proceder con la aplicación de FUMEX 2 FINITURA.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Herramientas: pincel, rodillo.
- N° capas: 1.
- Dilución: 10% con agua.
- La limpieza de las herramientas se efectuara justo después de su uso con agua.
- Rendimiento indicativo: 18-20 m²/l por capa y si se refiere a superficies lisas medianamente absorbentes. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo mediante una prueba preliminar sobre el soporte específico.
- Para obtener la máxima eficacia del sistema es siempre aconsejada una limpieza (con agua o cepillando) para eliminar los depósitos de sustancias que puedan obstaculizar la adhesión.

PINTADO

ALMACENAMIENTO

- Temperatura maxima de conservacion: +30 °C
- Temperatura minima de conservacion: +5 °C
- El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
 - Cat. A/i: Recubrimientos de altas prestaciones de un componente (base agua): 140 g/l (2010)
 - Contiene max: 140 g/l VOC
- Usar el producto según las vigente normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejar

los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Fijador hidrodiluable bloquea manchas inodoro.
Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de FUMEX 1 PRIMER cód. 4460001, a base de resina sintética modificada en dispersión acuosa, en 1 capa en las cantidades determinadas por la absorción del soporte.
Confeccionamiento y puesta en obra del material € el m2