

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex 1 Primer

IMPREGNACIJA PROTIV MRLJA BEZ MIRISA NA BAZI VODE ZA UNUTARNJE RADOVE



COD. 4460001

FUMEX 1 PRIMER - V.2024-09-23

OPIS

FUMEX 1 PRIMER je polupokrivna impregnacija specifična za tretiranje zidova koji su zamazani sa nikotinom, kavom, kuhinjskim masnoćama, vinom, flomasterima, tintom, čađom itd. Prije bojanja sa FUMEX 2 FINITURA. Lako se nanosi i brzo se suši, FUMEX 1 PRIMER je u stanju upiti mrlje bez da im dozvoli izbijanje na površinu. Radi jednostavnost i brzinom kojom se može nanijeti FUMEX 1 PRIMER/FUMEX 2 FINITURA jako su pogodni za bojanje lokala, barova, restorana itd., osobito za površine koje su naj više izložene prljanju (kod kafe mašine, pećnice, radiatori itd.). Eventualno bojanje sa običnim bojama na bazi vode preko PRIMERA 1 ne garantira efikasnost pokrivanja mrlja.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- Stare i nove žbuke na bazi mineralnih veziva.
- Betonske površine
- Stare boje i mineralne ili organske obloge, suhe, kompaktne, sa dovoljnim stupnjem upojnosti i čvrste.
- Konglomerati različite mineralne prirode samo ako imaju dovoljan stupanj upojnosti.

Zidne površine se moraju pripremiti prema uputama koje nalazimo u odlomku "Priprema podloge".

Ne nanositi na svježije alkalne podloge, pričekati vrijeme sazrijevanja, koje je u većini slučajeva oko četiri tjedna.

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: kopolimer modificiranih sintetskih smola u vodenoj disperziji.
- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,03$ kg/l
- Izgled: bijelo polusajino
- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): na dodir 30 minuta; naredni sloj nakon 2 sata.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati se da je površina zrela, stara najmanje 28 dana. Ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanja sa adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO.
- Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
- Popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
- Provjeriti da je podloga potpuno suha i nanijeti Jedan sloj FUMEX 1 PRIMER razrijeđenog sa vodom 10-15%
- Nastaviti sa nanošenjem FUMEX 2 FINITURA.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relativna vlažnost okoline: <75%

Vlažnost podloge: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlažnost podloge: <10%

- Alat: kist, valjak.

- Broj slojeva: 1 sloj.

- Razrijeđivanje: 10% sa vodom.

- Prosječna potrošnje: 18-20 m²/l za 1 sloj na srednje upijajućim podlogama.

Potrebno je isprobati potrošnju na svaku pojedinu podlogu.

- Za maksimalnu efikasnost sistema, preporučljivo je potpuno očistiti podlogu (sa vodom ili četkanjem) naslage supstanci koje bi mogle spriječiti prijanjanje.

NIJANSIRANJE

- - - - -

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Kat. A/i: Jednokomponentni funkcionalni premazi (baza voda): 140 g/l (2010).

Sadrži max: 140 g/l VOC

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.