

SAN MARCO
è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex 1 Primer

FISSATIVO COPRIMACCHIA IDRODILUIBILE INODORE PER INTERNI



COD. 4460001

FUMEX 1 PRIMER - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

FUMEX 1 PRIMER è il fissativo bianco semicoprente, specifico per il trattamento preventivo dei muri macchiati di nicotina, caffè, grassi alimentari (oli fritti), vino, pennarelli, inchiostro da penna, fuliggine, ecc., prima della verniciatura con FUMEX 2 FINITURA.

Facile da stendere e rapido in essiccazione, FUMEX 1 PRIMER è in grado di assorbire i componenti della macchie senza farli affiorare in superficie.

Per la rapidità e semplicità di impiego, l'intervento FUMEX 1 PRIMER/ FUMEX 2 FINITURA risulta particolarmente indicato per la verniciatura di locali pubblici, bar, pizzerie, ecc., specialmente sulle superfici più soggette al deposito di sporco (es vicino alla macchina del caffè espresso, al forno, ai termosifoni, ecc.)

L'eventuale sovraverniciatura con idropitture non specifiche non garantisce l'efficacia della completa copertura delle macchie.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: Copolimero di resine sintetiche modificate in dispersione acquosa.

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,03$ kg/l

-Aspetto: bianco semiopaco.

-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile

dopo 2 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
 - In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.
 - Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
 - Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
 - Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
 - Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la polvere.
 - Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare uno strato di FUMEX 1 PRIMER diluito al 10-15% con acqua.
 - Procedere con l'applicazione di FUMEX 2 FINITURA.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: pennello, rullo.
- Nr strati: 1.
- Diluizione: 10% con acqua.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Resa indicativa: 18-20 mq/l per strato e si riferisce a superfici lisce mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.
- Per ottenere la massima efficacia del sistema è sempre consigliata la pulizia (con acqua o spazzolatura) per eliminare i depositi di sostanze che possono ostacolare l'adesione.

TINTEGGIATURA

MAGAZZINAMENTO

- Temperatura massima di conservazione: +30°C
- Temperatura minima di conservazione: +5°C
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
- Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base Acqua): 140 g/l (2010)
- Il prodotto contiene max.: 140 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo idrodiluibile blocca macchia inodore.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di FUMEX 1 PRIMER cod. 4460001,
a base di resine sintetiche modificate in dispersione acquosa, in 1 strato nelle
quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.