

Fumex 1 Primer

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ФИКСАТИВ, БЕЗ ЗАПАХА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



CODE 4460001

FUMEX 1 PRIMER - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

FUMEX 1 PRIMER - белая грунтовка с неполной укрывистостью, специально предназначена для профилактической обработки стен с проявившимися пятнами никотина, кофе, пищевых жиров (жареного масла), вина, фломастеров, чернил, сажи и т.д., до окраски с помощью FUMEX 2 FINITURA. Легко растягивается и быстро высыхает, FUMEX 1 PRIMER впитывает пятна, не проявляет их на поверхности. Для быстрого и простого использования средство FUMEX 1 PRIMER/ FUMEX 2 FINITURA особенно рекомендуется для окрашивания общественных мест, баров, пиццерий и т.д., в особенности для поверхностей, подверженных скоплению грязи (например, в местах, рядом с кофемашиной, рядом с духовкой, термосифонами и т.д.) Возможное повторное окрашивание с помощью обычных красок на водной основе не гарантирует эффективность полной укрываемости пятен.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется на:

- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.
- Минеральные конгломераты различной природы, но только те, которые обладают свойствами поглощения.

Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в пункте «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Не наносить на сырые поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: Соплимер модифицированных синтетических смол в водной дисперсии.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,03$ кг/л
- Внешний вид: белый, полуматовый.
- Высушивание (при 25 °C и 65% относительной влажности): на ощупь в течение 30 мин.; для нанесения следующего слоя - через 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности:
- Убедитесь, что основание сухое и достаточно выдержано. При необходимости выполнить восстановление или консолидацию специальными средствами.
 - При наличии плесени обработайте поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и saniрующим средством COMBAT 333 код 4810333.
 - Удалите, очистив щеткой или промыв, любые высолы и отслаивающиеся части старой краски. Полностью удалите е любые неровности известковых или темперных красок.
 - Очистите отложения пыли, смога и другие загрязнения.
 - Выровняйте неровности основания и обработайте отверстия, трещины, углубления и впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Заделайте трещины соответствующими герметиками.
 - Прощкурьте штукатурку и выровненные впадины наждачной бумагой; очистите от пыли.
 - Убедитесь, что основа сухая и нанесите слой FUMEX 1 PRIMER, разбавленный водой на 10-15%.
 - Приступить к нанесению FUMEX 2 FINITURA.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и состояние поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
- Относительная влажность воздуха: <75%
- Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
- Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть, валик.
- Количество слоев: 1.
- Разведение: на 10% водой.
- Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.
- Ориентировочный расход: 18-20 кв.м/л на слой и на гладких поверхностях со средним поглощением. Рекомендуется определить фактический расход путем пробного нанесения на отдельной поверхности.
- Для достижения максимальной эффективности системы рекомендуется всегда очищать (водой или щеткой) от отложений веществ, которые могут препятствовать адгезии.

КОЛЕРОВКА

ХРАНЕНИЕ

- Максимальная температура хранения материала: +30°C
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Срок хранения материала составляет 2 года при условии

хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/i: краска однокомпонентная с высокими характеристиками (на водной основе): 140 г/л (2010)
Содержит макс: 140 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Водорастворимая фиксирующая грунтовка против пятен без запаха.

FUMEX I PRIMER код 4460001, на основе модифицированных синтетических смол в водной дисперсии наносить на уже подготовленные поверхности в 1 слой в количествах, определяемых поглощением поверхности.

Поставка и укладка материала € за кв.м.