

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex 1 Primer

ВОДОРОЗЧИННА СКРІПЛЮЮЧА РЕЧОВИНА БЕЗ ЗАПАХУ ДЛЯ
ЗАФАРБОВУВАННЯ ПЛЯМ



КОД 4460001

FUMEX 1 PRIMER - V.2024-10-08

ОПИС

FUMEX 1 PRIMER — це біла скріплювальна речовина із середньою покривною здатністю, спеціально розроблена для попередньої обробки стін з плямами від нікотину, кави, харчових жирів (олія для смаження), вина, фломастерів, чорнила, кіптяви тощо, перед фарбуванням FUMEX 2 FINITURA.

Легко наноситься і швидко висихає, FUMEX 1 PRIMER вбирає плями, не пропускає їх на поверхню.

Засоби FUMEX 1 PRIMER / FUMEX 2 FINITURA легкі у використанні, мають чудову адгезію, високу стійкість до миття та швидко наносяться, тому ідеально підійдуть для фарбування громадських місць, барів, піцерій тощо, особливо поверхонь, які найбільше схильні до скупчення бруду (тобто, місця біля кавоварки, духовки, радіаторів тощо).

Фарбування за допомогою звичайних фарб на водній основі не гарантує ефективного та повного зафарбовування плям.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: Сополімер модифікованих синтетичних смол у водній дисперсії
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,03$ кг/л
- Зовнішній вигляд: білий, напівматовий
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 30 хвилин, другий шар можна наносити через 2 години.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені поверхні:

Переконайтеся, що термін витримки поверхні становить не менше 28 днів.

- Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути гладкою. При необхідності повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.

- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт.

- Якщо на поверхні є стара фарба, видаліть ділянки, що відлущилися та погано прилягають. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися, попередньо ретельно змочивши поверхню або за допомогою водоструминної машини під високим тиском.

- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Щілини, тріщини та западини можна обробити за допомогою TAMSTUCCO 9400006 або TAMSTUCCO POLVERE 9410110.

- Тріщини необхідно розшити та заштукатурити спеціальними ущільнювальними засобами (штукатуркою та подібними).

- Відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером.

Видаліть за допомогою щітки або змийте водою будь-який жир, пил, смог та інші відкладення.

- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 480222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла і нанесіть шар FUMEX 1 PRIMER, розведеного водою на 10-15%.

- Нанесіть FUMEX 2 FINITURA, як описано в інструкції щодо застосування.

Гіпсокартонні поверхні:

- Якщо на поверхні є стара фарба, видаліть ділянки, що відлущилися та погано прилягають. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися, попередньо ретельно змочивши поверхню.

- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Щілини, тріщини та западини можна обробити за допомогою TAMSTUCCO 9400006 або TAMSTUCCO POLVERE 9410110.

- Тріщини необхідно розшити та заштукатурити спеціальними ущільнювальними засобами (штукатуркою та подібними).

- Відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером.

- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 480222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла і нанесіть шар FUMEX 1 PRIMER, розведеного водою на 10-15%.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Нанесіть FUMEX 2 FINITURA, як описано в інструкції щодо застосування. *(Розведення ізоляційного засобу та кількість його нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні).

- Продукт можна наносити пензликом або валиком.
- Кількість шарів: Продукт слід наносити в один шар.
- Розведення: на 10% водою.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Продукт не можна наносити при відносній вологості повітря >80% і вологості поверхні >10%, а також при температурі повітря та/або поверхні нижче +5°C і вище 35°C.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 18-20 м²/л на шар при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.
- Для досягнення максимальної ефективності системи рекомендується завжди очищати (водою або щіткою) для усунення відкладень речовин, які можуть перешкоджати адгезії.

ТОНУВАННЯ -----

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/i: Однокомпонентні захисні покриття (на водній основі): 140 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 140 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери у навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Водорозчинна скріплювальна речовина без запаху для зафарбовування плям. FUMEX 1 PRIMER, код 4460001, на основі модифікованої синтетичної смоли у водній дисперсії наноситься на попередньо заґрунтовані поверхні в один шар у кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².