

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex 2 Finitura

HIDROPINTURA CUBREMANCHAS SUPERLAVABLE INODORA PARA INTERIORES



CÓD. 4460229

FUMEX 2 FINITURA - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

FUMEX 2 FINITURA es la pintura hidrodiluable para interiores de aspecto opaco aterciopelado, específicamente formulada para completar el sistema FUMEX 1 PRIMER/ FUMEX 2 FINITURA, indicado para el pintado de muros con presencia de manchas constituidas por: nicotina, café, grasas alimenticias (aceites fritos), vino, rotuladores, tinta de bolígrafo, hollín, etc...

Por su facilidad de empleo, su óptima adhesión, la elevada resistencia al lavado y la rapidez de intervención, FUMEX 2 FINITURA resulta particularmente indicado para el pintado de locales públicos, bar, pizzerías, etc... Gracias también a la baja toma de suciedad (ej. Cercanía a la máquina de café, al horno, a termosifón, etc...).

FUMEX 2 FINITURA realiza un acabado dotado de baja toma de suciedad, alta cobertura, buena transpirabilidad, óptima resistencia al lavado, a la deterción y a la desinfección, en ausencia de cesión de olor.

La eficacia del sistema antimanchas se explica a través del empleo adjunto de dos productos: FUMEX 1 PRIMER para la preparación del fondo y FUMEX 2 FINITURA para el acabado.

Idóneo para aplicaciones en paredes hasta una altura útil, reacciona en las operaciones ordinarias de limpieza, de locales en ámbito industrial, ya sea para hoteles, restaurantes, panaderías, comedores o similares, en interiores. Aditivado con COMBAT 444 cod. 4810444, resulta idóneo también en aplicaciones sobre techos y paredes en altura útil, no accesibles en operaciones ordinarias de limpieza.

FUMEX 2 FINITURA responde a los requisitos del Reg. CE 852/2004 en materia de higiene de los productos alimentarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: copolímero de resina sintética modificada en dispersión acuosa.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,03$ kg/l
- Brillo UNI EN ISO 2813: <5, muy opaco
- Resistencia al lavado UNI 10560: >5000 ciclos, óptima.

- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 30 minutos; pintar encima después de 4 horas.

Conforme HACCP según los requisitos del Reg. CE 852/2004

- *Retención de la suciedad UNI 10792: DL=1,50 muy baja
- *Poder cubriente UNI ISO 6504-1: 99,68%
- *Cesión de olor: cero
- *Resistencia al lavado UNI 10560: >5000 ciclos, óptima
- *Resistencia a particulares agentes de lavado UNI EN ISO 2812-1: ninguna alteración
- *Resistencia a los agentes de desinfección UNI EN ISO 2812-1: ninguna alteración.
- *Resistencia al moho: 0 = ningún desarrollo (con adición del 1% de COMBAT 444 Cod.4810444.
- *Reporte de prueba N° 163/L del 18.10.2005 expedido por GFC CHIMICA de Ferrara según la norma UNI 11021:2002.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en:

- Revoques nuevos y viejos a base de ligantes hidráulicos.
 - Superficies en hormigón.
 - Superficies en yeso y cartonyeso.
 - Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos, absorbentes y coesos.
 - Conglomerados de varias naturalezas minerales también absorbentes.
- Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo la modalidad del párrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'.
- No aplicar sobre soportes frescos.
- FUMEX 2 FINITURA no es idóneo para pintar piscinas o contenedores de sustancias alimentarias líquidas (agua, cerveza, vino, etc...)

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en mortero, yeso y cartonyeso:

- Asegurarse que el soporte esté bien seco y maduro.
- Si fuere necesario comenzar con las reparaciones o la consolidación con productos específicos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cód. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cod.4810333. Aditivar, si fuera necesario, el producto con el higienizante COMBAT 444 cód. 4810444.
 - Remover, cepillando o mediante lavado las eventuales eflorescencias presentes y las partes exfoliadas de vieja pintura. Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pinturas a la cal o temperas.- Retirar los depósitos de polvo, smog u otros, mediante cepillado.
 - Nivelar la irregularidad del soporte y tratar los agujeros, desconchones, grietas y depresiones con TAMSTUCCO 94600006/9410110. Sellar las fisuras con selladores adecuados.
 - Lijar los estucos y parches con papel de lija, retirar el polvo.
 - Asegurarse que el soporte esté bien seco y aplicar una capa de FUMEX 1 PRIMER. Fijador mural bloquea

manchas al agua, diluido entre 10-15% con agua.
- Proceder a la aplicación de FUMEX 2 FINITURA, en un intervalo de al menos 4 horas (a 25 °C y 65% de U.R.) no obstante procediendo a la aplicación siempre sobre fondo bien seco, según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.
* (Las diluciones del aislante y la cantidad a aplicar van en función de la absorción del soporte y van determinadas con una prueba preliminar sobre el soporte específico - Consultar la ficha técnica relativa).

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Herramientas: pincel, rodillo.
- N° Capas: al menos 2 capas.
- Dilución: listo para su uso o 10% max. con agua.
- La limpieza de las herramientas se efectúa justo después de su uso con agua.
- No aplicar con humedad relativa del ambiente >80% y humedad del soporte >10% y con temperaturas ambientales y/o del soporte inferiores a +5 °C o superiores a +35 °C.
- Para obtener la máxima cobertura de las manchas es necesario aplicar la segunda capa cuando la primera esta completamente seca; bajas temperaturas y elevada humedad alargan sensiblemente el tiempo de espera para pintar encima.
- Rendimiento indicativo: 14-16 m²/l por capa y si se refiere a una superficie lisa medianamente absorbente.
Es oportuno determinar el rendimiento efectivo con una prueba preliminar sobre el soporte específico.

PINTADO

La coloración es obtenible mediante el Sistema Tintometrico.
El producto también es tinteable con los colorantes COLORADO serie 548.
En el caso de usar diversas fabricaciones es aconsejable remezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar ligeras diferencias de tonalidad.

ALMACENAMIENTO

Temperatura maxima de conservacion: +30 °C
Temperatura minima de conservacion: +5 °C
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: Recubrimientos de altas prestaciones de un componente (base agua): 140 g/l (2010)
Contiene max: 140 g/l VOC

Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Hidropintura cubre manchas superlavable inodora idónea para ambientes en los cuales se fabriquen, manipulen, almacenen o se consuman productos

alimentarios para uso humano. Para la protección y la decoración de paredes hasta una altura útil, accesibles en operaciones de limpieza. Si se aditiva con COMBAT 444 cód. 4810444 es idóneo también para la decoración y protección para techos y paredes de altura útil, no alcanzables en las operaciones ordinarias de limpieza.

Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de pintura cubre manchas al agua FUMEX 2 FINITURA, a base de resina sintética modificada en dispersión acuosa, en al menos 2 capas, en las cantidades determinadas por la absorción del soporte.

Confeccionamiento y puesta en obra del material € el m2.