

- Résistance au lavage selon UNI 10560: excellente, >5.000 cycles.
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 30 minutes; recouvrable après 4 heures.

Conforme au HACCP selon les normes du Reg. CE 852/2004

*Rapport d'essai N° 163/L du 18.10.2005 issu par GFC CHIMICA de Ferrare aux sens de la Norme UNI 11021:2002

- *Rétention à la saleté selon UNI 10792: $\Delta L=1,5$ très faible
- *Pouvoir de couverture selon UNI ISO 6504-1: 99,68%
- *Libération d'odeurs: zéro
- *Résistance au lavage selon UNI 10560: >5000 cycles, excellente
- *Résistance aux agents de lavage particuliers selon UNI EN ISO 2812-1: aucune altération
- *Résistance aux agents désinfectants selon UNI EN ISO 2812-1: aucune altération
- *Résistance à la moisissure: 0 = aucune formation (avec l'ajoute de 1% de COMBAT 444)

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants homogènes.
- Matériaux de différente nature minérale pourvu qu'ils soient absorbants.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

FUMEX 2 FINITURA n'est pas indiqué pour peindre des cuves ou des conteneurs pour substances alimentaires liquides (eau, bière, vin, etc...).

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

A support sec appliquer une couche de produit de fixation à l'eau FUMEX 1 PRIMER dilué à 10 - 15 % avec de l'eau.

Après 2 heures appliquer FUMEX 2 FINITURA selon les modalités décrites dans les instructions pour l'application.

APPLICATIONS

-Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

Température de l'environnement: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Humidité relative de l'environnement: <80%.

Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Humidité du support: <10% H.R.

-Outils: pinceau, rouleau.

-Nombre de couches: 2 couches.

-Diluant: eau.

-Dilution: prêt à l'emploi ou 10% maxi.

-Nettoyage du matériel: à l'eau, immédiatement après usage.

-Rendement indicatif: 14-16 m²/l par couche correspondant à des supports lisses et d'absorption moyenne. Il est important de calculer le rendement effectif par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique.

Le produit peut être teinté avec les colorants COLORADO serie 548.

En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/i: Revêtements monocomposants à fonction spéciale PA: 140 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 140 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Peinture à l'eau anti-tache lessivage sans odeur.

Applications, sur surfaces déjà traitées, de peinture antitache à l'eau FUMEX 2 FINITURA, à base de résines synthétiques modifiées en dispersion aqueuse, en au moins 2 couches dans les quantités déterminées par l'absorption du support.

Fourniture et pose du matériel €..... par m².