

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex 2 Finitura

SUPERPERIVA BOJA PROTIV MRLJABEZ MIRISA NA BAZI VODE ZA UNUTARNJE
RADOVE



COD. 4460229

FUMEX 2 FINITURA - V.2024-09-23

OPIS

FUMEX 2 FINITURA je boja na bazi vode za unutarnje zidove baršunastog izgleda, specijalno formilirana za kompletiranje sistema FUMEX 1 PRIMER /FUMEX 2 FINITURA, pogodan za bojanje zidova koji su zamazani sa mrljama od nikotina, kave, kuhinjskih masnoća, vina, flomastera, tinte, čađi itd.

Radi jednostavnog nanašanja, odlične prionjivosti i velike otpornosti na pranje i brzinom sušenja FUMEX 2 FINITURA jako je pogodna za bojanje lokala, barova, restorana itd.,

Radi velike otpornosti na prljavštinu i efikasnog efekta blokiranja mrlji, FUMEX 2 FINITURA blokira ispriječava izbijanje mrlja na površine koje su najviše podložne prljanju kod (pored aparata za kavu, pećnice, radijatora itd.)

FUMEX 2 FINITURA ostvaruje završni sloj niske prionjivosti prljavštine, visoke pokrivenosti, dobre paropropusnosti, odličnu otpornost na pranje sa deterdžentima i dezinfekcijskim sredstvima, bez ispuštanja mirisa.

Efikasnost sistema protiv mrlja razvija se kroz povezanu uporabu dvaju proizvoda FUMEX 1PRIMER za pripremu podloge i FUMEX 2 FINITURA kao završni premaz.

Jako pogodan za nanašanje na unutarnje površine do određene visine koju možemo dostići svakodnevnim čišćenjem, bilo u industrijskim prostorima, hotelima, restoranima, pekarama, menzama itd.

Aditiviran sa COMBAT-om 444, jako je pogodan za nanošenje na visoke stropove i zidove koje ne možemo dostići svakodnevnim čišćenjem.

Sukladnost sa zahtjevima iz Pravilnika EC 852/2004 u oblasti higijene prehrambenih artikala.

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: kopolimer modificiranih sintetskih smola u vodenoj disperziji.
- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,03$ kg/l
- Sjajnost UNI EN ISO 2813: <5, jako malo.
- Otpornost na pranje UNI 10560: >5000 ciklusa, odlična
- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): suho na dodir za 30 minuta; naredni slojevi mogu se nanositi nakon 4 sata.

Sukladan je zahtjevima iz Pravilnika EC 852/2004 sukladan je HAACP-u

- * Zadržavanje prljavštine UNI 10792: DL=1,50 jako nisko
- * Pokrivna moć UNI ISO 6504-1: 99,68%
- * Ispuštanje mirisa: ništa
- * Otpornost na posebna sredstva za pranje UNI EN ISO 2812-1: nema promjene
- * Otpornost na dezinfekcijska sredstva UNI EN ISO 2812-1: nema promjena
- * Otpornost na pljesan: 0 = ne razvija se (sa dodatkom od 1% COMBAT 444.
- * Rezultat testiranja br. 163/L od 18.10.2005 izdan Od GFC CHIMICA iz Ferare prema Normi UNI 11021:2002

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- Stare i nove žbuke na bazi mineralnih veziva.
 - Betonske površine
 - Stare boje i mineralne ili organske obloge, suhe, kompaktne, sa dovoljnim stupnjem upojnosti i čvrste.
 - Konglomerati različite mineralne prirode samo ako imaju dovoljan stupanj upojnosti.
- Zidne površine se moraju pripremiti prema uputama koje nalazimo u odlomku "Priprema podloge".
- Ne nanositi na sviježe alkalne podloge, pričekati vrijeme sazrijevanja, koje je u većini slučajeva oko četiri tjedna.
- FUMEX 2 FINITURA nije pogodan za bojanje bazena i posuda za tekuće prehrambene proizvode (voda, pivo, vino itd.)

PRIPREMA PODLOGE

Podloge od žbuke, gipsa i gips ploča

- Osigurati da je površina potpuno suha i pripremljena. Ako je potrebno, ponovno izravnati ili učvrstiti upotrebom odgovarajućih proizvoda. Ako je plijesan prisutna, tretirati podlogu COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje plijesni i sa COMBAT 333 obnavljačem. Za zaštitu od mogućeg pojavljivanja plijesni, dodati proizvodu aditiv protiv plijesni COMBAT 111.
- Očerkati ili oprati kako bi se uklonilo eventualno ljuštenje i oljuštena stara boja. U cijelosti ukloniti sve slojeve boja na bazi vapna ili unutarnjih boja koji ne prijanjaju u potpunosti.
- Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale naslage
- Poravnati sve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore u unutarnjim prostorima sa TAMSTUCCO.
- Pukotine bilo na površinama moraju biti prikladno proširene i ispunjene kitovima ili sličnim proizvodima.
- Provjeriti da je podloga potpuno suha i nanijeti jedan sloj FUMEX 1 PRIMER razrijeđenog s vodom 10-15%
- Nastaviti sa nanošenjem FUMEX 2 FINITURA, u razmaku od najmanje 4 sata između premaza (pri 25°C i 65%R.V.) ili u svakom slučaju nastaviti sa nanošenjem na posve suhu podlogu prema Uputstvu za nanošenje.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Temperatura zraka: Min. +8 °C / Max. +35 °C
- Relativna vlažnost okoline: <80%
- Vlažnost podloge: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Vlažnost podloge: <10%
- Alat: kist, valjak.
 - Broj slojeva: najmanje 2 sloja.
 - Razrijeđivanje: spreman za uporabu ili max. 10% sa vodom.

- Čišćenje alata: odmah nakon uporabe sa vodom.
 - Prosječna potrošnje: 14-16 m²/l za 1 sloj na srednje upijajućim podlogama. Potrebno je isprobati potrošnju na svaku pojedinu podlogu.
 - Kako bi postigli maksimalnu pokrivenost mrlja potrebno je drugi sloj nanijeti kad je prvi potpuno suh.
- Niske temperature i vlažnost osjetno produžuju vrijeme čekanja za drugi sloj.

NIJANSIRANJE

Nijansa se može dobiti pomoću sustava miješanja boja.
Proizvod se može tonirati i sa COLORADO pigmentima serija 548.
U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)
Kat. A/i: Jednokomponentni funkcionalni premazi (baza voda): 140 g/l (2010).
Sadrži max: 140 g/l VOC

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.