SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex 2 Finitura

СУПЕРМОЮЩАЯСЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ БЕЗ ЗАПАХА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , СКРЫВАЮЩАЯ ПЯТНА

CODE 4460229

FUMEX 2 FINITURA - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

FUMEX 2 FINITURA - водорастворимая краска для внутренних работ с матовым вельветовым аспектом, специально разработанная для системы FUMEX 1 PRIMER/FUMEX 2 FINITURA, предназначается для окраски стен с проявившимися пятнами никотина, кофе, пищевых жиров (жареное масло), вина, фломастеров, чернил, сажи и т.д. Простота в нанесении, прекрасное прилегание к основе, повышенная устойчивость к влажной уборке и быстрота работы; FUMEX 2 FINITURA особенно рекомендуется для окрашивания общественных мест, баров, пиццерий и т.д. Благодаря тому, что краска плохо задерживает грязь и прекрасно выводит пятна, FUMEX 2 FINITURA предотвращает образование пятен и не проявляет их на поверхностях, подверженных скоплению грязи (например, в местах, рядом с кофемашиной, рядом с духовкой, термосифонами и т.д.) FUMEX 2 FINITURA дает отделку, на которой плохо задерживается грязь; она обеспечивает высокую покрывность, хорошую воздухопроницаемость, отличную устойчивость к мытью, к очистке моющими средствами и к дезинфекции, не выделяет запахов. Эффективность системы "против пятен" осуществляется с помощью использования двух материалов: FUMEX 1 PRIMER для подготовки грунтовки и FUMEX 2 FINITURA для отделки. Это покрытие наносится на стены на рабочую высоту, которой можно достичь при обычной уборке в помещениях на производстве или в гостиницах, ресторанах, хлебопекарнях, столовых и подобных помещениях. Добавляется к Combat 444 Cod.4810444; рекомендуется для нанесения на потолки и стены рабочей высоты, на уровне, недостигаемом при обычной уборке.
Соответствие требованиям регламента CE 852/2004 в области гигиены продуктов питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: Сополимер модифицированных синтетических смол в водной дисперсии.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,47 ± 0,03 кг/л
- Глянец UNI EN ISO 2813: <5, очень матовый
- Устойчивость к мытью UNI 10560: >5000 циклов, отличная
- Высушивание (при 25 °C и 65% относительной влажности): на ощупь в течение 30 мин.; для нанесения следующего слоя - через 4 часа.

Соответствует HACCP в соответствии с требованиями регламента ЕС 852/2004
-*Загрязняемость UNI 10792: DL=1,50 очень низкая
-*Укрывистость UNI ISO 6504-1: 99,68%
-*Выделение запаха: ноль
-*Устойчивость к мытью UNI 10560: >5000 циклов, отличная
-*Устойчивость к определенным моющим средствам UNI EN ISO 2812-1: без изменений
-*Устойчивость к дезинфицирующим средствам UNI EN ISO 2812-1: без изменений
-*Устойчивость к образованию плесени: 0 = не образуется (с добавлением 1% COMBAT 444 Код 4810444.
* Протокол испытаний № 163/L от 18.10.2005, выданный GFC CHIMICA в г. Феррара в соответствии со стандартом UNI 11021:2002.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется на:
- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.
- Минеральные конгломераты различной природы, но только те, которые обладают свойствами поглощения.
Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в пункте «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
Не наносить на сырые поверхности.
FUMEX 2 FINITURA не подходит для окраски цистерн или контейнеров для жидких пищевых продуктов (вода, пиво, вино и т. д.).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности:
- Убедитесь, что основание сухое и достаточно выдержано. При необходимости выполнить восстановление или консолидацию специальными средствами.
- При наличии плесени обработайте поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и санирующим средством COMBAT 333 код 4810333. При необходимости добавьте средство с дезинфицирующим действием COMBAT 444 код 4810444.
- Удалите, очистив щеткой или промыв, любые высолы и отслаивающиеся части старой краски. Полностью удалите е

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

любые неровности известковых или темперных красок.
- Очистите отложения пыли, смога и другие загрязнения.
- Выровняйте неровности основания и обработайте отверстия, трещины, углубления и впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Заделайте трещины соответствующими герметиками.
- Прошкурьте штукатурку и выровненные впадины наждачной бумагой; очистите от пыли.
- Убедитесь, что основа сухая и нанесите слой FUMEX 1 PRIMER, грунтовку для стен против пятен, разбавленную водой на 10-15%.
- Приступайте к нанесению FUMEX 2 FINITURA, чередуя слои через как минимум каждые 4 часа (при 25°C и 65% относительной влажности) или в любом случае нанося всегда на сухую поверхность в соответствии с процедурами, описанными в инструкциях к применению.

* (Разбавление изолирующих средств и наносимое количество зависят от впитывания поверхности и должны определяться, предварительно опробовав их на определенной поверхности - см. Соответствующий лист технических данных).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Инструменты: кисть, валик.
- Кол-во слоев: как минимум 2 слоя.
- Разбавление: готово к использованию или макс. на 10% водой.
- Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.
- Не применять при относительной влажности >80% и влажности основания> 10% и при температуре окружающей среды и / или основания ниже +5°C и выше +35°C.
- Чтобы получить максимальную укрывистость пятен, необходимо нанести второй слой, когда первый слой полностью высох; низкие температуры и высокая влажность значительно удлиняют время ожидания для нанесения второго слоя.
- Ориентировочный расход: 14-16 кв.м/л на слой и на гладких поверхностях со средним поглощением. Рекомендуется определить фактический расход путем пробного нанесения на отдельной поверхности.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.
Материал может быть окрашен красителями COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/i: краска однокомпонентная с высокими характеристиками (на водной основе): 140 г/л (2010)
Содержит макс: 140 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Краска на водной основе против пятен, супер-моющаяся без запаха, подходит для помещений, где производятся, обрабатываются, хранятся или употребляются продукты питания для человека.
Для защиты и отделки стен до полезной высоты, доступной для обычной очистки. Если вы добавили COMBAT 444 код 4810444, он также подходит для отделки и защиты потолков и стен на полезной высоте, которые нельзя достать во время обычной очистки.
Водоэмульсионную краску для закрашивания пятен FUMEX 2 FINITURA на основе синтетических смол в водной дисперсии наносить на предварительно подготовленные поверхности по крайней мере в 2 слоя в количестве, определенном в зависимости от поглощения поверхности.
Поставка и укладка материала € ..... за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие.