

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex 2 Finitura

VODOU RIEDITEĽNÁ FARBA NA ZAKRÝVANIE ŠKVRŇ S VYSOKOU
UMÝVATEĽNOSŤOU, BEZ ZÁPACHU, PRE INTERIÉRY



KÓD 4460229

FUMEX 2 FINITURA - V.2024-09-23

POPIS

FUMEX 2 FINITURA je vodou riediteľný náter pre interiéry s matným, zamatovým vzhľadom, špeciálne vytvorený na doplnenie systému FUMEX 1 PRIMER/FUMEX 2 FINITURA, určený na natieranie stien so škvrnami tvorenými: nikotínom, kávou, rastlinnými tukmi (fritovacie oleje), vínom, fixkami, atramentom, sadzami atď.

Kvôli jednoduchosti použitia, vynikajúcej priľnavosti, vysokej odolnosti na umývanie a rýchlosti zákroku FUMEX 2 FINITURA je predovšetkým určený na natieranie verejných priestorov, barov, pizzerií atď. Vďaka takisto nízkemu zachytávaniu nečistôt a účinnému efektu blokovania škvrn FUMEX 2 FINITURA blokuje a bráni vystupovaniu škvrn na povrchoch, ktoré sú najviac vystavené usadzovaniu nečistôt (napr. blízko kávomatu, pece, radiátorov atď..)

FUMEX 2 FINITURA vytvára záverečné úpravy s nízkym zachytávaním nečistôt, vysokou krycou schopnosťou, dobrou priedušnosťou, vynikajúcou odolnosťou na umývanie, čistenie a dezinfikovanie, bez zanechávania zápachu.

Účinnosť systému proti škvrnám prebieha prostredníctvom spojeného použitia dvoch produktov: FUMEX 1 PRIMER na prípravu základu a FUMEX 2 FINITURA na záverečnú úpravu.

Vhodný pre použitie na steny až do užitočnej výšky, dostupné pri bežných činnostiach čistenia, miestností buď v priemyselnom prostredí alebo v hoteloch, reštauráciách, pekárňach, jedálňach a okolí, v interiéri. S prídavkom Combat 444 kód 4810444 je vhodný aj na stropy a steny s užitočnou výškou, ktoré sa nedajú dosiahnuť pri bežných zákrokoch čistenia.

Požiadavkami Nariad. ES 852/2004 v oblasti hygieny potravinárskych produktov

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: Kopolymér modifikovaných syntetických živíc vo vodnej disperzii.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,03$ kg/l
- Lesk UNI EN ISO 2813: < 5, veľmi matný
- Odolnosť na mokrý oter UNI 10560: >5000 cyklov, vynikajúca

- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 minút; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 4 hodinách.

Vyhovuje HACCP podľa požiadaviek Nariad. ES 852/2004

- *Zadržiavanie nečistoty UNI 10792: DL=1,50 veľmi nízka

- *Krycia schopnosť UNI ISO 6504-1: 99,68%

- *Vydávanie zápachu: nula

- *Odolnosť na mokrý oter UNI 10560: >5000 cyklov, vynikajúca

- *Odolnosť na jednotlivé pracie prostriedky UNI EN ISO 2812-1: žiadna zmena

- *Odolnosť na dezinfekčné prostriedky UNI EN ISO 2812-1: žiadna zmena

- *Odolnosť na plesneň: 0 = žiadny vývoj (s pridaním 1 % COMBAT 444 kód 4810444.

*Skúšobný protokol č. 163/L z 18.10.2005 vydala GFC CHIMICA z Ferrara podľa Normy UNI 11021:2002.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.

- Povrchy z betónu.

- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.

- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.

- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť. Povrchy sa vhodne pripravujú podľa pokynov odseku RÍPRAVA PODKLADU.

Nepoužívať na čerstvé podklady.

FUMEX 2 FINITURA nie je vhodný na natieranie nádrží alebo kontajnerov s tekutými potravinami (voda, pivo, víno atď...).

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.

- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby primiešať do produktu dezinfekčný prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkveti a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.

- Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO 9400006/9410110. Vytmelíť pukliny vhodnými tmelmi.

- Skleneným brúsnym papierom obrúsiť tmelenia a záplaty; odstrániť prach.

- Skontrolovať, či je podklad riadne suchý a naniesť jednu vrstvu FUMEX 1 PRIMER, vodový stenový fixačný prostriedok na blokovanie škvr, zriedený 10-15 % vodou.

- Naniesť FUMEX 2 FINITURA, pričom zachovať časové intervaly medzi nátermi aspoň 4 hodiny (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti) alebo nanášať vždy na dobre vyschnutý základ podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.

*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Nádrie: štetec, valček.
- Počet vrstiev: aspoň 2 vrstvy.
- Riedenie: pripravený na použitie alebo zriediť vodou max. 10 %.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Nenanášať pri relatívnej vlhkosti prostredia >80 % a pri vlhkosti podkladu >10 % a pri teplotách prostredia a/alebo podkladu nižších ako +5 °C a vyšších ako +35 °C.
- Na dosiahnutie maximálneho krytia škvŕn je nutné naniesť druhú vrstvu, keď je prvý náter úplne suchý; nízke teploty a vysoká vlhkosť citelne predlžujú časy čakania na naniesenie ďalšieho náteru.
- Približná výdatnosť: 14-16 m²/l na vrstvu a vzťahuje sa na hladké a stredne savé podklady. Je vhodné stanoviť skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom podklade.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.
Výrobok je navyše zafarbiteľný farbivami COLORADO série 548.
V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodný použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Medzná hodnota EÚ (podľa Smernice 2004/42/ES)
Kat. A/i: jednozložkové nátery (na vodnej báze): 140 g/l (2010)
Obsahuje maximálne: 140 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; popoužití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Vodou riediteľná farba na zakrývanie škvŕn s vysokou umývateľnosťou, bez zápachu, vhodná pre prostredia, kde sa vyrábajú, manipulujú, skladujú alebo konzumujú potravinárske výrobky pre ľudskú spotrebu.
Na ochranu a dekoráciu stien až do užitočnej výšky, dostupných pri bežných činnostiach čistenia. Pri primiešaní COMBAT 444 kód 4810444 je vhodný aj na dekoráciu a ochranu stropov a stien s užitočnou výškou, ktoré sa nedajú dosiahnuť pri bežných činnostiach čistenia.
Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, vodového náteru na zakrytie škvŕn FUMEX 2 FINITURA, na báze