

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex Mat

PINTURA MURAL CUBREMANCHAS AL SOLVENTE INODORA



CÓD. 4450019

FUMEX MAT - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

FUMEX MAT es una pintura mural opaca para interiores en grado de cubrir y bloquear el refloreamiento de manchas causadas por humo, hollín, café y de depósitos de nicotina y alquitrán.

La pintura ha sido formulada con solvente inodoro que hacen mejorar notablemente las condiciones de trabajo.

La elevada resistencia de la pintura al agua y al moho, unida a una óptima transpirabilidad, hace a FUMEX MAT particularmente idóneo para su uso en ambientes húmedos como baños, cocinas, bodegas, etc...

FUMEX MAT puede ser aplicado sobre soportes harinosos, sin fijador.

La particular reología del producto permite una aplicación fácil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: resina acrílica en solución.
- Solvente: isoparafina inodora.
- Aspecto: opaco.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosidad de confeccionamiento: gel
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 2 horas, pintar encima después de 6 horas.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable sobre soportes en interior en presencia de manchas que reaflojan y difíciles de retirar causadas por humo, alquitrán, agua estancada, etc....

- Revoques nuevos y viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en hormigón.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos, absorbentes y coesos.
- Conglomerados de diferentes naturalezas minerales también absorbentes.
- Madera prensada.

Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo la modalidad del párrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'.

No aplicar sobre soportes frescos.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en mortero, yeso y cartonyeso:

- Asegurarse que el soporte este bien seco y madurado.

Si fuere necesario comenzar las reparaciones o la consolidación con productos específicos.

- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cód. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cód. 4810333.

- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes y las partes exfoliadas de viejas pinturas. Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pinturas a la cal o a tempera.

- Retirar los depósitos de polvo, smog u otros, mediante cepillado.

- Nivelar las irregularidades del soporte y tratar los agujeros, desconchones, grietas y depresiones con TAMSTUCCO. Sellar las fisuras con selladores adecuados.

- Lijar las estucaduras y parches con papel de lija.

- Seguir eventuales rasados sobre el mortero con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según la tipología del soporte.

- Proceder a la aplicación de FUMEX MAT según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.

*(Las diluciones y la cantidad a aplicar van en función de la absorción del soporte y son determinadas con pruebas preliminares sobre el soporte específico - Consultar la ficha técnica relativa).

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Herramientas: pincel, rodillo, pistola y aire comprimido.

- N° Capas: al menos 2 capas hasta la completa cobertura.

- Dilución: para las aplicaciones a pincel y rodillo esta listo para su uso o al 5% max. con Dil. Sintético Inodoro 5240040

- En las aplicaciones a pistola diluir al 10% con Dil. Sintético Inodoro 5240040.

- La limpieza de las herramientas se efectúa justo después de su uso con Dil. Sintético Inodoro 5240040.

- Rendimiento indicativo: 6-7 m²/l por capa y si se refiere a superficies lisas y medianamente absorbentes. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo con una prueba preliminar sobre el soporte específico.

PINTADO

El producto esta disponible en blanco y es tinteable añadiendo en constante agitación mecánica la pasta tintométrica del Sistema Tintométrico. El producto también es tinteable con los colorantes COLORADO serie 548 en tonalidades de tinta claras. No superar la cantidad máxima de 5% en volumen de pasta tintométrica.

ALMACENAMIENTO

Temperatura maxima de conservacion: +30 °C

Temperatura minima de conservacion: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción,

conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: pintura monocomponente de altas prestaciones (bs): 500 g/l (2010)
El producto contiene max: 500 g/l VOC

Inflamable.

El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar completamente los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Pintura inodora anti humo anti manchas.

Aplicaciones, sobre fondos ya predispuestos, de pintura inodora anti humo anti manchas FUMEX MAT cód. 4450019, a base de resina acrílica escogida en solvente inodoro y aditivado para bloquear las manchas de humo, nicotina, etc.... en al menos 2 capas en las cantidades determinadas por la absorción del soporte.

Confeccionamiento y puesta en obra del material €..... el m2.