

SAN MARCO
è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex Mat

Pittura murale coprimacchia a solvente inodore



COD. 4450019

FUMEX MAT - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

FUMEX MAT è una pittura murale opaca per interni in grado di coprire e bloccare il riaffiorare di macchie causate da fumo, fuliggine, caffè e da depositi di nicotina e catrame.

La pittura è formulata con solventi inodore che fanno migliorare notevolmente le condizioni di lavoro. L'elevata resistenza della pittura all'acqua ed alle muffe, unita ad un'ottima traspirabilità, rende FUMEX MAT particolarmente idoneo per l'utilizzo in ambienti umidi come bagni, cucine, cantine, ecc..

FUMEX MAT può essere applicato su supporti anche sfarinanti, senza fissativo. La particolare reologia del prodotto permette una facile applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: Resine acriliche in soluzione.
- Solvente: isoparaffine inodori
- Aspetto: opaco
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosità di confezionamento: gel
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 2 ore; sovraverniciabile dopo 6 ore.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su supporti all'interno in presenza di macchie riaffioranti e difficili da asportare causate da fumo, catrame, acqua stagnante, ecc.:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Legno truciolare

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
- Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata.
- Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
- Procedere all'applicazione di FUMEX MAT secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico – Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%

- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo, airless.
- Nr strati: almeno 2 strati fino a completa copertura.
- Diluizione: per le applicazioni a pennello e rullo è pronto all'uso o al 5% max con Dil. Sintetico Inodoro 5240040 .
- Nelle applicazioni a spruzzo diluire al 10% con Dil. Inodore 5240040.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con Dil. Sintetico Inodoro 5240040.
- Resa indicativa: 6-7 mq/l per strato e si riferisce a superfici lisce e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile bianco ed è tinteggiabile aggiungendo in costante agitazione meccanica le paste tintometriche del Sistema Tintometrico. Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i coloranti COLORADO serie 548 in tonalità di tinta chiare. Non superare il quantitativo max di 5% in volume di paste tintometriche.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (bs): 500 g/l

Il prodotto contiene max: 500 g/l VOC

Infiammabile.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura inodore Antifumo Antimacchia.

Applicazione, su fondi già predisposti, di pittura inodore antifumo antimacchia FUMEX MAT cod. 4450019, a base di resine acriliche sciolte in solvente inodore ed additivi per bloccare le macchie di fumo, nicotina, ecc..., in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.